የቴክኒክ መረጃ ሉህ EPOPLAST A+B

ባለቀለም ራስን የሚያስተካክል (ሴልፍ-ሌቭሊንግ) ከሶልቬንት ነጻ የኢፖክሲ ቀመር

መግለጫ

ECOPLAST A+B በኢፖክሲ ሬዚኖችና በሳይክሎአሊፋቲክ አሚን ማጠንከሪያዎች ላይ የተመሠረተ ባለሁለት አካል ምርት ሲሆን፣ ራስን የሚያስተካክሉ ሽፋኖችን፣ ስኪም ኮቶችንና ባለብዙ ንብርብር ሽፋኖችን ለመሥራት ያገለግላል። የማያንሸራትቱ ሽፋኖችንና ውሃ የማያሳልፉ፣ ብልጭታ የማያስነሱ ወፍራም የቀለም ሽፋኖችን ለመሥራት በሮለር ሊተገበር ይችላል።

በአማራጭ፣ ECOPLAST ለስኪም ኮት አተገባበር በኳርትዝ ሊሞላ ይችላል፤ ይህም የመመታትንና የመሸርሸርን መቋቋሙን ይጨምራል። ቀመሩ ለአንዳንድ ቀለሞች አስቀድሞ ቀለም በተሰጠው ዓይነት ወይም ቀለም ባልተሰጠው (NP) ዓይነት፣ ከኢፖክሲ ቀለም ፓስታ ጋር ለየብቻ ተሰጥቶ ይቀርባል።

አገልግሎቶች

የውሃ መውረጃ ቦዮችንና ገንዳዎችን ውሃ የማያሳልፉ ማድረግ። የሜካኒካል፣ የምግብና የኬሚካል ኢንዱስትሪዎች፣ የመጋዘኖችና የማከማቻዎች፣ የላቦራቶሪዎችና የሆስፒታሎች፣ የሱቆች፣ የማሳያ አዳራሾችና የመኖሪያ ቤቶች ወለሎች።

መሠረት (ሰብስትሬት)

መሠረቱ ቢያንስ 25 N/mm^2 የመጨመቅ ጥንካሬ እና 1,5 N/mm^2 የመሳብ ጥንካሬ ሊኖረው ይገባል።

የመሠረቱ ዝግጅት

የኮንክሪት መሠረቶች፡ ጠንካራ፣ ደረቅ (አዲስ የተሠሩ ከሆኑ የበሰሉ)፣ የተስተካከሉ፣ የሚመጡ (አብሶርበንት)፣ በዘይት፣ በማጽጃዎች፣ በአቧራ ወይም በሌሎች ንጥረ ነገሮች ያልተበከሉ መሆን አለባቸው። በጣም ተስማሚውን የሜካኒካል ዝግጅት ዓይነት (መፍጨት፣ ሾት-ብላስቲንግ ወይም ሚሊንግ) ይገምግሙና ከዚያም አንድ ኮት PREPOX A+B ይተግብሩ። ቀዳዳዎችና ቀላል ጉድለቶች ካሉ በፍጥነት በሚጠነክር የኢፖክሲ ፑቲ ሊጠገኑ ይችላሉ።

በሰድር የተሸፈኑ ወለሎች፡ ሙሉ በሙሉ ደብዛዛ (ማት) ገጽ እስኪገኝ ድረስ መፈጨት ወይም በሾት-ብላስቲንግ መዘጋጀት አለባቸው፤ ከዚያም አንድ ወይም ከዚያ በላይ ኮት PREPOX A+B ወይም ተስማሚ ፋይበር ያለው ፕራይመር ይተግብሩ (የተወሰነውን የአተገባበር ዑደት ይመልከቱ ወይም የDesign Systems የቴክኒክ አገልግሎትን ያነጋግሩ)።

ነባር የሬዚን ሽፋኖች፡ በመፋቅ (አብሬዥን) ወይም በሾት-ብላስቲንግ መዘጋጀት አለባቸው፤ ከዚያም የአቧራ ቅሪቶችን ያስወግዱ።

ECOPLAST እርጥብ በሆኑ ወይም ለካፒላሪ የሚወጣ እርጥበት በተጋለጡ መሠረቶች ላይ አይተግብሩ (በዚህ ሁኔታ የDesign Systems የቴክኒክ አገልግሎትን ያነጋግሩ)። የመሠረቱ እርጥበት ከ4% መብለጥ የለበትም።

አተገባበር

በአተገባበር ጊዜ ሁለቱን አካላት በአንድ መያዣ ውስጥ ያዋህዱና ተስማሚ መሣሪያ (ማደባለቂያ ያለው ድሪል) በመጠቀም ለ2 ደቂቃ በጥንቃቄ ይቀላቅሉ። የመያዣውን ይዘት በሙሉ በፍጥነት ይጠቀሙ። መያዣውን ባዶ በሚያደርጉበት ጊዜ፣ በደንብ ያልተዋሃደ ምርት ሊኖርበት ስለሚችል፣ የመያዣውን ጠርዞችና ታችኛውን ክፍል ከመፋቅ ይቆጠቡ።

ራስን በሚያስተካክሉ ዑደቶች ውስጥ መጠቀም

የECOPLAST ዋነኛ የአተገባበር መንገድ እንደ ራስን የሚያስተካክል ሽፋን ነው። ሁለቱን አካላት ከቀላቀሉ በኋላ QUARZO B0 (ለ1 kg A+B 0,8 kg) ይጨምሩና እንደገና ይቀላቅሉ። ምርቱን በ5 mm ጥርስ ባለው ትሮውል ያሰራጩና በ5 ደቂቃ ውስጥ ገጹን ለማስተካከል የአረፋ መስበሪያ

(ስፓይክ) ሮለርን በዝግታና በመደበኛ እንቅስቃሴ ያሳልፉ። ለ2,5 mm ውፍረት ፍጆታው 2,2 kg/m² A+B እና 1,76 kg/m² QUARZO B0 ነው።

በስኪም ኮትና በባለብዙ ንብርብር ዑደቶች ውስጥ መጠቀም

ሁለቱን አካላት ከቀላቀሉ በኋላ QUARZO B0 ይጨምሩና እንደገና ይቀላቅሉ። የሚጨመረው የአግሪጌት መጠን እንደሚከተለው ነው፡-

- ለስኪም ኮት ዑደቶች ለ1 kg A+B 0,8 kg፤
- ለባለብዙ ንብርብር ዑደቶች ለ1 kg A+B 0,5 kg።

ምርቱን በማራገቢያ (ፋን) ቅርጽ እንቅስቃሴ ያሰራጩ፤ ትርፍ ቁሳቁስ እንዳይቀር ይጠንቀቁና ገና እርጥብ ሳለ በሮለር ያስተካክሉ። ለእያንዳንዱ ኮት ፍጆታው፡-

- ለስኪም ኮት ዑደቶች 0,35 kg/m² A+B እና 0,28 kg/m² QUARZO B0፤
- ለባለብዙ ንብርብር ዑደቶች 0,7 kg/m² A+B እና 0,35 kg/m² QUARZO B0።

በቀለም ቅብ ዑደቶች ውስጥ መጠቀም

ሁለቱን አካላት ከቀላቀሉ በኋላ ከሙቀት መጠን ጋር በጣም የሚለዋወጠውን የሲስተሙን ቪስኮሲቲ ያረጋግጡ። የማያንሸራትቱ ገጽታዎችን ለማግኘት፡-

- የመጀመሪያውን ኮት ECOPLAST ይተግብሩ (ፍጆታ 0,4 kg/m²) እና 1 kg/m² QUARZO B3 በእኩል ይበትኑ፤
- ከ12-36 ሰዓት በኋላ ሁለተኛውን ኮት ECOPLAST ይተግብሩ (ፍጆታ 0,5 kg/m²)።

ለወፍራም የቀለም ሽፋኖች፡-

- ECOPLAST በሁለት ኮቶች ይተግብሩ፤ አጠቃላይ ፍጆታው ወደ 0,6 kg/m² ነው።

እንደ ቀለም ሲተገበር ECOPLAST በአጠቃላይ (ዩኒቨርሳል) ሶልቬንት እስከ ከፍተኛው 3% በክብደት (A+B) ሊቀጠን ይችላል።

ማስጠንቀቂያዎች

ለፀሐይ ብርሃን የተጋለጡ የECOPLAST ሽፋኖች መደብዘዝ ወይም ወደ ቢጫ የሚያዘነብል የቀለም ለውጥ ሊያሳዩ ይችላሉ፤ ይህ ግን የሽፋኑን የአፈጻጸም ብቃት በምንም መንገድ አይጎዳም። የተመሳሳይ ቀለም የተለያዩ የምርት ሎቶች መካከል ቀላል ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ፤ በተቻለ መጠን ከተመሳሳይ የምርት ሎት የመጣ ቁሳቁስ ይጠቀሙ።

በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ለሚደረጉ አተገባበሮች፣ አተገባበሩንና ካታላይዙን ለማቅለል ቁሳቁሱን እስከ 25°C ማሞቅ ይቻላል (የቪስኮሲቲ መቀነስ)።

ለሙያዊ አገልግሎት የሚውል ምርት፡ ገዢው የገዛውን ምርት ሲተገብር ከላይ የተመለከቱትን ማስጠንቀቂያዎችና የደህንነት መረጃ ሉሁን መመሪያዎች በጥብቅ ለመከተል ግዴታ ይገባል።

የምርት መረጃ

መግለጫ	ውጤት
ቀለም	በዋጋ ዝርዝሩ መሠረት ወይም በጥያቄ በRAL ቀለም ካርድ መሠረት (ዝቅተኛ ሎት 200 kg)
ፍጆታ እንደ ስኪም ኮት	0,35 kg/m² A+B + 0,28 kg/m² QUARZO B0
ፍጆታ እንደ ራስን የሚያስተካክል	2,2 kg/m² A+B + 1,76 kg/m² QUARZO B0 (ውፍረት 2,5 mm)
ልዩ ክብደት (በ25°C)	ድብልቅ A+B፡ 1,25 ± 0,05 g/ml የተሞላ ድብልቅ A+B፡ 1,60 ± 0,10 g/ml (ከ80% QUARZO B0 ጋር)

ቪስኮሲቲ (በ25°C)	ድብልቅ A+B፡ 800 ± 170 mPa·s (ስፒንድል 2፣ 30 rpm) የተሞላ ድብልቅ A+B፡ 1.300 ± 700 mPa·s (ከ80% QUARZO B0 ጋር፣ ስፒንድል 2፣ 6 rpm)
ደረቅ ቅሪት (A+B)	> 98%
VOC ለአገልግሎት ዝግጁ (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – ምድብ A/j፡ ባለሁለት አካል ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ቀለም (BS)
የመቀጣጠል ነጥብ	> 100°C
የመሣሪያዎች ጽዳት	አጠቃላይ (ዩኒቨርሳል) ሶልቬንት
ማከማቸት	12 ወራት፣ በደረቅ ቦታ በ5°C እና 35°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን

የአተገባበር መረጃና ጊዜያት

መግለጫ	ውጤት
የድብልቅ ጥምርታ (በክብደት)	አስቀድሞ ቀለም የተሰጠው ዓይነት፡ A = 100፣ B = 32 NP ዓይነት፡ A = 95፣ ፓስታ = 5፣ B = 32
ፖት ላይፍ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ15°C፡ > 40 ደቂቃ በ25°C፡ 30 ደቂቃ
ለንክኪ ደረቅ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ15°C፡ 12-16 ሰዓት በ25°C፡ 5-7 ሰዓት
በእግር ለመራመድ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ 12 ሰዓት
ዳግም ሽፋን (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ ከ12 እስከ 36 ሰዓት
ለትራፊክ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ 36 ሰዓት

መግለጫ	ውጤት
ሙሉ ጥንካሬ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ 7 ቀናት
የአጠቃቀም አካባቢያዊ ሁኔታዎች	የሙቀት መጠን በ+15°C እና +35°C መካከል፣ አንጻራዊ እርጥበት < 50%፣ የመሠረቱ እርጥበት < 4% (*)
የሽፋኑ ጥገና	ለጽዳት ገለልተኛ (ኒውትራል) ማጽጃዎችን ይጠቀሙ

የአፈጻጸም የቴክኒክ መረጃዎች

መግለጫ	ውጤት
መልክ	አንጸባራቂና ጠፍጣፋ
አንጸባራቂነት (60°)	95 (*)
የመሸርሸር መቋቋም (UNI 8298-9)	70-80 mg (Taber፣ መፍጫ CS-17፣ 1000 ዙር፣ 1000 g)
የመጨመቅ ጥንካሬ (UNI 4279)	60 N/mm^2
የመጨመቅ ሞጁለስ	1,5 GPa
የመታጠፍ ጥንካሬ (UNI 7219)	59 N/mm^2
የመሳብ ጥንካሬ (ASTM D 638)	40 N/mm^2

ጠንካራነት (ሃርድነስ) (ASTM D 2240)	78 (Shore D ሚዛን)
መጣበቅ (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
የመስመራዊ የሙቀት መስፋፋት ጥምርታ (ኮኤፊሸንት)	20 × 10-6 °C-1
የBCA መላላጥ መቋቋም (EN 13892-4)	AR 0,5
የመመታት መቋቋም (EN ISO 6272-1)	IR 10
የመጣበቅ ኃይል (EN 13892-8)	B2
የኬሚካል መቋቋም	የDesign Systems የቴክኒክ አገልግሎትን ያነጋግሩ

(*) ከ15°C በታች በሆነ የመሠረት የሙቀት መጠን የተተገበረ ECOPLAST ከውሃ ወይም በውሃ ላይ ከተመሠረቱ ዝግጅቶች ጋር ሲገናኝ ነጭ የሚመስሉ ነጠብጣቦችን በመፍጠር ሊበከል ይችላል። ይህ የኬሚካል መቋቋም ጉድለት ያልተሟላ የመስቀለኛ ትስስር (ሬቲኩሌሽን) ውጤት ነው። ስለዚህ ECOPLAST ከ15°C ያላነሰና ከጤዛ ነጥብ የሙቀት መጠን ቢያንስ 3°C የበለጠ የመሠረት የሙቀት መጠን ሲኖር መተግበር አለበት።

በዚህ መግለጫ ላይ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በደረጃቸው የተወሰኑ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት የተሻሻሉ ዓይነቶቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ መግለጫ ላይ የተመለከተው ነገር የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጪ ለሆኑ አገልግሎቶች ቅድመ ሙከራዎችን ማካሄድ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl በምርቶቹ አጠቃቀም ምክንያት ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ኃላፊነት አይወስድም። እንዲሁም የቴክኒክ አገልግሎቱ ስለ ምርቶቹ ትክክለኛ አጠቃቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።