TEHNICKI LIST EPOPLAST A+B

OBOJENI SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI FORMULAT BEZ RASTVARACA

OPIS

ECOPLAST A+B je dvokomponentni proizvod na bazi epoksidnih smola i cikloalifatskih aminskih ucvrscivaca, za izradu samorazlivajucih obloga, tankoslojnih izravnavanja (gletanja) i viseslojnih sistema. Moze se nanositi valjkom za izradu protukliznih obloga i debeloslojnih premaza, vodonepropusnih i neiskrecih.

Alternativno, ECOPLAST se moze puniti kvarcom za nanosenje gletanjem, cime se povecava njegova otpornost na udarce i abraziju. Formulat se isporucuje u vec´obojenoj verziji za neke nijanse ili u nepigmentiranoj verziji (NP), s epoksidnom pastom za toniranje koja se isporucuje zasebno.

UPOTREBA

Hidroizolacija kanala i bazena. Podovi u masinskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji, u skladistima i magacinima, laboratorijima i bolnicama, prodavnicama, izlozbenim salonima i stanovima.

PODLOGA

Podloga mora imati minimalnu cvrstocu na pritisak od 25 N/mm^2 i na zatezanje od 1,5 N/mm^2.

PRIPREMA PODLOGE

Betonske podloge: moraju biti cvrste, suhe (odlezane ako su novoizvedene), ravne, upojne, nezagađene uljima, deterdzentima, prasinom ili drugim tvarima. Procijeniti najpogodniju vrstu mehanicke pripreme (brusenje, sacmarenje ili glodanje), a zatim nanijeti jedan sloj PREPOX A+B. Eventualne rupe i manje nepravilnosti mogu se popraviti brzovezujucim epoksidnim kitom.

Podovi oblozeni plocicama: moraju se brusiti ili sacmariti dok se ne dobije potpuno matirana povrsina; zatim nanijeti jedan ili vise slojeva PREPOX A+B ili odgovarajuceg prajmera s vlaknima (vidjeti specificni sistem nanosenja ili kontaktirati tehnicku sluzbu Design Systems).

Postojece obloge od smole: moraju se abrazivno obraditi ili sacmariti, a zatim ukloniti ostatke prasine.

Ne nanositi ECOPLAST na vlazne podloge ili podloge izlozene kapilarnom usponu vlage (u tom slucaju kontaktirati tehnicku sluzbu Design Systems). Vlaznost podloge ne smije biti veca od 4%.

NANOSENJE

U trenutku nanosenja sjediniti dvije komponente u jednoj posudi i pazljivo mijesati 2 minute, koristeci odgovarajucu opremu (busilica s mijesalicom). Brzo utrositi cjelokupni sadrzaj posude. Prilikom praznjenja posude izbjegavati struganje rubova i dna, jer se tamo moze nalaziti proizvod koji nije savrseno sjedinjen.

Upotreba u samorazlivajucim sistemima

Glavni nacin nanosenja proizvoda ECOPLAST je kao samorazlivajuceg. Nakon mijesanja dviju komponenti dodati QUARZO B0 (0,8 kg na 1 kg A+B) i ponovo promijesati. Proizvod razastrti nazubljenom gletericom od 5

mm i u roku od 5 minuta prečí valjkom za odzračívanje sporim i ravnomjernim pokretima kako bi se ujednačila površina. Potrošnja za debljinu od 2,5 mm iznosi 2,2 kg/m^2 A+B i 1,76 kg/m^2 QUARZO B0.

Upotreba u sistemima gletanja i višeslojnim sistemima

Nakon miješanja dviju komponenti dodati QUARZO B0 i ponovo promiješati. Količina agregata koju treba dodati je sljedeća:

- 0,8 kg na 1 kg A+B za sisteme gletanja;
- 0,5 kg na 1 kg A+B za višeslojne sisteme.

Proizvod razastrti lepezastim pokretima, pazeći da ne ostane višak materijala, i ujednačiti valjkom dok je svjež. Potrošnja po sloju iznosi:

- 0,35 kg/m^2 A+B i 0,28 kg/m^2 QUARZO B0 za sisteme gletanja;
- 0,7 kg/m^2 A+B i 0,35 kg/m^2 QUARZO B0 za višeslojne sisteme.

Upotreba u sistemima premazivanja

Nakon miješanja dviju komponenti provjeriti viskoznost sistema, koja se znatno mijenja s temperaturom. Za dobivanje protukliznih površina:

- nanijeti prvi sloj ECOPLAST (potrošnja 0,4 kg/m^2) i ravnomjerno posuti 1 kg/m^2 QUARZO B3;
- nakon 12-36 sati nanijeti drugi sloj ECOPLAST (potrošnja 0,5 kg/m^2).

Za debeloslojne premaze:

- nanijeti ECOPLAST u dva sloja, uz ukupnu potrošnju od oko 0,6 kg/m^2.

U slučaju premazivanja, ECOPLAST se može razrijediti univerzalnim rastvaračem do najviše 3% masenih (A+B).

UPOZORENJA

Obloge od proizvoda ECOPLAST izložene sunčevoj svjetlosti mogu izblijedjeti ili promijeniti boju sa zaokretom prema žutoj: to ni na koji način ne narušava performanse obloge. Između različitih proizvodnih serija iste boje mogu postojati male razlike: kad god je moguće, koristiti materijal iz iste serije.

Za nanošenje pri niskoj temperaturi materijal se može zagrijati na 25°C kako bi se olaksalo nanošenje i kataliza (smanjenje viskoznosti).

Proizvod za profesionalnu upotrebu: prilikom nanošenja kupljenog proizvoda kupac se obavezuje da će se strogo pridržavati gore navedenih upozorenja i uputstava iz sigurnosno-tehničkog lista.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Prema cjenovniku ili na zahtjev prema RAL karti (minimalna serija 200 kg)
Potrošnja za gletanje	0,35 kg/m^2 A+B + 0,28 kg/m^2 QUARZO B0
Potrošnja kao samorazlivajući	2,2 kg/m^2 A+B + 1,76 kg/m^2 QUARZO B0 (debljina 2,5 mm)

Specifična težina (na 25°C)	Mješavina A+B: 1,25 ± 0,05 g/ml Punjena mješavina A+B: 1,60 ± 0,10 g/ml (s 80% QUARZO B0)
Viskoznost (na 25°C)	Mješavina A+B: 800 ± 170 mPa·s (vreteno 2, 30 o/min) Punjena mješavina A+B: 1.300 ± 700 mPa·s (s 80% QUARZO B0, vreteno 2, 6 o/min)
Suhi ostatak (A+B)	> 98%
VOC spreman za upotrebu (Zak. uredba 161/06)	< 200 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BS)
Tačka paljenja	> 100°C
Čišćenje alata	Univerzalni rastvarač
Skladištenje	12 mjeseci, na suhom mjestu pri temperaturi između 5°C i 35°C

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Omjer mijesanja (maseni)	Vec obojena verzija: A = 100, B = 32 Verzija NP: A = 95, pasta = 5, B = 32
Pot life (50% R.V.)	na 15°C: > 40 min na 25°C: 30 min
Suho na dodir (50% R.V.)	na 15°C: 12-16 sati na 25°C: 5-7 sati
Prohodno za pješake (50% R.V.)	na 25°C: 12 sati
Nanošenje sljedećeg sloja (50% R.V.)	na 25°C: od 12 do 36 sati
Prohodno za vozila (50% R.V.)	na 25°C: 36 sati

OPIS	REZULTAT
Očvršćavanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Uvjeti okoline pri upotrebi	Temperatura između +15°C i +35°C, R.V. < 50%, vlažnost podloge < 4% (*)
Održavanje obloge	Za čišćenje koristiti neutralne deterdžente

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Sjajan i ravan
Sjaj (60°)	95 (*)
Otpornost na abraziju (UNI 8298-9)	70-80 mg (Taber, disk CS-17, 1000 okretaja, 1000 g)
Čvrstoća na pritisak (UNI 4279)	60 N/mm^2
Modul pri pritisku	1,5 GPa
Čvrstoća na savijanje (UNI 7219)	59 N/mm^2
Čvrstoća na zatezanje (ASTM D 638)	40 N/mm^2

Tvrdoća (ASTM D 2240)	Shore D 78
Prianjanje (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Koeficijent linearnog toplotnog širenja	20 × 10-6 °C-1
Otpornost na habanje BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Otpornost na udar (EN ISO 6272-1)	IR 10
Prionjivost (EN 13892-8)	B2
Hemijske otpornosti	Kontaktirati tehničku službu Design Systems

(*) ECOPLAST nanesen pri temperaturama podloge nižim od 15°C može se zamrljati u kontaktu s vodom ili preparatima na bazi vode, stvarajući bjelkaste mrlje. Taj nedostatak hemijske otpornosti uzrokovan je nepotpunim umrežavanjem. Stoga se ECOPLAST mora nanositi pri temperaturi podloge ne nižoj od 15°C i najmanje 3°C višoj od temperature kondenzacije.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.