DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT EPOPLAST A+B
LÖSEMITTELFREIE, FARBIGE, SELBSTVERLAUFENDE EPOXIDFORMULIERUNG

BESCHREIBUNG

ECOPLAST A+B ist ein zweikomponentiges Produkt auf Basis von Epoxidharzen und cycloaliphatischen Aminhärtern zur Herstellung von selbstverlaufenden Beschichtungen, Spachtelungen und Mehrschichtsystemen. Es kann mit der Rolle aufgetragen werden, um rutschhemmende Beschichtungen sowie dickschichtige, wasserundurchlässige und funkenfreie Anstriche herzustellen.

Alternativ kann ECOPLAST für Spachtelanwendungen mit Quarz gefüllt werden, wodurch seine Schlag- und Abriebfestigkeit erhöht wird. Die Formulierung wird für einige Farbtöne in bereits eingefärbter Ausführung oder in nicht pigmentierter Ausführung (NP) mit separat gelieferter Epoxid-Farbpaste geliefert.

ANWENDUNGEN

Abdichtung von Rinnen und Becken. Böden in Betrieben der Metall-, Lebensmittel- und Chemieindustrie, in Depots und Lagern, in Laboren und Krankenhäusern, in Geschäften, Showrooms und Wohnungen.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss eine Mindestdruckfestigkeit von 25 N/mm^2 und eine Mindestzugfestigkeit von 1,5 N/mm^2 aufweisen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Betonuntergründe: Sie müssen fest, trocken (bei Neubauten ausgehärtet), eben, saugfähig und frei von Ölen, Reinigungsmitteln, Staub oder anderen Stoffen sein. Die zweckmäßigste mechanische Vorbereitung (Schleifen, Kugelstrahlen oder Fräsen) festlegen und anschließend eine Schicht PREPOX A+B auftragen. Eventuelle Löcher und kleinere Unregelmäßigkeiten können mit schnell abbindender Epoxidspachtelmasse repariert werden.

Geflieste Böden: Sie sind zu schleifen oder kugelzustrahlen, bis eine vollständig mattierte Oberfläche erreicht ist; anschließend eine oder mehrere Schichten PREPOX A+B oder eines geeigneten faserverstärkten Primers auftragen (siehe den spezifischen Anwendungszyklus oder den technischen Service von Design Systems kontaktieren).

Bestehende Harzbeschichtungen: Sie sind anzuschleifen oder kugelzustrahlen und anschließend von Staubresten zu befreien.

ECOPLAST nicht auf feuchten oder von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit betroffenen Untergründen auftragen (in diesem Fall den technischen Service von Design Systems kontaktieren). Die Feuchtigkeit des Untergrunds darf 4% nicht überschreiten.

ANWENDUNG

Zum Zeitpunkt der Anwendung die beiden Komponenten in einem einzigen Behälter vereinen und 2 Minuten lang mit geeigneter Ausrüstung (Bohrmaschine mit Rührwerk) sorgfältig mischen. Den gesamten Inhalt des

Behälters zügig verbrauchen. Beim Entleeren des Behälters Ränder und Boden nicht abkratzen, da sich dort nicht vollständig vermischtes Produkt befinden könnte.

Verwendung in selbstverlaufenden Systemen

Die Hauptanwendungsart von ECOPLAST ist die als selbstverlaufende Beschichtung. Nach dem Mischen der beiden Komponenten QUARZO B0 (0,8 kg pro 1 kg A+B) zugeben und erneut mischen. Das Produkt mit einer 5-mm-Zahnkelle verteilen und innerhalb von 5 Minuten mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen mit der Stachelwalze überrollen, um die Oberfläche zu vergleichmäßigen. Der Verbrauch für 2,5 mm Schichtdicke beträgt 2,2 kg/m^2 A+B und 1,76 kg/m^2 QUARZO B0.

Verwendung in Spachtel- und Mehrschichtsystemen

Nach dem Mischen der beiden Komponenten QUARZO B0 zugeben und erneut mischen. Die zuzugebende Zuschlagmenge ist die folgende:

- 0,8 kg pro 1 kg A+B für Spachtelsysteme;
- 0,5 kg pro 1 kg A+B für Mehrschichtsysteme.

Das Produkt mit fächerförmigen Bewegungen verteilen, dabei darauf achten, kein überschüssiges Material zu hinterlassen, und frisch mit der Rolle vergleichmäßigen. Der Verbrauch pro Schicht beträgt:

- 0,35 kg/m^2 A+B und 0,28 kg/m^2 QUARZO B0 für Spachtelsysteme;
- 0,7 kg/m^2 A+B und 0,35 kg/m^2 QUARZO B0 für Mehrschichtsysteme.

Verwendung in Anstrichsystemen

Nach dem Mischen der beiden Komponenten die Viskosität des Systems prüfen, die stark mit der Temperatur variiert. Für rutschhemmende Oberflächen:

- eine erste Schicht ECOPLAST auftragen (Verbrauch 0,4 kg/m^2) und gleichmäßig 1 kg/m^2 QUARZO B3 einstreuen;
- nach 12-36 Stunden eine zweite Schicht ECOPLAST auftragen (Verbrauch 0,5 kg/m^2).

Für dickschichtige Anstriche:

- ECOPLAST in zwei Schichten auftragen, bei einem Gesamtverbrauch von ca. 0,6 kg/m^2.

Bei Anstrichanwendungen kann ECOPLAST mit Universalverdünner bis maximal 3 Gewichtsprozent (A+B) verdünnt werden.

WARNHINWEISE

ECOPLAST-Beschichtungen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, können ausbleichen oder Farbveränderungen mit Gelbstich erfahren: Dies beeinträchtigt in keiner Weise die Leistung der Beschichtung. Zwischen verschiedenen Produktionschargen derselben Farbe kann es leichte Unterschiede geben: Nach Möglichkeit Material aus derselben Charge verwenden.

Für Anwendungen bei niedriger Temperatur kann das Material auf 25°C erwärmt werden, um Verarbeitung und Katalyse zu erleichtern (Verringerung der Viskosität).

Produkt für den professionellen Gebrauch: Bei der Anwendung des gekauften Produkts verpflichtet sich der Käufer, die oben genannten Warnhinweise und die Angaben des Sicherheitsdatenblatts strikt zu befolgen.

PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Farbe	Gemäß Preisliste oder auf Anfrage nach RAL-Farbkarte (Mindestmenge 200 kg)
Verbrauch als Spachtelung	0,35 kg/m² A+B + 0,28 kg/m² QUARZO B0
Verbrauch als selbstverlaufende Beschichtung	2,2 kg/m² A+B + 1,76 kg/m² QUARZO B0 (Schichtdicke 2,5 mm)
Spezifisches Gewicht (bei 25°C)	Mischung A+B: 1,25 ± 0,05 g/ml Gefüllte Mischung A+B: 1,60 ± 0,10 g/ml (mit 80% QUARZO B0)
Viskosität (bei 25°C)	Mischung A+B: 800 ± 170 mPa·s (Spindel 2, 30 U/min) Gefüllte Mischung A+B: 1.300 ± 700 mPa·s (mit 80% QUARZO B0, Spindel 2, 6 U/min)
Trockenrückstand (A+B)	> 98%
VOC gebrauchsfertig (ital. Gesetzesdekret 161/06)	< 200 g/l – Kat. A/j: Zweikomponenten-Hochleistungsbeschichtung (BS)
Flammpunkt	> 100°C
Reinigung der Werkzeuge	Universalverdünner
Lagerung	12 Monate, an trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C

ANWENDUNGSDATEN UND ZEITEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Mischungsverhältnis (Gewichtsanteile)	Bereits eingefärbte Ausführung: A = 100, B = 32 Ausführung NP: A = 95, Paste = 5, B = 32
Topfzeit (50% r.F.)	bei 15°C: > 40 min bei 25°C: 30 min
Berührungstrocken (50% r.F.)	bei 15°C: 12-16 Stunden bei 25°C: 5-7 Stunden
Begehbar (50% r.F.)	bei 25°C: 12 Stunden
Überarbeitbar (50% r.F.)	bei 25°C: 12 bis 36 Stunden
Befahrbar (50% r.F.)	bei 25°C: 36 Stunden

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Durchhärtung (50% r.F.)	bei 25°C: 7 Tage
Umgebungsbedingungen bei der Anwendung	Temperatur zwischen +15°C und +35°C, r.F. < 50%, Untergrundfeuchtigkeit < 4% (*)
Pflege der Beschichtung	Zur Reinigung neutrale Reinigungsmittel verwenden

DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Aussehen	Glänzend und eben
Glanzgrad (60°)	95 (*)
Abriebfestigkeit (UNI 8298-9)	70-80 mg (Taber, Reibrolle CS-17, 1000 Umdrehungen, 1000 g)
Druckfestigkeit (UNI 4279)	60 N/mm^2
Druckmodul	1,5 GPa
Biegefestigkeit (UNI 7219)	59 N/mm^2
Zugfestigkeit (ASTM D 638)	40 N/mm^2
Härte (ASTM D 2240)	Shore D 78
Haftung (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	20 × 10-6 °C-1
Verschleißfestigkeit BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Schlagfestigkeit (EN ISO 6272-1)	IR 10
Haftzugfestigkeit (EN 13892-8)	B2
Chemische Beständigkeit	Den technischen Service von Design Systems kontaktieren

(*) Bei Untergrundtemperaturen unter 15°C aufgetragenes ECOPLAST könnte bei Kontakt mit Wasser oder wasserbasierten Zubereitungen fleckig werden und weißliche Flecken bilden. Dieser Mangel an chemischer Beständigkeit wird durch eine unvollständige Vernetzung verursacht. Daher ist ECOPLAST bei einer Untergrundtemperatur von nicht unter 15°C und mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur aufzutragen.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it