DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA EPOPLAST A+B

FORMULADO EPOXÍDICO AUTONIVELANTE COLOREADO EXENTO DE DISOLVENTES

DESCRIPCIÓN

ECOPLAST A+B es un producto bicomponente a base de resinas epoxídicas y endurecedores amínicos cicloalifáticos, para la realización de revestimientos autonivelantes, rasados y multicapa. Puede aplicarse con rodillo para realizar revestimientos antideslizantes y pinturas de alto espesor, impermeables y antichispa.

Como alternativa, ECOPLAST puede cargarse con cuarzo para aplicaciones en rasado, aumentando su resistencia a los impactos y a la abrasión. El formulado se suministra en versión ya coloreada para algunos tonos o en versión no pigmentada (NP), con pasta colorante epoxídica suministrada aparte.

USOS

Impermeabilización de canaletas y tanques. Pavimentos de industrias mecánicas, alimentarias y químicas, de depósitos y almacenes, de laboratorios y hospitales, de tiendas, showrooms y viviendas.

SOPORTE

El soporte debe poseer una resistencia mínima a compresión de 25 N/mm^2 y a tracción de 1,5 N/mm^2.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes de hormigón: deberán ser sólidos, estar secos (curados si son de nueva construcción), nivelados, absorbentes, no contaminados por aceites, detergentes, polvo u otras sustancias. Evaluar el tipo de preparación mecánica más conveniente (desbastado, granallado o fresado) y a continuación aplicar una mano de PREPOX A+B. Los posibles agujeros y pequeñas anomalías pueden repararse con masilla epoxídica de fraguado rápido.

Pavimentos de baldosas: deben desbastarse o granallarse hasta obtener una superficie completamente mateada; a continuación aplicar una o más manos de PREPOX A+B o de un primer fibrado adecuado (véase el ciclo de aplicación específico o contactar con el servicio técnico Design Systems).

Revestimientos de resina existentes: deben lijarse o granallarse, eliminando a continuación los residuos de polvo.

No aplicar ECOPLAST sobre soportes húmedos o sujetos a humedad ascendente por capilaridad (en tal caso contactar con el servicio técnico Design Systems). La humedad del soporte no debe superar el 4%.

APLICACIÓN

En el momento de la aplicación, unir los dos componentes en un único recipiente y mezclar cuidadosamente durante 2 minutos, utilizando un equipo adecuado (taladro con hélice). Utilizar rápidamente todo el contenido del recipiente. Al vaciar el envase, evitar rascar los bordes y el fondo, ya que podría haber producto no perfectamente amalgamado.

Uso en los ciclos autonivelantes

El modo de aplicación principal de ECOPLAST es como autonivelante. Tras mezclar los dos componentes, añadir QUARZO B0 (0,8 kg por 1 kg de A+B) y volver a mezclar. Extender el producto con llana dentada de 5 mm y, en un plazo de 5 minutos, pasar el rodillo de púas con movimientos lentos y regulares para uniformar la superficie. El consumo para 2,5 mm de espesor es de 2,2 kg/m^2 de A+B y de 1,76 kg/m^2 de QUARZO B0.

Uso en los ciclos de rasado y multicapa

Tras mezclar los dos componentes, añadir QUARZO B0 y volver a mezclar. La cantidad de árido a añadir es la siguiente:

- 0,8 kg por 1 kg de A+B para los ciclos de rasado;
- 0,5 kg por 1 kg de A+B para los ciclos multicapa.

Extender el producto con movimientos en abanico, procurando no dejar material en exceso y uniformando en fresco con rodillo. El consumo por cada mano es:

- 0,35 kg/m^2 de A+B y 0,28 kg/m^2 de QUARZO B0 para los ciclos de rasado;
- 0,7 kg/m^2 de A+B y 0,35 kg/m^2 de QUARZO B0 para los ciclos multicapa.

Uso en los ciclos de pintado

Tras mezclar los dos componentes, comprobar la viscosidad del sistema, que varía mucho con la temperatura. Para obtener superficies antideslizantes:

- aplicar una primera mano de ECOPLAST (consumo 0,4 kg/m^2) y espolvorear uniformemente 1 kg/m^2 de QUARZO B3;
- tras 12-36 horas aplicar una segunda mano de ECOPLAST (consumo 0,5 kg/m^2).

Para pintados de alto espesor:

- aplicar ECOPLAST en dos manos, para un consumo total de aproximadamente 0,6 kg/m^2.

En caso de pintado, ECOPLAST puede diluirse con disolvente universal hasta un máximo del 3% en peso (A+B).

ADVERTENCIAS

Los revestimientos de ECOPLAST expuestos a la luz solar pueden sufrir decoloraciones o variaciones de color con viraje hacia el amarillo: esto no perjudica en modo alguno las prestaciones del revestimiento. Entre distintos lotes de producción del mismo color puede haber ligeras diferencias: cuando sea posible, utilizar material procedente del mismo lote.

Para aplicaciones a baja temperatura se puede calentar el material a 25°C para facilitar su aplicación y la catálisis (disminución de la viscosidad).

Producto para uso profesional: en la aplicación del producto adquirido, el comprador se compromete a seguir taxativamente las advertencias arriba indicadas y las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.

DESIGN SYSTEMS

DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Color	Según lista de precios o bajo pedido según carta RAL (lote mínimo 200 kg)
Consumo en rasado	0,35 kg/m^2 de A+B + 0,28 kg/m^2 de QUARZO B0
Consumo como autonivelante	2,2 kg/m^2 de A+B + 1,76 kg/m^2 de QUARZO B0 (espesor 2,5 mm)
Peso específico (a 25°C)	Mezcla A+B: 1,25 ± 0,05 g/ml; Mezcla A+B cargada: 1,60 ± 0,10 g/ml (con 80% de QUARZO B0)
Viscosidad (a 25°C)	Mezcla A+B: 800 ± 170 mPa·s (spindle 2, 30 rpm); Mezcla A+B cargada: 1.300 ± 700 mPa·s (con 80% de QUARZO B0, spindle 2, 6 rpm)
Residuo seco (A+B)	> 98%
COV listo para el uso (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Cat. A/j: pintura bicomponente de altas prestaciones (BS)
Punto de inflamación	> 100°C
Limpieza de herramientas	Disolvente universal
Almacenamiento	12 meses, en lugar seco a una temperatura comprendida entre 5°C y 35°C

DATOS DE APLICACIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Relación de mezcla (en peso)	Versión ya coloreada: A = 100, B = 32; Versión NP: A = 95, pasta = 5, B = 32
Pot life (50% H.R.)	a 15°C: > 40 min; a 25°C: 30 min
Seco al tacto (50% H.R.)	a 15°C: 12-16 horas; a 25°C: 5-7 horas
Transitable peatonalmente (50% H.R.)	a 25°C: 12 horas
Repintado (50% H.R.)	a 25°C: de 12 a 36 horas
Transitable por vehículos (50% H.R.)	a 25°C: 36 horas

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Endurecimiento en profundidad (50% H.R.)	a 25°C: 7 días
Condiciones ambientales de uso	Temperatura entre +15°C y +35°C, H.R. < 50%, humedad del soporte < 4% (*)
Mantenimiento del revestimiento	Para la limpieza utilizar detergentes neutros

DATOS TÉCNICOS DE PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN	RESULTADO

DESIGN SYSTEMS

Aspecto	Brillante y plano
Brillo (60°)	95 (*)
Resistencia a la abrasión (UNI 8298-9)	70-80 mg (Taber, muela CS-17, 1000 vueltas, 1000 g)
Resistencia a compresión (UNI 4279)	60 N/mm^2
Módulo de compresión	1,5 GPa
Resistencia a flexión (UNI 7219)	59 N/mm^2
Resistencia a tracción (ASTM D 638)	40 N/mm^2
Dureza (ASTM D 2240)	Shore D 78
Adherencia (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Coeficiente de dilatación térmica lineal	20 × 10-6 °C-1
Resistencia al desgaste BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Resistencia al impacto (EN ISO 6272-1)	IR 10
Fuerza de adherencia (EN 13892-8)	B2
Resistencias químicas	Contactar con el servicio técnico Design Systems

(*) ECOPLAST aplicado con temperaturas del soporte inferiores a 15°C podría mancharse en contacto con el agua o con preparados de base acuosa, formando manchas blanquecinas. Este defecto de resistencia química está causado por una reticulación incompleta. Por tanto, ECOPLAST debe aplicarse con una temperatura del soporte no inferior a 15°C y al menos 3°C superior a la temperatura de condensación.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.