DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE EPOPLAST A+B
FORMULATION ÉPOXYDIQUE AUTOLISSANTE COLORÉE SANS SOLVANT

DESCRIPTION

ECOPLAST A+B est un produit bicomposant à base de résines époxydiques et de durcisseurs aminiques cycloaliphatiques, pour la réalisation de revêtements autolissants, de ratissages et de multicouches. Il peut être appliqué au rouleau pour réaliser des revêtements antidérapants et des peintures à forte épaisseur, imperméables et anti-étincelles.

En alternative, ECOPLAST peut être chargé de quartz pour les applications en ratissage, ce qui augmente sa résistance aux chocs et à l'abrasion. La formulation est fournie en version déjà colorée pour certaines teintes ou en version non pigmentée (NP), avec pâte colorante époxydique fournie séparément.

UTILISATIONS

Imperméabilisation de caniveaux et de bacs. Sols d'industries mécaniques, alimentaires et chimiques, de dépôts et d'entrepôts, de laboratoires et d'hôpitaux, de magasins, de showrooms et d'appartements.

SUPPORT

Le support doit posséder une résistance minimale à la compression de 25 N/mm^2 et à la traction de 1,5 N/mm^2.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Fonds en béton : ils devront être solides, secs (mûris s'ils sont de construction récente), nivelés, absorbants, non pollués par des huiles, des détergents, des poussières ou d'autres substances. Évaluer le type de préparation mécanique le plus approprié (ponçage, grenaillage ou fraisage), puis appliquer une couche de PREPOX A+B. Les éventuels trous et légères anomalies peuvent être réparés avec un mastic époxydique à prise rapide.

Sols carrelés : ils doivent être poncés ou grenaillés jusqu'à obtenir une surface complètement matifiée ; appliquer ensuite une ou plusieurs couches de PREPOX A+B ou d'un primaire fibré adapté (voir le cycle d'application spécifique ou contacter le service technique Design Systems).

Revêtements en résine existants : ils doivent être abrasés ou grenaillés, en éliminant ensuite les résidus de poussière.

Ne pas appliquer ECOPLAST sur des supports humides ou sujets à des remontées capillaires d'humidité (dans ce cas, contacter le service technique Design Systems). L'humidité du support ne doit pas dépasser 4%.

APPLICATION

Au moment de l'application, réunir les deux composants dans un seul récipient et mélanger soigneusement pendant 2 minutes, à l'aide d'un équipement adéquat (perceuse avec hélice). Utiliser rapidement tout le

contenu du récipient. En vidant le récipient, éviter de racler les bords et le fond, car il pourrait s'y trouver du produit non parfaitement amalgamé.

Utilisation dans les cycles autolissants

Le mode d'application principal d'ECOPLAST est en autolissant. Après avoir mélangé les deux composants, ajouter du QUARTZ B0 (0,8 kg pour 1 kg de A+B) et mélanger à nouveau. Étaler le produit avec une taloche crantée de 5 mm et, dans les 5 minutes, passer le rouleau débulleur avec des mouvements lents et réguliers pour uniformiser la surface. La consommation pour 2,5 mm d'épaisseur est de 2,2 kg/m^2 de A+B et de 1,76 kg/m^2 de QUARTZ B0.

Utilisation dans les cycles de ratissage et multicouches

Après avoir mélangé les deux composants, ajouter du QUARTZ B0 et mélanger à nouveau. La quantité de granulat à ajouter est la suivante :

- 0,8 kg pour 1 kg de A+B pour les cycles de ratissage ;
- 0,5 kg pour 1 kg de A+B pour les cycles multicouches.

Étaler le produit par mouvements en éventail, en veillant à ne pas laisser de matériau en excès et en uniformisant à frais au rouleau. La consommation pour chaque couche est de :

- 0,35 kg/m^2 de A+B et 0,28 kg/m^2 de QUARTZ B0 pour les cycles de ratissage ;
- 0,7 kg/m^2 de A+B et 0,35 kg/m^2 de QUARTZ B0 pour les cycles multicouches.

Utilisation dans les cycles de peinture

Après avoir mélangé les deux composants, vérifier la viscosité du système, qui varie fortement avec la température. Pour obtenir des surfaces antidérapantes :

- appliquer une première couche d'ECOPLAST (consommation 0,4 kg/m^2) et saupoudrer uniformément 1 kg/m^2 de QUARTZ B3 ;
- après 12-36 heures, appliquer une deuxième couche d'ECOPLAST (consommation 0,5 kg/m^2).

Pour les peintures à forte épaisseur :

- appliquer ECOPLAST en deux couches, pour une consommation totale d'environ 0,6 kg/m^2.

En cas de mise en peinture, ECOPLAST peut être dilué avec du solvant universel jusqu'à un maximum de 3% en poids (A+B).

AVERTISSEMENTS

Les revêtements ECOPLAST exposés à la lumière solaire peuvent subir des décolorations ou des variations de couleur avec virage vers le jaune : cela ne compromet en aucune manière les performances du revêtement. De légères différences peuvent exister entre différents lots de production d'une même couleur : dans la mesure du possible, utiliser du matériau provenant du même lot.

Pour les applications à basse température, on peut chauffer le matériau à 25°C pour en faciliter l'application et la catalyse (diminution de la viscosité).

Produit à usage professionnel : lors de l'application du produit acheté, l'acheteur s'engage à suivre impérativement les avertissements ci-dessus et les indications de la fiche de données de sécurité.

DONNÉES PRODUIT

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Couleur	Selon le tarif ou sur demande selon le nuancier RAL (lot minimum 200 kg)
Consommation en ratissage	0,35 kg/m^2 de A+B + 0,28 kg/m^2 de QUARTZ B0
Consommation en autolissant	2,2 kg/m^2 de A+B + 1,76 kg/m^2 de QUARTZ B0 (épaisseur 2,5 mm)
Poids spécifique (à 25°C)	Mélange A+B : 1,25 ± 0,05 g/ml Mélange A+B chargé : 1,60 ± 0,10 g/ml (avec 80% de QUARTZ B0)
Viscosité (à 25°C)	Mélange A+B : 800 ± 170 mPa·s (spindle 2, 30 rpm) Mélange A+B chargé : 1.300 ± 700 mPa·s (avec 80% de QUARTZ B0, spindle 2, 6 rpm)
Extrait sec (A+B)	> 98%
COV prêt à l'emploi (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Cat. A/j : peinture bicomposante hautes performances (BS)
Point d'éclair	> 100°C
Nettoyage des outils	Solvant universel
Stockage	12 mois, dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 35°C

DONNÉES D'APPLICATION ET TEMPS

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Rapport de mélange (en poids)	Version déjà teintée : A = 100, B = 32 Version NP : A = 95, pâte = 5, B = 32
Pot-life (50% H.R.)	à 15°C : > 40 min à 25°C : 30 min
Sec au toucher (50% H.R.)	à 15°C : 12-16 heures à 25°C : 5-7 heures
Praticable à pied (50% H.R.)	à 25°C : 12 heures
Recouvrement (50% H.R.)	à 25°C : de 12 à 36 heures
Circulable (50% H.R.)	à 25°C : 36 heures

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Durcissement à cœur (50% H.R.)	à 25°C : 7 jours
Conditions ambiantes d'utilisation	Température entre +15°C et +35°C, H.R. < 50%, humidité du support < 4% (*)
Entretien du revêtement	Pour le nettoyage, utiliser des détergents neutres

DESIGN SYSTEMS

DONNÉES TECHNIQUES DE PERFORMANCE

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Aspect	Brillant et plan
Brillance (60°)	95 (*)
Résistance à l'abrasion (UNI 8298-9)	70-80 mg (Taber, meule CS-17, 1000 tours, 1000 g)
Résistance à la compression (UNI 4279)	60 N/mm^2
Module de compression	1,5 GPa
Résistance à la flexion (UNI 7219)	59 N/mm^2
Résistance à la traction (ASTM D 638)	40 N/mm^2
Dureté (ASTM D 2240)	Shore D 78
Adhérence (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Coefficient de dilatation thermique linéaire	20 × 10-6 °C-1
Résistance à l'usure BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Résistance au choc (EN ISO 6272-1)	IR 10
Force d'adhérence (EN 13892-8)	B2
Résistances chimiques	Contacter le service technique Design Systems

(*) ECOPLAST appliqué à des températures du support inférieures à 15°C pourrait se tacher au contact de l'eau ou de préparations à base aqueuse, en formant des taches blanchâtres. Ce défaut de résistance chimique est dû à une réticulation incomplète. ECOPLAST doit donc être appliqué avec une température du support non inférieure à 15°C et supérieure d'au moins 3°C à la température de rosée.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it