DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA EPOPLAST A+B

FORMULADO EPOXÍDICO AUTONIVELANTE COLORIDO ISENTO DE SOLVENTE

DESCRIÇÃO

ECOPLAST A+B é um produto de dois componentes à base de resinas epoxídicas e endurecedores amínicos cicloalifáticos, para a execução de revestimentos autonivelantes, camadas de regularização e sistemas multicamada. Pode ser aplicado a rolo para realizar revestimentos antiderrapantes e pinturas de alta espessura, impermeáveis e antifaísca.

Em alternativa, o ECOPLAST pode ser carregado com quartzo para aplicações em camada de regularização, aumentando a sua resistência aos impactos e à abrasão. O formulado é fornecido em versão já colorida para algumas tonalidades ou em versão não pigmentada (NP), com pasta corante epoxídica fornecida à parte.

UTILIZAÇÕES

Impermeabilização de canaletas e tanques. Pavimentos de indústrias mecânicas, alimentares e químicas, de depósitos e armazéns, de laboratórios e hospitais, de lojas, showrooms e apartamentos.

SUBSTRATO

O substrato deve possuir uma resistência mínima à compressão de 25 N/mm^2 e à tração de 1,5 N/mm^2.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Substratos de concreto/betão: deverão estar sólidos, secos (curados, se de construção recente), nivelados, absorventes, não contaminados por óleos, detergentes, pós ou outras substâncias. Avaliar o tipo de preparação mecânica mais conveniente (lixamento, granalhagem ou fresagem) e, em seguida, aplicar uma demão de PREPOX A+B. Eventuais buracos e pequenas anomalias podem ser reparados com massa epoxídica de presa rápida.

Pisos cerâmicos: devem ser lixados ou granalhados até se obter uma superfície completamente opaca; em seguida, aplicar uma ou mais demãos de PREPOX A+B ou de um primer fibrado adequado (ver o ciclo de aplicação específico ou contactar o serviço técnico Design Systems).

Revestimentos em resina existentes: devem ser abrasionados ou granalhados, eliminando em seguida os resíduos de pó.

Não aplicar o ECOPLAST sobre substratos húmidos ou sujeitos a humidade ascendente por capilaridade (nesse caso, contactar o serviço técnico Design Systems). A humidade do substrato não deve exceder 4%.

APLICAÇÃO

No momento da aplicação, juntar os dois componentes num único recipiente e misturar cuidadosamente durante 2 minutos, utilizando um equipamento adequado (furadeira/berbequim com hélice). Utilizar rapidamente todo o conteúdo do recipiente. Ao esvaziar o recipiente, evitar raspar as bordas e o fundo, pois poderá existir produto não perfeitamente amalgamado.

Utilização nos ciclos autonivelantes

A principal modalidade de aplicação do ECOPLAST é como autonivelante. Após misturar os dois componentes, adicionar QUARZO B0 (0,8 kg por 1 kg de A+B) e misturar novamente. Estender o produto com desempenadeira dentada de 5 mm e, dentro de 5 minutos, passar o rolo quebra-bolhas com movimentos lentos e regulares para uniformizar a superfície. O consumo para 2,5 mm de espessura é de 2,2 kg/m^2 de A+B e de 1,76 kg/m^2 de QUARZO B0.

Utilização nos ciclos de regularização e multicamada

Após misturar os dois componentes, adicionar QUARZO B0 e misturar novamente. A quantidade de agregado a adicionar é a seguinte:

- 0,8 kg por 1 kg de A+B para os ciclos de regularização;
- 0,5 kg por 1 kg de A+B para os ciclos multicamada.

Estender o produto com movimentos em leque, tendo o cuidado de não deixar material em excesso e uniformizando a fresco com rolo. O consumo por demão é:

- 0,35 kg/m^2 de A+B e 0,28 kg/m^2 de QUARZO B0 para os ciclos de regularização;
- 0,7 kg/m^2 de A+B e 0,35 kg/m^2 de QUARZO B0 para os ciclos multicamada.

Utilização nos ciclos de pintura

Após misturar os dois componentes, verificar a viscosidade do sistema, que varia muito com a temperatura. Para obter superfícies antiderrapantes:

- aplicar uma primeira demão de ECOPLAST (consumo 0,4 kg/m^2) e polvilhar uniformemente 1 kg/m^2 de QUARZO B3;
- após 12-36 horas, aplicar uma segunda demão de ECOPLAST (consumo 0,5 kg/m^2).

Para pinturas de alta espessura:

- aplicar o ECOPLAST em duas demãos, para um consumo total de cerca de 0,6 kg/m^2.

Em caso de pintura, o ECOPLAST pode ser diluído com solvente universal até um máximo de 3% em peso (A+B).

ADVERTÊNCIAS

Os revestimentos de ECOPLAST expostos à luz solar podem sofrer desbotamento ou variações de cor com viragem para o amarelo: isto não prejudica de forma alguma o desempenho do revestimento. Entre lotes de produção diferentes da mesma cor podem existir ligeiras diferenças: sempre que possível, utilizar material proveniente do mesmo lote.

Para aplicações a baixa temperatura, o material pode ser aquecido a 25°C para facilitar a aplicação e a catálise (diminuição da viscosidade).

Produto para uso profissional: na aplicação do produto adquirido, o comprador compromete-se a seguir rigorosamente as advertências acima indicadas e as indicações da ficha de dados de segurança.

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Cor	Conforme a lista de preços ou a pedido segundo a carta RAL (lote mínimo 200 kg)
Consumo em regularização	0,35 kg/m^2 de A+B + 0,28 kg/m^2 de QUARZO B0
Consumo como autonivelante	2,2 kg/m^2 de A+B + 1,76 kg/m^2 de QUARZO B0 (espessura 2,5 mm)
Peso específico (a 25°C)	Mistura A+B: 1,25 ± 0,05 g/ml; Mistura A+B carregada: 1,60 ± 0,10 g/ml (com 80% de QUARZO B0)
Viscosidade (a 25°C)	Mistura A+B: 800 ± 170 mPa·s (spindle 2, 30 rpm); Mistura A+B carregada: 1.300 ± 700 mPa·s (com 80% de QUARZO B0, spindle 2, 6 rpm)
Resíduo seco (A+B)	> 98%
VOC pronto a usar (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Cat. A/j: tinta de dois componentes de alto desempenho (BS)
Ponto de inflamação	> 100°C
Limpeza das ferramentas	Solvente universal
Armazenamento	12 meses, em local seco a uma temperatura entre 5°C e 35°C

DADOS DE APLICAÇÃO E TEMPOS

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Relação de mistura (em peso)	Versão já colorida: A = 100, B = 32; Versão NP: A = 95, pasta = 5, B = 32
Pot life (50% H.R.)	a 15°C: > 40 min; a 25°C: 30 min
Seco ao toque (50% H.R.)	a 15°C: 12-16 horas; a 25°C: 5-7 horas
Transitável a pé (50% H.R.)	a 25°C: 12 horas
Recobrimento (50% H.R.)	a 25°C: de 12 a 36 horas
Transitável por veículos (50% H.R.)	a 25°C: 36 horas

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Endurecimento em profundidade (50% H.R.)	a 25°C: 7 dias
Condições ambientais de uso	Temperatura entre +15°C e +35°C, H.R. < 50%, humidade do substrato < 4% (*)
Manutenção do revestimento	Para a limpeza, utilizar detergentes neutros

DESIGN SYSTEMS

DADOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Aspeto	Brilhante e plano
Brilho (60°)	95 (*)
Resistência à abrasão (UNI 8298-9)	70-80 mg (Taber, mó CS-17, 1000 ciclos, 1000 g)
Resistência à compressão (UNI 4279)	60 N/mm^2
Módulo de compressão	1,5 GPa
Resistência à flexão (UNI 7219)	59 N/mm^2
Resistência à tração (ASTM D 638)	40 N/mm^2
Dureza (ASTM D 2240)	Shore D 78
Aderência (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Coeficiente de dilatação térmica linear	20 × 10-6 °C-1
Resistência ao desgaste BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Resistência ao impacto (EN ISO 6272-1)	IR 10
Força de aderência (EN 13892-8)	B2
Resistências químicas	Contactar o serviço técnico Design Systems

(*) O ECOPLAST aplicado com temperaturas do substrato inferiores a 15°C pode manchar-se em contacto com a água ou com preparados à base de água, formando manchas esbranquiçadas. Este defeito de resistência química é causado por uma reticulação incompleta. Por conseguinte, o ECOPLAST deve ser aplicado com uma temperatura do substrato não inferior a 15°C e pelo menos 3°C superior à temperatura de condensação.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.