DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ EPOPLAST A+B
FORMULAT EPOXIDIC AUTONIVELANT COLORAT FĂRĂ SOLVENT

DESCRIERE

ECOPLAST A+B este un produs bicomponent pe bază de rășini epoxidice și întăritori aminici cicloalifatici, pentru realizarea de acoperiri autonivelante, șpăcluiri și sisteme multistrat. Se poate aplica cu rola pentru realizarea de acoperiri antiderapante și vopsiri cu grosime mare, impermeabile și antiscânteie.

Alternativ, ECOPLAST poate fi încărcat cu cuarț pentru aplicări prin șpăcluire, crescându-i rezistența la impact și la abraziune. Formulatul este furnizat în versiune gata colorată pentru unele nuanțe sau în versiune nepigmentată (NP), cu pastă colorantă epoxidică furnizată separat.

UTILIZĂRI

Impermeabilizarea canalelor și a bazinelor. Pardoseli pentru industria mecanică, alimentară și chimică, pentru depozite și magazii, laboratoare și spitale, magazine, showroom-uri și apartamente.

SUPORT

Stratul suport trebuie să aibă o rezistență minimă la compresiune de 25 N/mm^2 și la tracțiune de 1,5 N/mm^2.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturi din beton: trebuie să fie solide, uscate (maturate, dacă sunt de construcție nouă), nivelate, absorbante, necontaminate cu uleiuri, detergenți, praf sau alte substanțe. Evaluați tipul de pregătire mecanică cel mai convenabil (șlefuire, sablare cu alice sau frezare) și apoi aplicați un strat de PREPOX A+B. Eventualele găuri și micile neregularități pot fi reparate cu chit epoxidic cu priză rapidă.

Pardoseli placate cu plăci ceramice: trebuie șlefuite sau sablate cu alice până la obținerea unei suprafețe complet matisate; apoi aplicați unul sau mai multe straturi de PREPOX A+B sau de primer fibrat adecvat (consultați ciclul de aplicare specific sau contactați serviciul tehnic Design Systems).

Acoperiri din rășină existente: trebuie abrazate sau sablate cu alice, eliminând apoi reziduurile de praf.

Nu aplicați ECOPLAST pe suporturi umede sau supuse umidității ascensionale prin capilaritate (în acest caz contactați serviciul tehnic Design Systems). Umiditatea suportului nu trebuie să depășească 4%.

APLICARE

În momentul aplicării, uniți cele două componente într-un singur recipient și amestecați cu grijă timp de 2 minute, utilizând un echipament adecvat (mașină de găurit cu elice). Utilizați rapid întregul conținut al recipientului. La golirea recipientului evitați să răzuiți marginile și fundul, deoarece ar putea exista produs care nu este perfect omogenizat.

Utilizare în ciclurile autonivelante

Principalul mod de aplicare al ECOPLAST este ca autonivelant. După amestecarea celor două componente, adăugați QUARZO B0 (0,8 kg la 1 kg de A+B) și amestecați din nou. Întindeți produsul cu gletiera dințată de 5

mm și, în decurs de 5 minute, treceți rola cu țepi (de dezaerare) cu mișcări lente și regulate pentru a uniformiza suprafața. Consumul pentru o grosime de 2,5 mm este de 2,2 kg/m^2 de A+B și de 1,76 kg/m^2 de QUARZO B0.

Utilizare în ciclurile de șpăcluire și multistrat

După amestecarea celor două componente, adăugați QUARZO B0 și amestecați din nou. Cantitatea de agregat de adăugat este următoarea:

- 0,8 kg la 1 kg de A+B pentru ciclurile de șpăcluire;
- 0,5 kg la 1 kg de A+B pentru ciclurile multistrat.

Întindeți produsul cu mișcări în evantai, având grijă să nu lăsați material în exces și uniformizând pe proaspăt cu rola. Consumul pentru fiecare strat este:

- 0,35 kg/m^2 de A+B și 0,28 kg/m^2 de QUARZO B0 pentru ciclurile de șpăcluire;
- 0,7 kg/m^2 de A+B și 0,35 kg/m^2 de QUARZO B0 pentru ciclurile multistrat.

Utilizare în ciclurile de vopsire

După amestecarea celor două componente, verificați vâscozitatea sistemului, care variază mult în funcție de temperatură. Pentru a obține suprafețe antiderapante:

- aplicați un prim strat de ECOPLAST (consum 0,4 kg/m^2) și presărați uniform 1 kg/m^2 de QUARZO B3;
- după 12-36 de ore aplicați un al doilea strat de ECOPLAST (consum 0,5 kg/m^2).

Pentru vopsiri cu grosime mare:

- aplicați ECOPLAST în două straturi, pentru un consum total de aproximativ 0,6 kg/m^2.

În cazul vopsirii, ECOPLAST poate fi diluat cu solvent universal până la maximum 3% în greutate (A+B).

AVERTISMENTE

Acoperirile din ECOPLAST expuse la lumina solară pot suferi decolorări sau variații de culoare cu virare spre galben: acest lucru nu afectează în niciun fel performanțele acoperirii. Între diferite loturi de producție ale aceleiași culori pot exista mici diferențe: când este posibil, utilizați material provenit din același lot.

Pentru aplicări la temperaturi scăzute, materialul poate fi încălzit la 25°C pentru a facilita aplicarea și catalizarea (scăderea vâscozității).

Produs pentru uz profesional: la aplicarea produsului achiziționat, cumpărătorul se angajează să respecte cu strictețe avertismentele de mai sus și indicațiile din fișa cu date de securitate.

DATE PRODUS

DESCRIERE	REZULTAT
Culoare	Conform listei de prețuri sau la cerere, conform paletarului RAL (lot minim 200 kg)
Consum la șpăcluire	0,35 kg/m^2 de A+B + 0,28 kg/m^2 de QUARZO B0
Consum ca autonivelant	2,2 kg/m^2 de A+B + 1,76 kg/m^2 de QUARZO B0 (grosime 2,5 mm)

Greutate specifică (la 25°C)	Amestec A+B: 1,25 ± 0,05 g/ml Amestec A+B încărcat: 1,60 ± 0,10 g/ml (cu 80% QUARZO B0)
Vâscozitate (la 25°C)	Amestec A+B: 800 ± 170 mPa·s (spindle 2, 30 rpm) Amestec A+B încărcat: 1.300 ± 700 mPa·s (cu 80% QUARZO B0, spindle 2, 6 rpm)
Reziduu uscat (A+B)	> 98%
COV produs gata de utilizare (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Cat. A/j: vopsea bicomponentă de înaltă performanță (BS)
Punct de inflamabilitate	> 100°C
Curățarea uneltelor	Solvent universal
Depozitare	12 luni, în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C

DATE DE APLICARE ȘI TIMPI

DESCRIERE	REZULTAT
Raport de amestecare (în greutate)	Versiune gata colorată: A = 100, B = 32 Versiune NP: A = 95, pastă = 5, B = 32
Pot life (50% U.R.)	la 15°C: > 40 min la 25°C: 30 min
Uscat la atingere (50% U.R.)	la 15°C: 12-16 ore la 25°C: 5-7 ore
Circulabil pietonal (50% U.R.)	la 25°C: 12 ore
Reacoperire (50% U.R.)	la 25°C: de la 12 la 36 de ore
Circulabil cu vehicule (50% U.R.)	la 25°C: 36 de ore

DESCRIERE	REZULTAT
Întărire în profunzime (50% U.R.)	la 25°C: 7 zile
Condiții ambientale de utilizare	Temperatură între +15°C și +35°C, U.R. < 50%, umiditatea suportului < 4% (*)
Întreținerea acoperirii	Pentru curățare utilizați detergenți neutri

DATE TEHNICE DE PERFORMANȚĂ

DESCRIERE	REZULTAT
Aspect	Lucios și plan
Luciu (60°)	95 (*)
Rezistență la abraziune (UNI 8298-9)	70-80 mg (Taber, disc CS-17, 1000 de rotații, 1000 g)
Rezistență la compresiune (UNI 4279)	60 N/mm^2
Modul de compresiune	1,5 GPa
Rezistență la încovoiere (UNI 7219)	59 N/mm^2
Rezistență la tracțiune (ASTM D 638)	40 N/mm^2

Duritate (ASTM D 2240)	78 (Shore D)
Aderență (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Coeficient de dilatare termică liniară	20 × 10-6 °C-1
Rezistență la uzură BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Rezistență la impact (EN ISO 6272-1)	IR 10
Forță de aderență (EN 13892-8)	B2
Rezistențe chimice	Contactați serviciul tehnic Design Systems

(*) ECOPLAST aplicat la temperaturi ale suportului sub 15°C s-ar putea păta la contactul cu apa sau cu preparate pe bază de apă, formând pete albicioase. Acest defect de rezistență chimică este cauzat de o reticulare incompletă. Prin urmare, ECOPLAST trebuie aplicat la o temperatură a suportului de cel puțin 15°C și cu cel puțin 3°C peste temperatura punctului de rouă.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.