DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ EPOPLAST A+B
ЦВЕТНОЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

ECOPLAST A+B — это двухкомпонентный продукт на основе эпоксидных смол и циклоалифатических аминных отвердителей для устройства самовыравнивающихся покрытий, выравнивающих слоёв и многослойных покрытий. Может наноситься валиком для получения противоскользящих покрытий и толстослойных окрасочных покрытий, водонепроницаемых и искробезопасных.

В качестве альтернативы ECOPLAST можно наполнять кварцем для нанесения в виде выравнивающего слоя, что повышает его стойкость к ударам и истиранию. Состав поставляется в уже окрашенной версии для некоторых оттенков или в непигментированной версии (NP) с эпоксидной колеровочной пастой, поставляемой отдельно.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Гидроизоляция лотков и резервуаров. Полы машиностроительных, пищевых и химических предприятий, складов и хранилищ, лабораторий и больниц, магазинов, шоу-румов и квартир.

ОСНОВАНИЕ

Основание должно обладать минимальной прочностью на сжатие 25 Н/мм^2 и на растяжение 1,5 Н/мм^2.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетонные основания: должны быть прочными, сухими (выдержанными, если они новые), ровными, впитывающими, не загрязнёнными маслами, моющими средствами, пылью или другими веществами. Оценить наиболее подходящий тип механической подготовки (шлифование, дробеструйная обработка или фрезерование), затем нанести слой PREPOX A+B. Возможные отверстия и небольшие дефекты могут быть отремонтированы быстросхватывающейся эпоксидной шпаклёвкой.

Полы, облицованные плиткой: их необходимо отшлифовать или обработать дробеструйным способом до получения полностью матовой поверхности; затем нанести один или несколько слоёв PREPOX A+B или подходящего армированного волокном праймера (см. конкретный цикл нанесения или обратиться в техническую службу Design Systems).

Существующие полимерные покрытия: их необходимо обработать абразивом или дробеструйным способом, затем удалить остатки пыли.

Не наносить ECOPLAST на влажные основания или основания, подверженные капиллярному подъёму влаги (в этом случае обратиться в техническую службу Design Systems). Влажность основания не должна превышать 4%.

НАНЕСЕНИЕ

В момент нанесения соединить оба компонента в одной ёмкости и тщательно перемешивать в течение 2 минут, используя подходящее оборудование (дрель с мешалкой). Быстро использовать всё содержимое ёмкости. При опорожнении ёмкости не соскребать стенки и дно, поскольку там может находиться не полностью перемешанный продукт.

Использование в самовыравнивающихся циклах

Основной способ нанесения ECOPLAST — в качестве самовыравнивающегося покрытия. После смешивания двух компонентов добавить QUARZO B0 (0,8 кг на 1 кг A+B) и снова перемешать. Распределить продукт зубчатым шпателем 5 мм и в течение 5 минут прокатать игольчатым валиком медленными и равномерными движениями для выравнивания поверхности. Расход при толщине 2,5 мм составляет 2,2 кг/м^2 A+B и 1,76 кг/м^2 QUARZO B0.

Использование в циклах выравнивания и многослойных циклах

После смешивания двух компонентов добавить QUARZO B0 и снова перемешать. Количество добавляемого заполнителя следующее:

- 0,8 кг на 1 кг A+B для циклов выравнивания;
- 0,5 кг на 1 кг A+B для многослойных циклов.

Распределить продукт веерообразными движениями, следя за тем, чтобы не оставлять излишков материала, и выравнивая по свежему слою валиком. Расход на каждый слой составляет:

- 0,35 кг/м^2 A+B и 0,28 кг/м^2 QUARZO B0 для циклов выравнивания;
- 0,7 кг/м^2 A+B и 0,35 кг/м^2 QUARZO B0 для многослойных циклов.

Использование в циклах окраски

После смешивания двух компонентов проверить вязкость системы, которая сильно меняется в зависимости от температуры. Для получения противоскользящих поверхностей:

- нанести первый слой ECOPLAST (расход 0,4 кг/м^2) и равномерно рассыпать 1 кг/м^2 QUARZO B3;
- через 12-36 часов нанести второй слой ECOPLAST (расход 0,5 кг/м^2).

Для толстослойных окрасочных покрытий:

- нанести ECOPLAST в два слоя при общем расходе около 0,6 кг/м^2.

В случае окраски ECOPLAST может быть разбавлен универсальным растворителем максимум до 3% по массе (A+B).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Покрытия ECOPLAST, подвергающиеся воздействию солнечного света, могут выцветать или менять цвет с уходом в желтизну: это никоим образом не ухудшает эксплуатационные характеристики покрытия. Между различными производственными партиями одного и того же цвета могут быть небольшие различия: по возможности использовать материал из одной партии.

Для нанесения при низкой температуре материал можно подогреть до 25°C, чтобы облегчить его нанесение и отверждение (снижение вязкости).

Продукт для профессионального использования: при нанесении приобретённого продукта покупатель обязуется строго соблюдать приведённые выше предупреждения и указания паспорта безопасности.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	Согласно прайс-листу или по запросу по каталогу RAL (минимальная партия 200 кг)
Расход при выравнивании	0,35 кг/м^2 A+B + 0,28 кг/м^2 QUARZO B0
Расход в качестве самовыравнивающегося покрытия	2,2 кг/м^2 A+B + 1,76 кг/м^2 QUARZO B0 (толщина 2,5 мм)
Удельный вес (при 25°C)	Смесь A+B: 1,25 ± 0,05 г/мл Наполненная смесь A+B: 1,60 ± 0,10 г/мл (с 80% QUARZO B0)
Вязкость (при 25°C)	Смесь A+B: 800 ± 170 мПа·с (шпиндель 2, 30 об/мин) Наполненная смесь A+B: 1.300 ± 700 мПа·с (с 80% QUARZO B0, шпиндель 2, 6 об/мин)
Сухой остаток (A+B)	> 98%
ЛОС готового к применению продукта (Законод. декрет 161/06)	< 200 г/л – Кат. A/j: двухкомпонентная краска с высокими эксплуатационными характеристиками (BS)
Температура вспышки	> 100°C
Очистка инструмента	Универсальный растворитель
Хранение	12 месяцев, в сухом месте при температуре от 5°C до 35°C

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ И ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Соотношение смешивания (по массе)	Уже окрашенная версия: A = 100, B = 32 Версия NP: A = 95, паста = 5, B = 32
Жизнеспособность (pot life) (50% отн. вл.)	при 15°C: > 40 мин при 25°C: 30 мин
Сухость на отлип (50% отн. вл.)	при 15°C: 12-16 часов при 25°C: 5-7 часов
Пешеходное движение (50% отн. вл.)	при 25°C: 12 часов
Нанесение следующего слоя (50% отн. вл.)	при 25°C: от 12 до 36 часов

Допуск транспортной нагрузки (50% отн. вл.)	при 25°C: 36 часов

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Отверждение по всей глубине (50% отн. вл.)	при 25°C: 7 суток
Условия окружающей среды при применении	Температура от +15°C до +35°C, отн. вл. < 50%, влажность основания < 4% (*)
Уход за покрытием	Для очистки использовать нейтральные моющие средства

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Внешний вид	Глянцевый и ровный
Блеск (60°)	95 (*)
Стойкость к истиранию (UNI 8298-9)	70-80 мг (Taber, круг CS-17, 1000 оборотов, 1000 г)
Прочность на сжатие (UNI 4279)	60 Н/мм^2
Модуль упругости при сжатии	1,5 ГПа
Прочность на изгиб (UNI 7219)	59 Н/мм^2
Прочность на растяжение (ASTM D 638)	40 Н/мм^2
Твёрдость (ASTM D 2240)	78 по Шору D
Адгезия (DIN ISO 4624)	> 1,5 Н/мм^2
Коэффициент линейного теплового расширения	20 × 10-6 °C-1
Износостойкость BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Ударная прочность (EN ISO 6272-1)	IR 10
Прочность сцепления (EN 13892-8)	B2
Химическая стойкость	Обратиться в техническую службу Design Systems

(*) ECOPLAST, нанесённый при температуре основания ниже 15°C, может покрываться пятнами при контакте с водой или составами на водной основе, образуя беловатые пятна. Этот дефект химической стойкости вызван неполной сшивкой. Поэтому ECOPLAST следует наносить при температуре основания не ниже 15°C и как минимум на 3°C выше точки росы.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.