DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE EPOPLAST A+B

FORMULIM EPOKSID VETËNIVELUES ME NGJYRË PA TRETËS

PËRSHKRIMI

ECOPLAST A+B është një produkt dykomponentësh me bazë rrëshirash epokside dhe ngurtësuesish aminikë cikloalifatikë, për realizimin e veshjeve vetëniveluese, shtresave rrafshuese dhe veshjeve shumështresore. Mund të aplikohet me rul për të realizuar veshje kundër rrëshqitjes dhe lyerje me trashësi të lartë, të papërshkueshme nga uji dhe kundër shkëndijave.

Si alternativë, ECOPLAST mund të ngarkohet me kuarc për aplikime si shtresë rrafshuese, duke i rritur rezistencën ndaj goditjeve dhe gërryerjes. Formulimi furnizohet në version tashmë të ngjyrosur për disa nuanca ose në version të papigmentuar (NP), me pastë ngjyruese epokside të furnizuar veçmas.

PËRDORIMET

Hidroizolim i kanaleve dhe vaskave. Dysheme për industri mekanike, ushqimore dhe kimike, për depo dhe magazina, për laboratorë dhe spitale, për dyqane, sallone ekspozimi (showroom) dhe apartamente.

NËNSHTRESA

Nënshtresa duhet të ketë një rezistencë minimale në shtypje prej 25 N/mm^2 dhe në tërheqje prej 1,5 N/mm^2.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Nënshtresat prej betoni: duhet të jenë të ngurta, të thata (të stazhionuara nëse janë ndërtim i ri), të niveluara, thithëse, të pandotura nga vajra, detergjentë, pluhura ose substanca të tjera. Vlerësoni llojin më të përshtatshëm të përgatitjes mekanike (lëmim, sabllim me sfera çeliku ose frezim) dhe më pas aplikoni një shtresë PREPOX A+B. Vrimat eventuale dhe anomalitë e lehta mund të riparohen me stuko epokside me ngurtësim të shpejtë.

Dyshemetë me pllaka: duhet të lëmohen ose të sabllohen me sfera çeliku derisa të përftohet një sipërfaqe plotësisht mat (pa shkëlqim); më pas aplikoni një ose më shumë shtresa PREPOX A+B ose primer të përshtatshëm me fibra (shih ciklin specifik të aplikimit ose kontaktoni shërbimin teknik Design Systems).

Veshjet ekzistuese prej rrëshire: duhet të gërryhen ose të sabllohen me sfera çeliku, duke hequr më pas mbetjet e pluhurit.

Mos e aplikoni ECOPLAST mbi nënshtresa të lagështa ose të nënshtruara ngritjes kapilare të lagështisë (në këtë rast kontaktoni shërbimin teknik Design Systems). Lagështia e nënshtresës nuk duhet të kalojë 4%.

APLIKIMI

Në momentin e aplikimit bashkoni dy komponentët në një enë të vetme dhe përzieni me kujdes për 2 minuta, duke përdorur pajisje të përshtatshme (trapan me helikë). Përdoreni shpejt të gjithë përmbajtjen e enës. Gjatë zbrazjes së enës shmangni kruarjen e anëve dhe të fundit, pasi aty mund të ketë produkt jo të përzier në mënyrë të përsosur.

Përdorimi në ciklet vetëniveluese

Mënyra kryesore e aplikimit të ECOPLAST është si vetënivelues. Pasi të keni përzier dy komponentët, shtoni KUARC B0 (0,8 kg për 1 kg A+B) dhe ripërzieni. Shtrini produktin me mallë të dhëmbëzuar 5 mm dhe brenda 5 minutash kaloni rulin me gjemba për heqjen e flluskave, me lëvizje të ngadalta dhe të rregullta për ta uniformuar sipërfaqen. Konsumi për 2,5 mm trashësi është 2,2 kg/m^2 A+B dhe 1,76 kg/m^2 KUARC B0.

Përdorimi në ciklet e shtresës rrafshuese dhe shumështresore

Pasi të keni përzier dy komponentët, shtoni KUARC B0 dhe ripërzieni. Sasia e agregatit që duhet shtuar është si më poshtë:

- 0,8 kg për 1 kg A+B për ciklet e shtresës rrafshuese;
- 0,5 kg për 1 kg A+B për ciklet shumështresore.

Shtrini produktin me lëvizje në formë freskoreje, duke u kujdesur të mos lini material të tepërt dhe duke e uniformuar në të freskët me rul. Konsumi për çdo shtresë është:

- 0,35 kg/m^2 A+B dhe 0,28 kg/m^2 KUARC B0 për ciklet e shtresës rrafshuese;
- 0,7 kg/m^2 A+B dhe 0,35 kg/m^2 KUARC B0 për ciklet shumështresore.

Përdorimi në ciklet e lyerjes

Pasi të keni përzier dy komponentët, verifikoni viskozitetin e sistemit, i cili ndryshon shumë me temperaturën. Për të përftuar sipërfaqe kundër rrëshqitjes:

- aplikoni një shtresë të parë ECOPLAST (konsum 0,4 kg/m^2) dhe shpërndani në mënyrë uniforme 1 kg/m^2 KUARC B3;
- pas 12-36 orësh aplikoni një shtresë të dytë ECOPLAST (konsum 0,5 kg/m^2).

Për lyerje me trashësi të lartë:

- aplikoni ECOPLAST në dy shtresa, për një konsum të përgjithshëm prej rreth 0,6 kg/m^2.

Në rast lyerjeje, ECOPLAST mund të hollohet me tretës universal deri në maksimumi 3% në peshë (A+B).

PARALAJMËRIME

Veshjet me ECOPLAST të ekspozuara ndaj dritës së diellit mund të pësojnë zbehje ose ndryshime ngjyre me prirje drejt së verdhës: kjo nuk i cenon në asnjë mënyrë performancat e veshjes. Midis loteve të ndryshme të prodhimit të së njëjtës ngjyrë mund të ketë ndryshime të lehta: kur është e mundur, përdorni material nga i njëjti lot.

Për aplikime në temperaturë të ulët materiali mund të ngrohet në 25°C për të lehtësuar aplikimin dhe katalizën (ulje e viskozitetit).

Produkt për përdorim profesional: gjatë aplikimit të produktit të blerë, blerësi merr përsipër të ndjekë në mënyrë rigoroze paralajmërimet e mësipërme dhe udhëzimet e fletës së të dhënave të sigurisë.

TË DHËNAT E PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI

Ngjyra	Sipas listës së çmimeve ose sipas kërkesës sipas kartelës RAL (lot minimal 200 kg)
Konsumi si shtresë rrafshuese	0,35 kg/m^2 A+B + 0,28 kg/m^2 KUARC B0
Konsumi si vetënivelues	2,2 kg/m^2 A+B + 1,76 kg/m^2 KUARC B0 (trashësi 2,5 mm)
Pesha specifike (në 25°C)	Përzierja A+B: 1,25 ± 0,05 g/ml Përzierja A+B e ngarkuar: 1,60 ± 0,10 g/ml (me 80% KUARC B0)
Viskoziteti (në 25°C)	Përzierja A+B: 800 ± 170 mPa·s (spindle 2, 30 rpm) Përzierja A+B e ngarkuar: 1.300 ± 700 mPa·s (me 80% KUARC B0, spindle 2, 6 rpm)
Mbetja e thatë (A+B)	> 98%
VOC gati për përdorim (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Kat. A/j: bojë dykomponentëshe me performancë të lartë (BS)
Pika e ndezjes	> 100°C
Pastrimi i veglave	Tretës universal
Magazinimi	12 muaj, në vend të thatë në një temperaturë midis 5°C dhe 35°C

TË DHËNAT E APLIKIMIT DHE KOHËT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Raporti i përzierjes (në peshë)	Versioni tashmë i ngjyrosur: A = 100, B = 32 Versioni NP: A = 95, pastë = 5, B = 32
Pot life (50% L.R.)	në 15°C: > 40 min në 25°C: 30 min
I thatë në prekje (50% L.R.)	në 15°C: 12-16 orë në 25°C: 5-7 orë
I kalueshëm në këmbë (50% L.R.)	në 25°C: 12 orë
Rimbulimi (50% L.R.)	në 25°C: nga 12 deri në 36 orë
I kalueshëm nga automjetet (50% L.R.)	në 25°C: 36 orë

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Ngurtësimi në thellësi (50% L.R.)	në 25°C: 7 ditë
Kushtet e ambientit të përdorimit	Temperaturë midis +15°C dhe +35°C, L.R. < 50%, lagështi e nënshtresës < 4% (*)
Mirëmbajtja e veshjes	Për pastrimin përdorni detergjentë neutralë

TË DHËNAT TEKNIKE TË PERFORMANCËS

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Pamja	Me shkëlqim dhe i rrafshët

Shkëlqimi (Gloss 60°)	95 (*)
Rezistenca ndaj gërryerjes (UNI 8298-9)	70-80 mg (Taber, disk CS-17, 1000 cikle, 1000 g)
Rezistenca në shtypje (UNI 4279)	60 N/mm^2
Moduli në shtypje	1,5 GPa
Rezistenca në përkulje (UNI 7219)	59 N/mm^2
Rezistenca në tërheqje (ASTM D 638)	40 N/mm^2
Fortësia (ASTM D 2240)	78 (Shore D)
Ngjitja (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Koeficienti i zgjerimit termik linear	20 × 10-6 °C-1
Rezistenca ndaj konsumit BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Rezistenca ndaj goditjes (EN ISO 6272-1)	IR 10
Forca e ngjitjes (EN 13892-8)	B2
Rezistencat kimike	Kontaktoni shërbimin teknik Design Systems

(*) ECOPLAST i aplikuar me temperatura të nënshtresës më të ulëta se 15°C mund të njolloset në kontakt me ujin ose me preparate me bazë uji, duke formuar njolla të bardhëllemta. Ky defekt i rezistencës kimike shkaktohet nga një rrjetëzim i paplotë. Prandaj ECOPLAST duhet të aplikohet me një temperaturë të nënshtresës jo më të ulët se 15°C dhe të paktën 3°C më të lartë se temperatura e kondensimit.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.