TEHNICKI LIST EPOPLAST A+B
SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI PROIZVOD U BOJI BEZ RASTVARACA

OPIS

ECOPLAST A+B je dvokomponentni proizvod na bazi epoksidnih smola i cikloalifaticnih aminskih ocvrscivaca, za izradu samorazlivajucih obloga, izravnavajucih slojeva (gletovanja) i viseslojnih sistema. Moze se nanositi valjkom za izradu protivkliznih obloga i debeloslojnih premaza, vodonepropusnih i protivvarnicnih.

Alternativno, ECOPLAST se moze puniti kvarcom za primene gletovanjem, cime se povecava njegova otpornost na udare i habanje. Proizvod se isporucuje u vec´ obojenoj verziji za neke nijanse ili u nepigmentovanoj verziji (NP), sa epoksidnom pastom za bojenje koja se isporucuje zasebno.

UPOTREBA

Hidroizolacija kanala i bazena. Podovi u masinskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji, u skladistima i magacinima, laboratorijama i bolnicama, prodavnicama, izlozbenim salonima i stanovima.

PODLOGA

Podloga mora imati minimalnu cvrstocu na pritisak od 25 N/mm^2 i na zatezanje od 1,5 N/mm^2.

PRIPREMA PODLOGE

Betonske podloge: moraju biti cvrste, suve (sazrele ako su novoizgradene), nivelisane, upijajuce, nezagadene uljima, deterdzentima, prasinom ili drugim materijama. Proceniti najpogodniju vrstu mehanicke pripreme (brusenje, sacmarenje ili glodanje), a zatim naneti jedan sloj proizvoda PREPOX A+B. Eventualne rupe i manje nepravilnosti mogu se popraviti brzovezujucim epoksidnim kitom.

Podovi od plocica: moraju se brusiti ili sacmariti dok se ne dobije potpuno matirana povrsina; zatim naneti jedan ili vise slojeva proizvoda PREPOX A+B ili odgovarajuceg prajmera sa vlaknima (videti specificni ciklus nanosenja ili kontaktirati tehnicku sluzbu Design Systems).

Postojece obloge od smole: moraju se abrazivno obraditi ili sacmariti, a zatim ukloniti ostatke prasine.

Ne nanositi ECOPLAST na vlazne podloge ili podloge izlozene kapilarnoj vlazi (u tom slucaju kontaktirati tehnicku sluzbu Design Systems). Vlaznost podloge ne sme biti veca od 4%.

NANOSENJE

U trenutku nanosenja sjediniti dve komponente u jednoj posudi i pazljivo mesati 2 minuta, koristeci odgovarajucu opremu (busilicu sa mesacem). Brzo upotrebiti celokupan sadrzaj posude. Prilikom praznjenja posude izbegavati struganje ivica i dna, jer se tamo moze nalaziti proizvod koji nije savrseno izmesan.

Upotreba u samorazlivajucim ciklusima

Glavni nacin nanosenja proizvoda ECOPLAST je kao samorazlivajuci sloj. Nakon mesanja dve komponente, dodati KVARC B0 (0,8 kg na 1 kg A+B) i ponovo promesati. Razastrti proizvod nazubljenom gletaricom od 5

mm i u roku od 5 minuta precí bodljikavim valjkom za odzracívanje sporim i ravnomernim pokretima kako bi se ujednacíla površína. Potrošnja za debljinu od 2,5 mm iznosi 2,2 kg/m² A+B i 1,76 kg/m² KVARCA B0.

Upotreba u ciklusima gletovanja i višeslojnim ciklusima

Nakon mešánja dve komponente, dodati KVARC B0 i ponovo promešati. Količína agregata koju treba dodati je sledecá:

- 0,8 kg na 1 kg A+B za cikluse gletovanja;
- 0,5 kg na 1 kg A+B za višeslojne cikluse.

Razastrti proizvod lepezastim pokretima, vodecí racúna da se ne ostavlja visák materijala, i ujednacíti svezé valjkom. Potrošnja po sloju iznosi:

- 0,35 kg/m² A+B i 0,28 kg/m² KVARCA B0 za cikluse gletovanja;
- 0,7 kg/m² A+B i 0,35 kg/m² KVARCA B0 za višeslojne cikluse.

Upotreba u ciklusima premazivanja

Nakon mešánja dve komponente, proveriti viskoznost sistema, koja se znatno menja sa temperaturom. Za dobijanje protivkliznih površína:

- naneti prvi sloj proizvoda ECOPLAST (potrošnja 0,4 kg/m²) i ravnomerno posuti 1 kg/m² KVARCA B3;
- nakon 12-36 sati naneti drugi sloj proizvoda ECOPLAST (potrošnja 0,5 kg/m²).

Za debeloslojne premaze:

- naneti ECOPLAST u dva sloja, uz ukupnu potrošnju od oko 0,6 kg/m².

U slucáju premazivanja, ECOPLAST se može razrediti univerzalnim razredivacém do najviše 3% težínski (A+B).

UPOZORENJA

Obloge od proizvoda ECOPLAST izložéne suncévoj svetlosti mogu izbledeti ili promeniti boju sa prelaskom ka žútoj: to ni na koji nacín ne utiče na performanse obloge. Između različitih proizvodnih serija iste boje mogu postojati male razlike: kad god je mogucé, koristiti materijal iz iste serije.

Za nanošénje na niskim temperaturama materijal se može zagrejati na 25°C kako bi se olaksálo nanošénje i kataliza (smanjenje viskoznosti).

Proizvod za profesionalnu upotrebu: pri nanošénju kupljenog proizvoda kupac se obavezuje da se strogo pridrzáva gore navedenih upozorenja i uputstava iz bezbednosnog lista.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Prema cenovniku ili na zahtev prema RAL karti boja (minimalna serija 200 kg)
Potrošnja pri gletovanju	0,35 kg/m² A+B + 0,28 kg/m² KVARCA B0
Potrošnja kao samorazlivajucí sloj	2,2 kg/m² A+B + 1,76 kg/m² KVARCA B0 (debljina 2,5 mm)

Specifična težina (na 25°C)	Mešavina A+B: 1,25 ± 0,05 g/ml Mešavina A+B punjena: 1,60 ± 0,10 g/ml (sa 80% KVARCA B0)
Viskoznost (na 25°C)	Mešavina A+B: 800 ± 170 mPa·s (vreteno 2, 30 o/min) Mešavina A+B punjena: 1.300 ± 700 mPa·s (sa 80% KVARCA B0, vreteno 2, 6 o/min)
Suvi ostatak (A+B)	> 98%
VOC spreman za upotrebu (ital. D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BS)
Tačka paljenja	> 100°C
Čišćenje alata	Univerzalni razređivač
Skladištenje	12 meseci, na suvom mestu na temperaturi između 5°C i 35°C

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Odnos mešanja (težinski)	Već obojena verzija: A = 100, B = 32 Verzija NP: A = 95, pasta = 5, B = 32
Pot life (50% R.V.)	na 15°C: > 40 min na 25°C: 30 min
Suvo na dodir (50% R.V.)	na 15°C: 12-16 sati na 25°C: 5-7 sati
Prohodno za pešake (50% R.V.)	na 25°C: 12 sati
Ponovno premazivanje (50% R.V.)	na 25°C: od 12 do 36 sati
Prohodno za vozila (50% R.V.)	na 25°C: 36 sati

OPIS	REZULTAT
Očvršćavanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Uslovi okoline pri upotrebi	Temperatura između +15°C i +35°C, R.V. < 50%, vlažnost podloge < 4% (*)
Održavanje obloge	Za čišćenje koristiti neutralne deterdžente

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Sjajan i ravan
Sjaj (60°)	95 (*)
Otpornost na habanje (UNI 8298-9)	70-80 mg (Taber, točak CS-17, 1000 obrtaja, 1000 g)
Čvrstoća na pritisak (UNI 4279)	60 N/mm^2
Modul elastičnosti pri pritisku	1,5 GPa
Čvrstoća na savijanje (UNI 7219)	59 N/mm^2
Zatezna čvrstoća (ASTM D 638)	40 N/mm^2

Tvrdocá (ASTM D 2240)	78 (Shore D)
Prionljivost (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Koeficijent linearnog toplotnog sȳenja	20 × 10-6 °C-1
Otpornost na habanje BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Otpornost na udar (EN ISO 6272-1)	IR 10
Cv̄rstocá prianjanja (EN 13892-8)	B2
Hemijske otpornosti	Kontaktirati tehnicku sluzbu Design Systems

(*) ECOPLAST nanet pri temperaturama podloge nizȳm od 15°C mozȅ se zamrljati u kontaktu sa vodom ili preparatima na bazi vode, stvarajucȑ belicȁste mrlje. Ovaj nedostatak hemijske otpornosti izazvan je nepotpunim umrezȁvanjem. Stoga ECOPLAST treba nanositi pri temperaturi podloge ne nizȍj od 15°C i najmanje 3°C visȍj od temperature rosȅnja.

Tehnicki podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatraziti od nase tehnicke sluzbe. Ono sto je navedeno u ovom tehnickom biltenu predstavlja najbolje od naseg znanja i naseg iskustva. U svakom slucaju, za upotrebe razlicite od navedenih, preporucuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slucaju ne preuzima nikakvu odgovornost za stete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, buducí da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obavestava da je njena tehnicka sluzba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.