የቴክኒክ መረጃ ሉህ LIVIUS-A

ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው የማይኮማተር ራስን የሚያስተካክል ሞርታር

መግለጫ

በጂኦ-ባይንደር ላይ የተመሠረተ፣ ባለቀለምና ለአገልግሎት ዝግጁ የሆነ ለአካባቢ ተስማሚ ራስን የሚያስተካክል ሞርታር፤ ለመካከለኛ/ከባድ ወይም ለእግረኛ ትራፊክ የሚጋለጡ የሚታዩ የተጠናቀቁ ወለሎችን ለመሥራት፣ መላላጥን የሚቋቋም፣ ያለ ፖርትላንድ ሲሚንቶ።

የቴክኒክ ባህሪያት

ራስን የሚያስተካክል

LIVIUS-A በጂኦ-ባይንደር ላይ የተመሠረተ ራስን የሚያስተካክል ሞርታር ነው። ምርቱ ከፍተኛ የሜካኒካል ጥንካሬ ያለው ሲሆን፣ ከማምረቱ ጋር የተያያዙ ልቀቶች በፖርትላንድ ሲሚንቶ ከሚሠራ ተመሳሳይ ምርት ጋር ሲነጻጸሩ በ50% ያነሱ ናቸው።

ዘመን የማይሽረው ዲዛይን

ከሲሚንቶ ጋር በሚመሳሰለው ቁሳዊና ቀላል (ኢሴንሻል) መልኩ ምክንያት፣ በንግድና በኢንዱስትሪ አካባቢዎች ውስጥ ወለሎችን ለመሥራት ተስማሚው ቁሳቁስ ሲሆን፣ ለውስጥ ክፍሎች ዘመን የማይሽረው ዲዛይን ይሰጣል። የቴክኒክ ባህሪያቱ ከቁሳዊና ቀላል መልኩ ጋር ተዳምረው በLIVIUS-A ዘላቂ የሆኑና በሜካኒካልም ሆነ በመሸርሸር ረገድ ጠንካራ የሆኑ ወለሎችን ለመሥራት ያስችላሉ።

ኒውቶናዊ ያልሆነ ፈሳሽ

ለልዩ የናኖ-ሸክላ ውህዱ ምስጋና ይግባውና፣ LIVIUS-A ኒውቶናዊ ያልሆነ ፈሳሽ ነው፤ ቪስኮሲቲው በሚተገበረው የመቁረጥ (ሺር) ጫና መሠረት ይለዋወጣል፤ ይህም ከማንኛውም የሚፈለግ ቅርጽ ጋር እንዲስማማ ያስችለዋል።

- ለጌጣጌጥና ለኢንዱስትሪ የሚውል ራስን የሚያስተካክል ሞርታር።
- ኒውቶናዊ ያልሆነ ፈሳሽ።
- ከፍተኛ የመሸርሸር መቋቋም።
- ከፍተኛ የሜካኒካል ጥንካሬ።
- ለውስጥ ክፍሎች።
- ሊፈጭ (ሊለሰልስ) ይችላል።
- የወለል ማሞቂያ ሥርዓት ቧንቧዎች (ሰርፐንታይኖች) ባሏቸው መሠረቶች ላይም ሊያገለግል ይችላል።
- ከ+5°C እስከ +35°C ባለ የሙቀት መጠን ሊተገበር ይችላል።
- በባለቀለም ዓይነት ይገኛል።
- ከ4 እስከ 40 mm ውፍረት ይተገበራል።

የአተገባበር መስኮች

- በከፍተኛ የሜካኒካልና የመሸርሸር መቋቋሙ ምክንያት፣ LIVIUS-A እንደ የተጠናቀቀ ወለል ሆኖ በሚታይ መልኩ ሊቀር ይችላል፤ ለመኖሪያ፣ ለንግድ ወይም ለኢንዱስትሪ አገልግሎቶችና ለከፍተኛ ትራፊክ ቦታዎች ተስማሚ ነው፤ እንዲሁም የሙቀት መለዋወጥንና ውርጭን ይቋቋማል።
- ለመኖሪያ አካባቢዎች ተስማሚ።
- ጥሩ የውበት ጥራትና የቀለም ውጤት።
- የሜካኒካል፣ የኬሚካል፣ የምግብና የጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች።

የሥራ ደረጃዎች

- መሠረቶቹ ደረቅ፣ ጠንካራ፣ ከአቧራ፣ ከሚፈረካከሱ ወይም ከሚላቀቁ ክፍሎች፣ ከቀለሞች፣ ከሰም፣ ከዘይትና ከማንኛውም ሌላ ዓይነት በካይ ነጻ መሆን አለባቸው።
- መሠረቱ ቢያንስ 25 N/mm^2 የመጨመቅ ጥንካሬና ቢያንስ 1,5 N/mm^2 የመሳብ ጥንካሬ ሊኖረው ይገባል፤ በማንኛውም ሁኔታ የመሠረቱ የሜካኒካል ጥንካሬዎች ለአገልግሎቱ ዓይነትና በወለሉ ላይ ለሚጠበቁት ጭነቶች በቂ መሆን አለባቸው።
- የመሠረቱ እርጥበት ከ7% መብለጥ የለበትም። ከ7% በላይ እርጥበት ባላቸው ገጽታዎች ላይ አስቀድሞ ባለሦስት አካል ኢፖክሲ-ሲሚንቶ ፕራይመር Tix-Cem መተግበር አለበት፤ በማንኛውም ሁኔታ ካፒላሪ የሚወጣ እርጥበት መኖር የለበትም።
- የLIVIUS-A ዝግጅት ከመጀመሩ በፊት፣ ወለል በሚሠራባቸው ክፍሎች ዙሪያ ባለው ጠርዝ ላይና ካሉ ቋሚ አካላት (ምሰሶዎች፣ አምዶች ወዘተ) ዙሪያ፣ ከሚጨመቅ ቁሳቁስ የተሠራ ልዩ የጠርዝ ስትሪፕ (ባንድ) መተግበር ያስፈልጋል።
- የኮንክሪት፣ የሴራሚክ ወይም የተፈጥሮ ድንጋይ ገጽታዎች እንደ መሠረቱ ባህሪያት በአልማዝ ዲስኮች በመፍጨት፣ በሾት-ብላስቲንግ ወይም በአሸዋ ወረቀት በመፋቅ በሜካኒካል መንገድ መዘጋጀት አለባቸው። ከዚያም የማጣበቂያ ፕራይመር መተግበር አለበት፦ ለሲሚንቶ መሠረቶች UNI-PRIMER 280 NEW፣ ዝቅተኛ የመምጠጥ አቅም ላላቸው መሠረቶች (ሴራሚክ፣ ግሬስ፣ ድንጋይ ወዘተ) Primer A300፣ ከ7% በላይ እርጥበት ላላቸው ገጽታዎች ባለሦስት አካል ኢፖክሲ-ሲሚንቶ Primer Tix-Cem፤ ሁሉም አስፈላጊ ከሆነ በRete 320 (አልካላይን የሚቋቋም የመስታወት ፋይበር መረብ) ይጠናከራል። ገና እርጥብ በሆነው ፕራይመር ላይ Quarzo 1,2 እስኪጠግብ ድረስ ይበትኑ። LIVIUS-A ከመፍሰሱ በፊት ትርፍ አሸዋውን በቫኪዩም ያስወግዱ።
- በተዘጋጀው መሠረት ላይ LIVIUS-A ከ14-18% ውሃ ጋር ይቀላቅሉና በ4 እና 40 mm መካከል ባለ ውፍረት በአንድ ንብርብር በስኪጂ (ራክል) ያሰራጩ፤ አስቀድሞ በተተገበረው ቁሳቁስ ላይ በፍጹም እንደገና አያልፉ።
- ዝቅተኛው የአተገባበር ውፍረት ለጌጣጌጥ ወለሎች 4 mm ሲሆን፣ ለከፍተኛ አፈጻጸም ወለሎች (የኢንዱስትሪ ዓይነት) ደግሞ 1 cm ነው።
- ወለሉ ግልጽ የሆኑ የማስተካከል ጉድለቶችንና ጎልተው የሚታዩ የቀለም አለመመጣጠኖችን እንዳያሳይ፣ ፍሰቱ ያለ ማቋረጥና ያለ ባዶ ጊዜ በተከታታይ መከናወኑ አስፈላጊ ነው።
- በአተገባበር ጊዜ በመሠረቱ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም የመስፋፊያ መገጣጠሚያዎች ያክብሩ።
- በእያንዳንዱ ጊዜ የሚዘጋጀው የLIVIUS-A መጠን በ+23°C የሙቀት መጠን በ15 ደቂቃ ውስጥ ሊያገለግል የሚችለው መሆን አለበት፤ የሥራ ጊዜው ከሙቀት መጠን ጋር ይለዋወጣል፤ የሙቀት መጠኑ ሲጨምር ይቀንሳል።
- LIVIUS-A እርጥብ፣ የብረት፣ የላስቲክ፣ የእንጨት ወይም የPVC ገጽታዎች ላይ፣ እንዲሁም ሲሚንቶ ባልሆኑ ውሃ የማያሳልፉ ሜምብሬኖች ላይ አይጠቀሙ።
- LIVIUS-A ከ+5°C በታች ወይም ከ+35°C በላይ በሆነ የሙቀት መጠን አይጠቀሙ።
- LIVIUS-A ከተተገበረ ወደ 3 ቀናት በኋላ ገጹ ከDesign Systems ምርቶች በአንዱ ማጠናቀቂያ መጠበቅ አለበት፦ DS-CS፣ DS-SILC፣ EPOX፣ DS-POLTEC።

የምርቱ ዓይነተኛ መረጃዎች

መግለጫ	ውጤት
ከመስፈርት ጋር መስማማት	N.C.
ቀለም / ይዘት	ቀለም ሊሰጠው የሚችል / ዱቄት
ጠጣር ቅሪት	100%
ግልጽ ጥግግት (ባልክ ዴንሲቲ)	ወደ 1 kg/l
የአደጋ ምደባ (የአውሮፓ መመሪያ 1999/45/CE)	የሚያናድድ (ኢሪታንት)፡ በዚህ ሉህ፣ በከረጢቱ ላይና በደህንነት መረጃ ሉሁ ውስጥ የተመለከቱትን መመሪያዎች በጥንቃቄ ያንብቡ

ማከማቸት	6 ወራት በደረቅና አየር በሚዘዋወርበት ቦታ
ማሸጊያ	25 kg
የጉምሩክ ኮድ	3824 50 90

የመጨረሻ አፈጻጸም እሴቶች

መግለጫ	ውጤት
የመጨመቅ ጥንካሬ በ28 ቀናት (EN 13892-2)	≥ 80 MPa
የመታጠፍ ጥንካሬ በ28 ቀናት (EN 13892-2)	≥ 10 MPa
የሶልቬንት መቋቋም	እጅግ በጣም ጥሩ
የዘይት መቋቋም	እጅግ በጣም ጥሩ
የአልካላይን መቋቋም	እጅግ በጣም ጥሩ
የአሲድ መቋቋም	መካከለኛ
ለእሳት ምላሽ	A2-s1,d0 – የማይቃጠል ተብሎ የተመደበ
የTaber መሸርሸር፣ የክብደት መቀነስ (መፍጫ H22፣ 500 g፣ 200 ዙር)	0,5 g
ውርጭ-መቅለጥ (300 ዑደቶች)	ከ80% በላይ የአፈጻጸም ብቃቱን ይጠብቃል

የአተገባበር እሴቶችና መረጃዎች (በ23°C እና 50% አንጻራዊ እርጥበት)

መግለጫ	ውጤት
የድብልቅ ውሃ	ለአንድ ክፍል LIVIUS-A ወደ 14-18% (± 1%) ውሃ
የድብልቁ የመቆያ ጊዜ	20 ደቂቃ
ፍጆታ	1,8 kg/m² ለእያንዳንዱ mm ውፍረት
የአተገባበር የሙቀት መጠን	ከ+5°C እስከ +35°C
የመያዝ (ሴቲንግ) መጀመሪያ	ወደ 50 ደቂቃ
በእግር ለመራመድ	ወደ 4 ሰዓት
ወደ አገልግሎት መግባት	7 ቀናት
የድብልቁ pH	ወደ 12
የድብልቁ ጥግግት	2,2 kg/l
ሊተገበር የሚችል ውፍረት	ከ4 እስከ 40 mm

በዚህ መግለጫ ላይ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በደረጃቸው የተወሰኑ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት የተሻሻሉ ዓይነቶቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ መግለጫ ላይ የተመለከተው ነገር የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጪ ለሆኑ አገልግሎቶች ቅድመ ሙከራዎችን ማካሄድ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl በምርቶቹ አጠቃቀም ምክንያት ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ኃላፊነት አይወስድም። እንዲሁም የቴክኒክ አገልግሎቱ ስለ ምርቶቹ ትክክለኛ አጠቃቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።