DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية LIVIUS-A

مونة ذاتية التسوية عالية الأداء مضادة للانكماش

الوصف

مونة بيئية ذاتية التسوية على أساس رابط جيولوجي (جيوبوليمري)، ملوّنة وجاهزة للاستخدام، لتنفيذ أرضيات نهائية ظاهرة معرضة لحركة مرور متوسطة/ثقيلة أو لحركة المشاة، مقاومة للبلى، دون أسمنت بورتلاندي.

الخصائص الفنية

ذاتية التسوية

LIVIUS-A مونة ذاتية التسوية على أساس رابط جيولوجي. ويتميز المنتج بمقاومات ميكانيكية عالية، كما أن الانبعاثات المرتبطة بإنتاجه أقل بنسبة 50% مقارنة بمنتج مماثل مصنوع بالأسمنت البورتلاندي.

تصميم خالد

بمظهرها المادي البسيط، الشبيه بمظهر الأسمنت، فهي المادة المثالية لتنفيذ الأرضيات في البيئات التجارية والصناعية، مانحةً المساحات الداخلية تصميمًا خالدًا. وتتيح الخصائص الفنية، مقترنة بالمظهر المادي البسيط، تنفيذ أرضيات بـ LIVIUS-A دائمة ومقاومة ميكانيكيًا وللتآكل على حد سواء.

مائع لا نيوتوني

بفضل مركّب الطين النانوي الحصري، فإن LIVIUS-A مائع لا نيوتوني: تتغير لزوجته بحسب إجهاد القص المطبَّق، مما يتيح له التكيف مع أي شكل مرغوب.

- مونة ذاتية التسوية للاستخدام الديكوري والصناعي.
- مائع لا نيوتوني.
- مقاومة عالية للتآكل.
- مقاومات ميكانيكية عالية.
- للاستخدام الداخلي.
- يمكن صنفرتها (تجليخها).
- قابلة للاستخدام أيضًا على طبقات تحتية تحتوي على أنابيب التدفئة الأرضية.
- قابلة للتطبيق في درجات حرارة من +5°C إلى +35°C.
- متوفرة في نسخة ملوّنة.
- تُطبَّق بسماكات من 4 إلى 40 mm.

مجالات الاستخدام

- بفضل مقاوماتها الميكانيكية العالية ومقاومتها للتآكل، يمكن أن تبقى LIVIUS-A ظاهرة كأرضية نهائية؛ وهي مثالية للاستخدامات المدنية أو التجارية أو الصناعية وللمناطق ذات حركة المرور الكثيفة، كما أنها مقاومة للتقلبات الحرارية والصقيع.
- مثالية في البيئات السكنية.
- جودة جمالية جيدة ومردود لوني جيد.
- المنشآت الميكانيكية والكيميائية والغذائية والنسيجية.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

مراحل العمل

- يجب أن تكون الأسطح الحاملة جافة وصلبة وخالية من الغبار ومن الأجزاء الهشة أو المنفصلة ومن الدهانات والشموع والزيوت وأي نوع آخر من الملوثات.
- يجب أن تكون للطبقة التحتية مقاومة ضغط لا تقل عن 25 N/mm^2 ومقاومة شد لا تقل عن 1,5 N/mm^2؛ ويجب في جميع الأحوال أن تكون المقاومات الميكانيكية للطبقة التحتية ملائمة لنوع الاستخدام والأحمال المتوقعة على الأرضية.
- يجب ألا تتجاوز رطوبة الطبقة التحتية 7%. وعلى الأسطح التي تزيد رطوبتها على 7% يجب تطبيق البرايمر الإيبوكسي الأسمنتي ثلاثي المكوّن Tix-Cem مسبقًا؛ ويجب في جميع الأحوال ألا توجد رطوبة صاعدة بالخاصية الشعرية.
- قبل البدء في تحضير LIVIUS-A يجب تركيب شريط محيطي مخصص من مادة قابلة للانضغاط على طول محيط الأماكن المراد تنفيذ الأرضية فيها وحول العناصر العمودية الموجودة إن وُجدت (الدعامات، الأعمدة، إلخ).
- يجب تحضير الأسطح الخرسانية أو السيراميكية أو الحجرية الطبيعية ميكانيكيًا بالصنفرة بأقراص ماسية أو بالسفع بالكريات المعدنية أو بالصنفرة بالورق، بحسب خصائص الطبقة التحتية. ثم يجب تطبيق برايمر التصاق: UNI-PRIMER 280 NEW للطبقات التحتية الأسمنتية، وPrimer A300 للطبقات التحتية قليلة الامتصاص (السيراميك، الغريس البورسلاني، الحجر، إلخ)، والبرايمر Tix-Cem الإيبوكسي الأسمنتي ثلاثي المكوّن للأسطح التي تزيد رطوبتها على 7%؛ مع تقوية الكل عند الاقتضاء بالشبكة Rete 320 (شبكة من ألياف الزجاج مقاومة للقلويات). وعلى البرايمر وهو لا يزال طريًا يُنثر الكوارتز Quarzo 1,2 حتى التشبع. وقبل صب LIVIUS-A يُزال الرمل الزائد بالشفط.
- على الطبقة التحتية الجاهزة، يُخلط LIVIUS-A مع 14-18% من الماء ويُفرد في طبقة واحدة، بسماكة بين 4 و40 mm، باستخدام مسطرة فرد (راكلة)، دون المرور مجددًا أبدًا على المادة المطبَّقة سابقًا.
- الحد الأدنى لسماكة التطبيق هو 4 mm للأرضيات الديكورية و1 cm للأرضيات عالية الأداء (النوع الصناعي).
- من المهم أن يتم الصب بشكل مستمر، دون فترات توقف، لتجنب ظهور عيوب واضحة في التسوية وتفاوت ملحوظ في اللون على الأرضية.
- أثناء التطبيق تُراعى جميع فواصل التمدد الموجودة في الطبقة التحتية.
- يجب أن تكون كمية LIVIUS-A المحضَّرة في كل مرة هي الكمية القابلة للاستخدام خلال 15 دقيقة عند درجة حرارة +23°C؛ ويتغير زمن التشغيل مع درجة الحرارة ويقل بارتفاعها.
- لا يُستخدم LIVIUS-A على أسطح مبللة أو معدنية أو من المطاط أو الخشب أو PVC، ولا على أغشية عزل مائي غير أسمنتية.
- لا يُستخدم LIVIUS-A في درجات حرارة أقل من +5°C أو أعلى من +35°C.
- بعد حوالي 3 أيام من تطبيق LIVIUS-A يجب حماية السطح بإحدى مواد التشطيب من مجموعة Design Systems: DS-CS، DS-POLTEC، EPOX، DS-SILC.

البيانات النموذجية للمنتج

الوصف	النتيجة
المطابقة للمعايير	N.C.
اللون / القوام	قابل للتلوين / مسحوق
المحتوى الصلب	100%
الكتلة الحجمية الظاهرية	حوالي 1 kg/l
تصنيف الخطورة (التوجيه CE/1999/45)	مهيّج: تُقرأ بعناية التعليمات الواردة في هذه النشرة وعلى الكيس وفي نشرة بيانات السلامة
الحفظ	6 أشهر في مكان جاف وجيد التهوية
العبوات	25 kg

البند الجمركي	90 50 3824

قيم الأداء النهائي

الوصف	النتيجة
مقاومة الضغط بعد 28 يومًا (EN 13892-2)	≤ 80 MPa
مقاومة الانحناء بعد 28 يومًا (EN 13892-2)	≤ 10 MPa
مقاومة المذيبات	ممتازة
مقاومة الزيوت	ممتازة
مقاومة القلويات	ممتازة
مقاومة الأحماض	متوسطة
رد الفعل تجاه الحريق	A2-s1,d0 – مصنّف غير قابل للاحتراق
تآكل Taber، فقدان الوزن (عجلة H22، 500 g، 200 دورة)	0,5 g
التجمد والذوبان (300 دورة)	يحافظ على أكثر من 80% من أدائه

القيم ومعلومات التطبيق (عند 23°C ورطوبة نسبية 50%)

الوصف	النتيجة
ماء الخلط	حوالي 14-18% (±1%) من الماء لكل جزء من LIVIUS-A
مدة صلاحية الخليط	20 دقيقة
الاستهلاك	1,8 kg/m² لكل mm من السماكة
درجة حرارة التطبيق	من +5°C إلى +35°C
بداية الشك	حوالي 50 دقيقة
قابلية المشي	حوالي 4 ساعات
الدخول في الخدمة	7 أيام
الرقم الهيدروجيني (pH) للخليط	حوالي 12
الكتلة الحجمية للخليط	2,2 kg/l
السماكة القابلة للتطبيق	من 4 إلى 40 mm

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.