DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST LIVIUS-A

SAMORAZLIVAJUĆI MALTER VISOKIH PERFORMANSI BEZ SKUPLJANJA

OPIS

Ekološki samorazlivajući malter na bazi geoveziva, obojen i spreman za upotrebu, za izradu gotovih vidljivih podova izloženih srednjem/teškom ili pješačkom saobraćaju, otporan na habanje, bez portland cementa.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Samorazlivajući

LIVIUS-A je samorazlivajući malter na bazi geoveziva. Proizvod ima visoke mehaničke otpornosti, a emisije vezane za njegovu proizvodnju niže su za 50% u odnosu na sličan proizvod izrađen s portland cementom.

Bezvremenski dizajn

Svojim materičnim i jednostavnim izgledom, sličnim izgledu cementa, idealan je materijal za izradu podova u komercijalnim i industrijskim prostorima, dajući enterijerima bezvremenski dizajn. Tehničke karakteristike, u kombinaciji s materičnim i jednostavnim izgledom, omogućávaju da se s LIVIUS-A izrade trajni podovi, otporni kako mehanički tako i na abraziju.

Nenjutnovski fluid

Zahvaljujući ekskluzivnom sastavu nanoglina, LIVIUS-A je nenjutnovski fluid: njegova viskoznost mijenja se ovisno o primijenjenom smičućém naprezanju, što mu omogućáva da se prilagodi svakom željenom obliku.

- Dekorativni i industrijski samorazlivajući malter.
- Nenjutnovski fluid.
- Visoka otpornost na abraziju.
- Visoke mehaničke otpornosti.
- Za unutrašnje prostore.
- Može se brusiti.
- Može se koristiti i na podlogama s cijevima za podno grijanje.
- Nanosi se pri temperaturama od +5°C do +35°C.
- Dostupan u obojenoj verziji.
- Nanosi se u debljinama od 4 do 40 mm.

PODRUČJA PRIMJENE

- Zahvaljujući visokim mehaničkim otpornostima i otpornosti na abraziju, LIVIUS-A može ostati vidljiv kao gotov pod; idealan je za stambenu, komercijalnu ili industrijsku upotrebu i za zone s intenzivnim saobraćájem, a otporan je na temperaturne promjene i mraz.
- Idealan u stambenim prostorima.
- Dobra estetska kvaliteta i izražajnost boje.
- Mašinski, hemijski, prehrambeni i tekstilni pogoni.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

FAZE RADA

- Podloge moraju biti suhe, čvrste, bez prašine, krhkih ili odvojenih dijelova, boja, voskova, ulja i svake druge vrste zagađivača.
- Podloga mora imati minimalnu čvrstoću na pritisak od 25 N/mm^2 i na zatezanje od najmanje 1,5 N/mm^2; mehaničke otpornosti podloge u svakom slučaju moraju biti primjerene vrsti upotrebe i predviđenim opterećenjima na podu.
- Vlažnost podloge ne smije biti veća od 7%. Na površine s vlažnošću većom od 7% prethodno se mora nanijeti trokomponentni epoksi-cementni prajmer Tix-Cem; u svakom slučaju ne smije postojati kapilarni uspon vlage.
- Prije početka pripreme LIVIUS-A potrebno je postaviti odgovarajuću traku od stišljivog materijala duz perimetra prostorija u kojima se izvodi pod i oko eventualno prisutnih vertikalnih elemenata (stubovi, kolone itd.).
- Površine od betona, keramike ili prirodnog kamena moraju se mehanički pripremiti brušenjem dijamantskim diskovima, sačmarenjem ili smirglanjem, ovisno o karakteristikama podloge. Zatim se mora nanijeti prajmer za prianjanje: UNI-PRIMER 280 NEW za cementne podloge, Primer A300 za slabo upojne podloge (keramika, gres, kamen itd.), trokomponentni epoksi-cementni Primer Tix-Cem za površine s vlažnošću većom od 7%; sve to po potrebi ojačano mrežicom Rete 320 (alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana). Na još svjež prajmer izvršiti posipanje do zasićenja kvarcom Quarzo 1,2. Prije izlijevanja LIVIUS-A ukloniti višak pijeska usisavanjem.
- Na pripremljenoj podlozi, LIVIUS-A mijesati s 14-18% vode i razastrti ga u jednom sloju, debljine između 4 i 40 mm, raklom, bez ponovnog prelaženja preko već nanesenog materijala.
- Minimalna debljina nanošenja je 4 mm za dekorativne podove i 1 cm za podove visokih performansi (industrijskog tipa).
- Važno je da se izlijevanje izvodi kontinuirano, bez zastoja, kako pod ne bi imao vidljive nedostatke u ravnosti i izražene neujednačenosti boje.
- Tokom nanošenja poštovati sve dilatacione spojnice koje postoje u podlozi.
- Količina LIVIUS-A koja se svaki put priprema mora biti ona koja se može upotrijebiti u roku od 15 minuta pri temperaturi od +23°C; vrijeme obradivosti mijenja se s temperaturom i skraćuje se s njenim porastom.
- Ne koristiti LIVIUS-A na mokrim površinama, metalnim površinama, gumi, drvetu ili PVC-u, niti na necementnim hidroizolacijskim membranama.
- Ne koristiti LIVIUS-A pri temperaturama nižim od +5°C ili višim od +35°C.
- Otprilike 3 dana nakon nanošenja LIVIUS-A površina se mora zaštititi završnim premazom iz asortimana Design Systems: DS-CS, DS-SILC, EPOX, DS-POLTEC.

TIPIČNI PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Usklađenost s normama	N.C.
Boja / konzistencija	Može se bojiti / prah

Suhi ostatak	100%
Prividna zapreminska masa	Oko 1 kg/l
Klasifikacija opasnosti (direktiva 1999/45/EZ)	Nadražujuće: pažljivo pročitati uputstva navedena u ovom listu, na vrećici u sigurnosno-tehničkom listu
Čuvanje	6 mjeseci u suhom i provjetrenom prostoru
Pakovanja	25 kg
Carinska tarifa	3824 50 90

VRIJEDNOSTI KONAČNIH PERFORMANSI

OPIS	REZULTAT
Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana (EN 13892-2)	≥ 80 MPa
Čvrstoća na savijanje nakon 28 dana (EN 13892-2)	≥ 10 MPa
Otpornost na rastvarače	Odlična
Otpornost na ulja	Odlična
Otpornost na alkalije	Odlična
Otpornost na kiseline	Osrednja
Reakcija na požar	A2-s1,d0 – klasificiran kao negoriv
Abrazija Taber, gubitak mase (disk H22, 500 g, 200 okretaja)	0,5 g
Smrzavanje-odmrzavanje (300 ciklusa)	Zadržava preko 80% svojih performansi

VRIJEDNOSTI I INFORMACIJE O NANOŠENJU (NA 23°C I 50% R.V.)

OPIS	REZULTAT
Voda za mijesanje	Oko 14-18% (± 1%) vode na jedan dio LIVIUS-A
Trajanje mjesavine	20 minuta
Potrosnja	1,8 kg/m^2 po mm debljine
Temperatura nanosenja	Od +5°C do +35°C
Početak vezivanja	Oko 50 minuta
Prohodnost	Oko 4 sata
Pustanje u upotrebu	7 dana
pH mjesavine	Oko 12
Zapreminska masa mjesavine	2,2 kg/l
Primjenjiva debljina	Od 4 do 40 mm

DESIGN SYSTEMS

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it