DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT LIVIUS-A
SELBSTVERLAUFENDER HOCHLEISTUNGSMÖRTEL OHNE SCHWINDUNG

BESCHREIBUNG

Ökologischer, selbstverlaufender Mörtel auf Basis eines Geobindemittels, farbig und gebrauchsfertig, zur Herstellung von sichtbar bleibenden Fertigböden mit mittlerer/schwerer Verkehrsbelastung oder Fußgängerverkehr, verschleißfest, ohne Portlandzement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Selbstverlaufend

LIVIUS-A ist ein selbstverlaufender Mörtel auf Basis eines Geobindemittels. Das Produkt weist hohe mechanische Festigkeiten auf, und die mit seiner Herstellung verbundenen Emissionen sind um 50% niedriger als bei einem vergleichbaren, mit Portlandzement hergestellten Produkt.

Zeitloses Design

Mit seiner materialbetonten, schlichten Optik, ähnlich der von Beton, ist es das ideale Material für Böden in gewerblichen und industriellen Umgebungen und verleiht Innenräumen ein zeitloses Design. Die technischen Eigenschaften, verbunden mit der materialbetonten, schlichten Optik, ermöglichen es, mit LIVIUS-A dauerhafte Böden herzustellen, die sowohl mechanisch als auch gegen Abrieb beständig sind.

Nicht-newtonsches Fluid

Dank der exklusiven Nanoton-Verbindung ist LIVIUS-A ein nicht-newtonsches Fluid: Seine Viskosität ändert sich in Abhängigkeit von der aufgebrachten Scherbeanspruchung, wodurch es sich an jede gewünschte Form anpassen kann.

- Dekorativer und industrieller selbstverlaufender Mörtel.
- Nicht-newtonsches Fluid.
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Hohe mechanische Festigkeiten.
- Für den Innenbereich.
- Kann geschliffen werden.
- Auch auf Untergründen mit Heizschlangen für Fußbodenheizung verwendbar.
- Verarbeitbar bei Temperaturen von +5°C bis +35°C.
- In farbiger Ausführung erhältlich.
- Wird in Schichtdicken von 4 bis 40 mm aufgetragen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Aufgrund seiner hohen mechanischen Festigkeit und Abriebfestigkeit kann LIVIUS-A als Fertigboden sichtbar bleiben; es ist ideal für den Wohn-, Gewerbe- oder Industriebereich und für Zonen mit starkem Verkehr und ist beständig gegen Temperaturschwankungen und Frost.

- Ideal im Wohnbereich.
- Gute ästhetische Qualität und Farbwirkung.
- Betriebe der Metall-, Chemie-, Lebensmittel- und Textilindustrie.

ARBEITSSCHRITTE

- Die Untergründe müssen trocken, fest und frei von Staub, losen oder sich ablösenden Teilen, Anstrichen, Wachsen, Ölen und jeder anderen Art von Verunreinigung sein.
- Der Untergrund muss eine Mindestdruckfestigkeit von 25 N/mm^2 und eine Zugfestigkeit von mindestens 1,5 N/mm^2 aufweisen; die mechanischen Festigkeiten des Untergrunds müssen in jedem Fall der Nutzungsart und den auf dem Boden vorgesehenen Lasten angemessen sein.
- Die Feuchtigkeit des Untergrunds darf 7% nicht überschreiten. Auf Flächen mit einer Feuchtigkeit über 7% muss vorab der dreikomponentige Epoxid-Zement-Primer Tix-Cem aufgetragen werden; kapillar aufsteigende Feuchtigkeit darf in keinem Fall vorhanden sein.
- Vor Beginn der Zubereitung von LIVIUS-A ist ein geeigneter Randdämmstreifen aus komprimierbarem Material entlang des Umfangs der zu belegenden Räume und um eventuell vorhandene vertikale Elemente (Pfeiler, Säulen usw.) anzubringen.
- Flächen aus Beton, Keramik oder Naturstein müssen je nach Beschaffenheit des Untergrunds mechanisch durch Schleifen mit Diamantscheiben, Kugelstrahlen oder Anschleifen vorbereitet werden. Anschließend ist ein Haftprimer aufzutragen: UNI-PRIMER 280 NEW für zementgebundene Untergründe, Primer A300 für wenig saugfähige Untergründe (Keramik, Feinsteinzeug, Stein usw.), dreikomponentiger Epoxid-Zement-Primer Tix-Cem für Flächen mit einer Feuchtigkeit über 7%; das Ganze gegebenenfalls verstärkt mit Rete 320 (alkalibeständiges Glasfasergewebe). Auf den noch frischen Primer Quarzo 1,2 bis zur Sättigung einstreuen. Vor dem Gießen von LIVIUS-A den überschüssigen Sand durch Absaugen entfernen.
- Auf dem vorbereiteten Untergrund LIVIUS-A mit 14-18% Wasser anmischen und in einer einzigen Schicht mit einer Dicke zwischen 4 und 40 mm mit einem Rakel verteilen, ohne jemals über bereits aufgetragenes Material nachzuarbeiten.
- Die Mindestauftragsdicke beträgt 4 mm für dekorative Böden und 1 cm für Hochleistungsböden (Industrietyp).
- Es ist wichtig, dass das Gießen kontinuierlich und ohne Unterbrechungen erfolgt, um zu vermeiden, dass der Boden sichtbare Nivellierungsfehler und ausgeprägte Farbungleichmäßigkeiten aufweist.
- Während der Anwendung alle im Untergrund vorhandenen Dehnungsfugen übernehmen.
- Die jeweils zuzubereitende Menge LIVIUS-A muss die sein, die bei einer Temperatur von +23°C innerhalb von 15 Minuten verarbeitet werden kann; die Verarbeitungszeit variiert mit der Temperatur und verkürzt sich mit deren Anstieg.
- LIVIUS-A nicht auf nassen Flächen, auf Metall, Gummi, Holz oder PVC und nicht auf nicht zementgebundenen Abdichtungsmembranen verwenden.
- LIVIUS-A nicht bei Temperaturen unter +5°C oder über +35°C verwenden.
- Etwa 3 Tage nach dem Auftragen von LIVIUS-A muss die Oberfläche mit einer Deckbeschichtung aus dem Sortiment von Design Systems geschützt werden: DS-CS, DS-SILC, EPOX, DS-POLTEC.

DESIGN SYSTEMS

TYPISCHE PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Normkonformität	N.C.
Farbe / Konsistenz	Einfärbbar / Pulver
Feststoffgehalt	100%
Schüttdichte	ca. 1 kg/l
Gefahreneinstufung (Richtlinie 1999/45/EG)	Reizend: Die Hinweise in diesem Datenblatt, auf dem Sack und im Sicherheitsdatenblatt aufmerksam lesen
Lagerung	6 Monate in trockener, belüfteter Umgebung
Verpackungen	25 kg
Zolltarifnummer	3824 50 90

ENDLEISTUNGSWERTE

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Druckfestigkeit nach 28 Tagen (EN 13892-2)	≥ 80 MPa
Biegefestigkeit nach 28 Tagen (EN 13892-2)	≥ 10 MPa
Beständigkeit gegen Lösungsmittel	Sehr gut
Beständigkeit gegen Öle	Sehr gut
Beständigkeit gegen Alkalien	Sehr gut
Beständigkeit gegen Säuren	Mäßig
Brandverhalten	A2-s1,d0 – als nicht brennbar klassifiziert
Taber-Abrieb, Gewichtsverlust (Reibrolle H22, 500 g, 200 Umdrehungen)	0,5 g
Frost-Tau-Wechsel (300 Zyklen)	Behält über 80% seiner Eigenschaften

ANWENDUNGSWERTE UND -INFORMATIONEN (BEI 23°C UND 50% R.F.)

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Anmachwasser	ca. 14-18% (± 1%) Wasser auf einen Teil LIVIUS-A
Verarbeitungszeit der Mischung	20 Minuten
Verbrauch	1,8 kg/m² pro mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur	Von +5°C bis +35°C
Beginn des Abbindens	ca. 50 Minuten

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Begehbarkeit	ca. 4 Stunden
Inbetriebnahme	7 Tage
pH-Wert der Mischung	ca. 12
Rohdichte der Mischung	2,2 kg/l
Auftragbare Schichtdicke	4 bis 40 mm

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.