DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA LIVIUS-A

MORTERO AUTONIVELANTE DE ALTAS PRESTACIONES ANTIRRETRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Mortero ecológico autonivelante a base de geoligante, coloreado y listo para el uso, para realizar pavimentos acabados vistos sujetos a tráfico medio/pesado o peatonal, resistente al desgaste, sin cemento Portland.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Autonivelante

LIVIUS-A es un mortero autonivelante a base de geoligante. El producto presenta elevadas resistencias mecánicas y las emisiones asociadas a su producción son un 50% inferiores a las de un producto análogo fabricado con cemento Portland.

Diseño atemporal

Con su aspecto matérico y esencial, similar al del cemento, es el material ideal para realizar pavimentos en contextos comerciales e industriales, ofreciendo a los interiores un diseño atemporal. Las características técnicas, unidas al aspecto matérico y esencial, permiten realizar con LIVIUS-A pavimentos duraderos y resistentes tanto mecánicamente como a la abrasión.

Fluido no newtoniano

Gracias al exclusivo compuesto de nanoarcillas, LIVIUS-A es un fluido no newtoniano: su viscosidad varía en función del esfuerzo cortante aplicado, lo que le permite adaptarse a cualquier forma deseada.

- Mortero autonivelante decorativo e industrial.
- Fluido no newtoniano.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Altas resistencias mecánicas.
- Para interiores.
- Puede pulirse.
- Utilizable también sobre soportes con serpentines de calefacción por suelo radiante.
- Aplicable a temperaturas de +5°C a +35°C.
- Disponible en versión coloreada.
- Se aplica en espesores de 4 a 40 mm.

CAMPOS DE EMPLEO

- Por sus elevadas resistencias mecánicas y a la abrasión, LIVIUS-A puede quedar visto como pavimento acabado; es ideal para usos civiles, comerciales o industriales y para zonas de tráfico intenso, y es resistente a los cambios bruscos de temperatura y a las heladas.
- Ideal en contextos residenciales.
- Buena calidad estética y rendimiento cromático.

- Fábricas mecánicas, químicas, alimentarias y textiles.

FASES DE TRABAJO

- Los soportes deben estar secos, ser sólidos y estar libres de polvo, de partes friables o en desprendimiento, de pinturas, ceras, aceites y de cualquier otro tipo de contaminante.
- El soporte debe poseer una resistencia mínima a compresión de 25 N/mm^2 y a tracción de al menos 1,5 N/mm^2; en cualquier caso, las resistencias mecánicas del soporte deben ser adecuadas al tipo de uso y a las cargas previstas sobre el pavimento.
- La humedad del soporte no debe superar el 7%. Sobre superficies con humedad superior al 7% deberá aplicarse previamente el primer tricomponente epoxi-cementoso Tix-Cem; en cualquier caso, no debe haber humedad ascendente por capilaridad.
- Antes de iniciar la preparación de LIVIUS-A es necesario aplicar una banda adecuada de material compresible a lo largo del perímetro de los locales a pavimentar y alrededor de los elementos verticales eventualmente presentes (pilares, columnas, etc.).
- Las superficies de hormigón, cerámica o piedra natural deben prepararse mecánicamente mediante desbastado con discos de diamante, granallado o lijado, según las características del soporte. A continuación debe aplicarse un primer de adherencia: UNI-PRIMER 280 NEW para soportes cementosos, Primer A300 para soportes poco absorbentes (cerámica, gres, piedra, etc.), Primer Tix-Cem tricomponente epoxi-cementoso para superficies con humedad superior al 7%; todo ello eventualmente reforzado con Rete 320 (malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis). Sobre el primer todavía fresco, realizar el espolvoreo a saturación de Quarzo 1,2. Antes del vertido de LIVIUS-A, eliminar la arena sobrante mediante aspiración.
- Sobre el soporte ya preparado, mezclar LIVIUS-A con el 14-18% de agua y extenderlo en una única capa, de espesor comprendido entre 4 y 40 mm, con un rastrillo nivelador, sin volver a pasar nunca sobre el material ya aplicado.
- El espesor mínimo de aplicación es de 4 mm para los pavimentos decorativos y de 1 cm para los pavimentos de altas prestaciones (tipo industrial).
- Es importante que el vertido se realice de forma continua, sin tiempos muertos, para evitar que el pavimento presente defectos evidentes de nivelación y marcadas faltas de homogeneidad en el color.
- Durante la aplicación, respetar todas las juntas de dilatación existentes en el soporte.
- La cantidad de LIVIUS-A a preparar cada vez debe ser la que pueda utilizarse en 15 minutos a la temperatura de +23°C; el tiempo de trabajabilidad varía con la temperatura y se reduce al aumentar esta.
- No utilizar LIVIUS-A sobre superficies mojadas, metálicas, de goma, madera o PVC, ni sobre membranas impermeabilizantes no cementosas.
- No utilizar LIVIUS-A a temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +35°C.
- Aproximadamente 3 días después de la aplicación de LIVIUS-A, la superficie debe protegerse con un acabado de la gama Design Systems: DS-CS, DS-SILC, EPOX, DS-POLTEC.

DESIGN SYSTEMS

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Conformidad normativa	N.C.
Color / consistencia	Coloreable / polvo
Residuo sólido	100%
Densidad aparente	Aprox. 1 kg/l
Clasificación de peligro (directiva 1999/45/CE)	Irritante: leer atentamente las indicaciones recogidas en esta ficha, en el saco y en la ficha de datos de seguridad
Conservación	6 meses en ambiente seco y ventilado
Envases	25 kg
Partida arancelaria	3824 50 90

VALORES DE LAS PRESTACIONES FINALES

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Resistencia a compresión a 28 días (EN 13892-2)	≥ 80 MPa
Resistencia a flexión a 28 días (EN 13892-2)	≥ 10 MPa
Resistencia a los disolventes	Óptima
Resistencia a los aceites	Óptima
Resistencia a los álcalis	Óptima
Resistencia a los ácidos	Regular
Reacción al fuego	A2-s1,d0 – clasificado como no combustible
Abrasión Taber, pérdida de peso (muela H22, 500 g, 200 vueltas)	0,5 g
Hielo-deshielo (300 ciclos)	Mantiene más del 80% de sus prestaciones

VALORES E INFORMACIÓN DE APLICACIÓN (A 23°C Y 50% H.R.)

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Agua de amasado	Aprox. 14-18% (± 1%) de agua sobre una parte de LIVIUS-A
Vida útil de la mezcla	20 minutos
Consumo de producto	1,8 kg/m^2 por mm de espesor
Temperatura de aplicación	De +5°C a +35°C
Inicio de fraguado	Aprox. 50 minutos
Transitabilidad peatonal	Aprox. 4 horas
Puesta en servicio	7 días

pH de la mezcla	Aprox. 12
Densidad de la mezcla	2,2 kg/l
Espesor aplicable	De 4 a 40 mm

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.