DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA LIVIUS-A
ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE ALTO DESEMPENHO SEM RETRAÇÃO

DESCRIÇÃO

Argamassa ecológica autonivelante à base de geoligante, colorida e pronta a usar, para executar pavimentos acabados à vista sujeitos a tráfego médio/pesado ou pedonal, resistente ao desgaste, sem cimento Portland.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Autonivelante

O LIVIUS-A é uma argamassa autonivelante à base de geoligante. O produto apresenta elevadas resistências mecânicas e as emissões associadas à sua produção são 50% inferiores às de um produto análogo realizado com cimento Portland.

Design intemporal

Com o seu aspeto matérico e essencial, semelhante ao do cimento, é o material ideal para executar pavimentos em contextos comerciais e industriais, oferecendo aos interiores um design intemporal. As características técnicas, associadas ao aspeto matérico e essencial, permitem realizar com o LIVIUS-A pavimentos duradouros e resistentes tanto mecanicamente como à abrasão.

Fluido não newtoniano

Graças ao exclusivo composto de nanoargilas, o LIVIUS-A é um fluido não newtoniano: a sua viscosidade varia em função da tensão de corte aplicada, permitindo-lhe assim adaptar-se a qualquer forma desejada.

- Argamassa autonivelante decorativa e industrial.
- Fluido não newtoniano.
- Alta resistência à abrasão.
- Altas resistências mecânicas.
- Para interiores.
- Pode ser desbastado/polido.
- Utilizável também sobre substratos com serpentinas de piso radiante (aquecimento por piso).
- Aplicável a temperaturas de +5°C a +35°C.
- Disponível em versão colorida.
- Aplica-se em espessuras de 4 a 40 mm.

CAMPOS DE UTILIZAÇÃO

- Pelas suas elevadas resistências mecânicas e à abrasão, o LIVIUS-A pode permanecer à vista como pavimento acabado; é ideal para usos civis, comerciais ou industriais e para zonas de tráfego intenso, e é resistente aos choques térmicos e ao gelo.
- Ideal em contextos residenciais.
- Boa qualidade estética e rendimento cromático.

- Fábricas mecânicas, químicas, alimentares e têxteis.

FASES DE TRABALHO

- Os substratos devem estar secos, sólidos, isentos de pó, de partes friáveis ou em destacamento, de tintas, ceras, óleos e de qualquer outro tipo de contaminante.
- O substrato deve possuir uma resistência mínima à compressão de 25 N/mm^2 e à tração de pelo menos 1,5 N/mm^2; as resistências mecânicas do substrato devem, em todo o caso, ser adequadas ao tipo de utilização e às cargas previstas sobre o pavimento.
- A humidade do substrato não deve exceder 7%. Sobre superfícies com humidade superior a 7% deverá ser previamente aplicado o primer epóxi-cimentício de três componentes Tix-Cem; não deve, em todo o caso, existir humidade ascendente por capilaridade.
- Antes de iniciar a preparação do LIVIUS-A, é necessário aplicar uma fita perimetral adequada em material compressível ao longo do perímetro dos locais a pavimentar e em redor dos elementos verticais eventualmente presentes (pilares, colunas, etc.).
- As superfícies em concreto/betão, cerâmica ou pedra natural devem ser preparadas mecanicamente por desbaste com discos diamantados, granalhagem ou lixamento, consoante as características do substrato. Deve então ser aplicado um primer de aderência: UNI-PRIMER 280 NEW para substratos cimentícios, Primer A300 para substratos pouco absorventes (cerâmica, grés, pedra, etc.), Primer Tix-Cem epóxi-cimentício de três componentes para superfícies com humidade superior a 7%; tudo eventualmente reforçado com Rete 320 (rede em fibra de vidro resistente aos álcalis). Sobre o primer ainda fresco, efetuar o polvilhamento até à saturação com Quarzo 1,2. Antes da aplicação do LIVIUS-A, eliminar a areia em excesso por aspiração.
- Sobre o substrato pronto, misturar o LIVIUS-A com 14-18% de água e estendê-lo numa única camada, com espessura entre 4 e 40 mm, com um rodo (régua niveladora), sem nunca repassar sobre o material já aplicado.
- A espessura mínima de aplicação é de 4 mm para os pavimentos decorativos e de 1 cm para os pavimentos de alto desempenho (tipo industrial).
- É importante que a aplicação seja executada de forma contínua, sem tempos mortos, para evitar que o pavimento apresente defeitos evidentes de nivelamento e desuniformidades de cor acentuadas.
- Durante a aplicação, respeitar todas as juntas de dilatação existentes no substrato.
- A quantidade de LIVIUS-A a preparar de cada vez deve ser a utilizável dentro de 15 minutos à temperatura de +23°C; o tempo de trabalhabilidade varia com a temperatura e reduz-se com o seu aumento.
- Não utilizar o LIVIUS-A sobre superfícies molhadas, metálicas, em borracha, madeira ou PVC, nem sobre membranas impermeabilizantes não cimentícias.
- Não utilizar o LIVIUS-A a temperaturas inferiores a +5°C ou superiores a +35°C.
- Cerca de 3 dias após a aplicação do LIVIUS-A, a superfície deve ser protegida com um acabamento da gama Design Systems: DS-CS, DS-SILC, EPOX, DS-POLTEC.

DADOS TÍPICOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Conformidade normativa	N.C.
Cor / consistência	Colorível / pó
Resíduo sólido	100%
Massa volúmica aparente	Cerca de 1 kg/l
Classificação de perigo (diretiva 1999/45/CE)	Irritante: ler atentamente as indicações constantes desta ficha, do saco e da ficha de dados de segurança
Conservação	6 meses em ambiente seco e ventilado
Embalagens	25 kg
Código pautal	3824 50 90

VALORES DE DESEMPENHO FINAL

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Resistência à compressão aos 28 dias (EN 13892-2)	≥ 80 MPa
Resistência à flexão aos 28 dias (EN 13892-2)	≥ 10 MPa
Resistência aos solventes	Ótima
Resistência aos óleos	Ótima
Resistência aos álcalis	Ótima
Resistência aos ácidos	Medíocre
Reação ao fogo	A2-s1,d0 – classificado como não combustível
Abrasão Taber, perda de peso (mó H22, 500 g, 200 ciclos)	0,5 g
Gelo-degelo (300 ciclos)	Mantém mais de 80% do seu desempenho

VALORES E INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO (A 23°C E 50% H.R.)

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Água de amassadura	Cerca de 14-18% (± 1%) de água por uma parte de LIVIUS-A
Tempo de vida da mistura	20 minutos
Taxa de consumo	1,8 kg/m^2 por mm de espessura
Temperatura de aplicação	De +5°C a +35°C
Início de presa	Cerca de 50 minutos
Transitável a pé	Cerca de 4 horas
Entrada em serviço	7 dias

pH da mistura	Cerca de 12
Massa volúmica da mistura	2,2 kg/l
Espessura aplicável	De 4 a 40 mm

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.