DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ LIVIUS-A
MORTAR AUTONIVELANT DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ FĂRĂ CONTRACȚIE

DESCRIERE

Mortar ecologic autonivelant pe bază de geoliant, colorat și gata de utilizare, pentru realizarea de pardoseli finite aparente supuse traficului mediu/greu sau pietonal, rezistent la uzură, fără ciment Portland.

CARACTERISTICI TEHNICE

Autonivelant

LIVIUS-A este un mortar autonivelant pe bază de geoliant. Produsul prezintă rezistențe mecanice ridicate, iar emisiile legate de producerea sa sunt cu 50% mai mici față de un produs similar realizat cu ciment Portland.

Design atemporal

Cu aspectul său texturat și esențial, asemănător cu cel al cimentului, este materialul ideal pentru realizarea de pardoseli în contexte comerciale și industriale, oferind interioarelor un design atemporal. Caracteristicile tehnice, asociate aspectului texturat și esențial, permit realizarea cu LIVIUS-A a unor pardoseli durabile și rezistente atât mecanic, cât și la abraziune.

Fluid nenewtonian

Datorită compusului exclusiv de nanoargile, LIVIUS-A este un fluid nenewtonian: vâscozitatea sa variază în funcție de efortul de forfecare aplicat, permițându-i astfel să se adapteze la orice formă dorită.

- Mortar autonivelant decorativ și industrial.
- Fluid nenewtonian.
- Rezistență ridicată la abraziune.
- Rezistențe mecanice ridicate.
- Pentru interior.
- Poate fi șlefuit.
- Utilizabil și pe suporturi cu serpentine pentru încălzire în pardoseală.
- Aplicabil la temperaturi de la +5°C la +35°C.
- Disponibil în versiune colorată.
- Se aplică în grosimi de la 4 la 40 mm.

DOMENII DE UTILIZARE

- Datorită rezistențelor sale mecanice și la abraziune ridicate, LIVIUS-A poate rămâne aparent ca pardoseală finită; este ideal pentru utilizări civile, comerciale sau industriale și pentru zone cu trafic intens și este rezistent la șocuri termice și la îngheț.
- Ideal în contexte rezidențiale.
- Bună calitate estetică și redare cromatică.
- Fabrici din industria mecanică, chimică, alimentară și textilă.

ETAPE DE LUCRU

- Suporturile trebuie să fie uscate, solide, fără praf, părți friabile sau în curs de desprindere, vopsele, ceruri, uleiuri și orice alt tip de contaminant.
- Stratul suport trebuie să aibă o rezistență minimă la compresiune de 25 N/mm^2 și la tracțiune de cel puțin 1,5 N/mm^2; rezistențele mecanice ale stratului suport trebuie oricum să fie adecvate tipului de utilizare și sarcinilor prevăzute pe pardoseală.
- Umiditatea stratului suport nu trebuie să depășească 7%. Pe suprafețele cu umiditate de peste 7% trebuie aplicat în prealabil primerul tricomponent epoxi-cementos Tix-Cem; în orice caz, nu trebuie să existe umiditate ascensională prin capilaritate.
- Înainte de a începe prepararea LIVIUS-A, trebuie aplicată o bandă specială din material compresibil de-a lungul perimetrului încăperilor de pardosit și în jurul elementelor verticale eventual prezente (stâlpi, coloane etc.).
- Suprafețele din beton, ceramică sau piatră naturală trebuie pregătite mecanic prin șlefuire cu discuri diamantate, sablare cu alice sau șmirgheluire, în funcție de caracteristicile stratului suport. Apoi trebuie aplicat un primer de aderență: UNI-PRIMER 280 NEW pentru suporturi pe bază de ciment, Primer A300 pentru suporturi slab absorbante (ceramică, gresie, piatră etc.), Primer Tix-Cem tricomponent epoxi-cementos pentru suprafețe cu umiditate de peste 7%; totul eventual armat cu Rete 320 (plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii). Pe primerul încă proaspăt efectuați presărarea până la refuz cu Quarzo 1,2. Înainte de turnarea LIVIUS-A, eliminați nisipul în exces prin aspirare.
- Pe stratul suport pregătit, amestecați LIVIUS-A cu 14-18% apă și întindeți-l într-un singur strat, cu grosime cuprinsă între 4 și 40 mm, cu o raclă, fără a trece niciodată din nou peste materialul deja aplicat.
- Grosimea minimă de aplicare este de 4 mm pentru pardoselile decorative și de 1 cm pentru pardoselile de înaltă performanță (de tip industrial).
- Este important ca turnarea să fie executată în mod continuu, fără timpi morți, pentru a evita ca pardoseala să prezinte defecte evidente de nivelare și neuniformități marcate de culoare.
- În timpul aplicării respectați toate rosturile de dilatare existente în stratul suport.
- Cantitatea de LIVIUS-A de preparat de fiecare dată trebuie să fie cea utilizabilă în decurs de 15 minute la temperatura de +23°C; timpul de lucrabilitate variază cu temperatura și se reduce odată cu creșterea acesteia.
- Nu utilizați LIVIUS-A pe suprafețe ude, metalice, din cauciuc, lemn sau PVC și nici pe membrane de impermeabilizare care nu sunt pe bază de ciment.
- Nu utilizați LIVIUS-A la temperaturi sub +5°C sau peste +35°C.
- La aproximativ 3 zile după aplicarea LIVIUS-A, suprafața trebuie protejată cu un finisaj din gama Design Systems: DS-CS, DS-SILC, EPOX, DS-POLTEC.

DATE TIPICE ALE PRODUSULUI

DESCRIERE	REZULTAT
Conformitate normativă	N.C.

Culoare / consistență	Colorabil / pulbere
Reziduu solid	100%
Densitate aparentă	Aproximativ 1 kg/l
Clasificare de pericol (directiva 1999/45/CE)	Iritant: citiți cu atenție indicațiile din această fișă, de pe sac și din fișa cu date de securitate
Depozitare	6 luni în mediu uscat și ventilat
Ambalaje	25 kg
Cod vamal	3824 50 90

VALORILE PERFORMANȚELOR FINALE

DESCRIERE	REZULTAT
Rezistență la compresiune la 28 de zile (EN 13892-2)	≥ 80 MPa
Rezistență la încovoiere la 28 de zile (EN 13892-2)	≥ 10 MPa
Rezistență la solvenți	Excelentă
Rezistență la uleiuri	Excelentă
Rezistență la alcalii	Excelentă
Rezistență la acizi	Mediocră
Reacție la foc	A2-s1,d0 – clasificat incombustibil
Abraziune Taber, pierdere de greutate (disc H22, 500 g, 200 de rotații)	0,5 g
Îngheț-dezgheț (300 de cicluri)	Își păstrează peste 80% din performanțe

VALORI ȘI INFORMAȚII DE APLICARE (LA 23°C ȘI 50% U.R.)

DESCRIERE	REZULTAT
Apă de amestec	Aproximativ 14-18% (± 1%) apă la o parte de LIVIUS-A
Timp de lucru al amestecului	20 de minute
Consum	1,8 kg/m^2 pe mm de grosime
Temperatură de aplicare	De la +5°C la +35°C
Începutul prizei	Aproximativ 50 de minute
Circulabil pietonal	Aproximativ 4 ore
Darea în exploatare	7 zile
pH-ul amestecului	Aproximativ 12
Densitatea amestecului	2,2 kg/l
Grosime aplicabilă	De la 4 la 40 mm

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.