DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ LIVIUS-A
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ БЕЗУСАДОЧНЫЙ РАСТВОР С ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ОПИСАНИЕ

Экологичный самовыравнивающийся раствор на основе геовяжущего, цветной и готовый к применению, для устройства полов с открытой финишной поверхностью, подверженных среднему/тяжёлому или пешеходному движению, износостойкий, без портландцемента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самовыравнивающийся

LIVIUS-A — это самовыравнивающийся раствор на основе геовяжущего. Продукт обладает высокой механической прочностью, а выбросы, связанные с его производством, на 50% ниже, чем у аналогичного продукта на основе портландцемента.

Неподвластный времени дизайн

Благодаря своему фактурному и лаконичному виду, похожему на бетон, это идеальный материал для устройства полов в коммерческих и промышленных помещениях, придающий интерьерам неподвластный времени дизайн. Технические характеристики в сочетании с фактурным и лаконичным видом позволяют создавать с помощью LIVIUS-A долговечные полы, стойкие как к механическим нагрузкам, так и к истиранию.

Неньютоновская жидкость

Благодаря эксклюзивному составу из наноглин LIVIUS-A является неньютоновской жидкостью: его вязкость изменяется в зависимости от приложенного напряжения сдвига, что позволяет ему принимать любую желаемую форму.

- Декоративный и промышленный самовыравнивающийся раствор.
- Неньютоновская жидкость.
- Высокая стойкость к истиранию.
- Высокая механическая прочность.
- Для внутренних работ.
- Может шлифоваться.
- Применим также на основаниях со змеевиками напольного отопления.
- Наносится при температуре от +5°C до +35°C.
- Доступен в цветной версии.
- Наносится слоем толщиной от 4 до 40 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Благодаря высокой механической прочности и стойкости к истиранию LIVIUS-A может оставаться открытым в качестве финишного пола; он идеален для гражданского, коммерческого или промышленного использования и для зон с интенсивным движением, а также устойчив к перепадам температур и морозу.
- Идеален для жилых помещений.
- Хорошее эстетическое качество и цветопередача.
- Машиностроительные, химические, пищевые и текстильные предприятия.

ЭТАПЫ РАБОТ

- Основания должны быть сухими, прочными, без пыли, рыхлых или отслаивающихся частей, красок, восков, масел и любых других загрязнений.
- Основание должно обладать минимальной прочностью на сжатие 25 Н/мм^2 и на растяжение не менее 1,5 Н/мм^2; механическая прочность основания в любом случае должна соответствовать типу использования и предполагаемым нагрузкам на пол.
- Влажность основания не должна превышать 7%. На поверхностях с влажностью выше 7% необходимо предварительно нанести трёхкомпонентный эпоксидно-цементный праймер Tix-Cem; в любом случае не должно быть капиллярного подъёма влаги.
- Перед началом приготовления LIVIUS-A необходимо установить специальную ленту из сжимаемого материала по периметру помещений, в которых устраивается пол, и вокруг имеющихся вертикальных элементов (столбов, колонн и т. д.).
- Поверхности из бетона, керамики или натурального камня должны быть подготовлены механически путём шлифования алмазными дисками, дробеструйной обработки или ошкуривания, в зависимости от характеристик основания. Затем необходимо нанести адгезионный праймер: UNI-PRIMER 280 NEW для цементных оснований, Primer A300 для слабовпитывающих оснований (керамика, керамогранит, камень и т. д.), трёхкомпонентный эпоксидно-цементный праймер Tix-Cem для поверхностей с влажностью выше 7%; при необходимости всё это армируется сеткой Rete 320 (щёлочестойкая сетка из стекловолокна). На ещё свежий праймер выполнить посыпку до отказа кварцевым песком Quarzo 1,2. Перед заливкой LIVIUS-A удалить излишки песка пылесосом.
- На подготовленном основании смешать LIVIUS-A с 14-18% воды и распределить его в один слой толщиной от 4 до 40 мм с помощью ракли, никогда не проходя повторно по уже нанесённому материалу.
- Минимальная толщина нанесения составляет 4 мм для декоративных полов и 1 см для полов с высокими эксплуатационными характеристиками (промышленного типа).
- Важно, чтобы заливка выполнялась непрерывно, без простоев, чтобы избежать явных дефектов выравнивания и выраженной неоднородности цвета пола.
- Во время нанесения соблюдать все деформационные швы, имеющиеся в основании.

- Количество LIVIUS-A, приготавливаемое за один раз, должно быть таким, чтобы его можно было использовать в течение 15 минут при температуре +23°C; время жизнеспособности зависит от температуры и сокращается при её повышении.
- Не использовать LIVIUS-A на мокрых, металлических, резиновых, деревянных поверхностях или поверхностях из ПВХ, а также на нецементных гидроизоляционных мембранах.
- Не использовать LIVIUS-A при температуре ниже +5°C или выше +35°C.
- Примерно через 3 дня после нанесения LIVIUS-A поверхность должна быть защищена финишным покрытием из ассортимента Design Systems: DS-CS, DS-SILC, EPOX, DS-POLTEC.

ТИПИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Соответствие нормам	Не классифицирован
Цвет / консистенция	Колеруемый / порошок
Сухой остаток	100%
Насыпная плотность	Около 1 кг/л
Классификация опасности (директива 1999/45/CE)	Раздражающий: внимательно прочитать указания, приведённые в настоящем паспорте, на мешке и в паспорте безопасности
Хранение	6 месяцев в сухом и проветриваемом помещении
Упаковка	25 кг
Таможенный код	3824 50 90

ЗНАЧЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Прочность на сжатие через 28 сут (EN 13892-2)	≥ 80 МПа
Прочность на изгиб через 28 сут (EN 13892-2)	≥ 10 МПа
Стойкость к растворителям	Отличная
Стойкость к маслам	Отличная
Стойкость к щелочам	Отличная
Стойкость к кислотам	Посредственная
Реакция на огонь	A2-s1,d0 – классифицирован как негорючий
Истирание по Taber, потеря массы (круг H22, 500 г, 200 оборотов)	0,5 г
Морозостойкость (300 циклов)	Сохраняет более 80% своих характеристик

DESIGN SYSTEMS

ЗНАЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ (ПРИ 23°C И 50% ОТН. ВЛ.)

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Вода затворения	Около 14-18% (± 1%) воды на одну часть LIVIUS-A
Жизнеспособность смеси	20 минут
Расход	1,8 кг/м^2 на мм толщины
Температура нанесения	От +5°C до +35°C
Начало схватывания	Около 50 минут
Пешеходное движение	Около 4 часов
Ввод в эксплуатацию	7 суток
pH смеси	Около 12
Плотность смеси	2,2 кг/л
Толщина нанесения	От 4 до 40 мм

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.