DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE LIVIUS-A

LLAÇ VETËNIVELUES ME PERFORMANCË TË LARTË, PA TKURRJE

PËRSHKRIMI

Llaç ekologjik vetënivelues me bazë gjeolidhësi, me ngjyrë dhe gati për përdorim, për realizimin e dyshemeve të përfunduara në pamje të hapur, të nënshtruara trafikut mesatar/të rëndë ose këmbësor, rezistent ndaj konsumit, pa çimento Portland.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Vetënivelues

LIVIUS-A është një llaç vetënivelues me bazë gjeolidhësi. Produkti paraqet rezistenca të larta mekanike dhe emetimet e lidhura me prodhimin e tij janë 50% më të ulëta krahasuar me një produkt analog të realizuar me çimento Portland.

Dizajn i përjetshëm

Me pamjen e tij materike dhe thelbësore, të ngjashme me atë të çimentos, është materiali ideal për realizimin e dyshemeve në kontekste komerciale dhe industriale, duke u dhënë ambienteve të brendshme një dizajn të përjetshëm. Karakteristikat teknike, të shoqëruara me pamjen materike dhe thelbësore, lejojnë të realizohen me LIVIUS-A dysheme të qëndrueshme dhe rezistente si mekanikisht, ashtu edhe ndaj gërryerjes.

Fluid jonjutonian

Falë përbërjes ekskluzive me nanoargjila, LIVIUS-A është një fluid jonjutonian: viskoziteti i tij ndryshon në varësi të sforcimit prerës të aplikuar, duke i lejuar kështu të përshtatet me çdo formë të dëshiruar.

- Llaç vetënivelues dekorativ dhe industrial.
- Fluid jonjutonian.
- Rezistencë e lartë ndaj gërryerjes.
- Rezistenca të larta mekanike.
- Për ambiente të brendshme.
- Mund të lëmohet.
- I përdorshëm edhe mbi nënshtresa me serpentina për ngrohjen nga dyshemeja.
- I aplikueshëm në temperatura nga +5°C deri në +35°C.
- I disponueshëm në version me ngjyrë.
- Aplikohet në trashësi nga 4 deri në 40 mm.

FUSHAT E PËRDORIMIT

- Për shkak të rezistencave të tij të larta mekanike dhe ndaj gërryerjes, LIVIUS-A mund të mbetet në pamje të hapur si dysheme e përfunduar; është ideal për përdorime civile, komerciale ose industriale dhe për zona me trafik intensiv, dhe është rezistent ndaj luhatjeve termike dhe ngricës.

- Ideal në kontekste rezidenciale.
- Cilësi e mirë estetike dhe rendiment kromatik.
- Fabrika mekanike, kimike, ushqimore dhe tekstile.

FAZAT E PUNËS

- Nënshtresat duhet të jenë të thata, të ngurta, pa pluhur, pa pjesë të thërrmueshme ose në shkëputje, pa bojëra, dyllë, vajra dhe pa çdo lloj tjetër ndotësi.
- Nënshtresa duhet të ketë një rezistencë minimale në shtypje prej 25 N/mm^2 dhe në tërheqje prej të paktën 1,5 N/mm^2; rezistencat mekanike të nënshtresës duhet në çdo rast të jenë të përshtatshme për llojin e përdorimit dhe për ngarkesat e parashikuara mbi dysheme.
- Lagështia e nënshtresës nuk duhet të kalojë 7%. Mbi sipërfaqe me lagështi mbi 7% duhet të aplikohet paraprakisht primeri trekomponentësh epoksi-çimentor Tix-Cem; në çdo rast nuk duhet të ketë ngritje kapilare të lagështisë.
- Përpara se të filloni përgatitjen e LIVIUS-A, duhet të aplikohet një shirit i posaçëm prej materiali të ngjeshshëm përgjatë perimetrit të ambienteve që do të shtrohen dhe rreth elementeve vertikale eventualisht të pranishme (pilastra, kolona etj.).
- Sipërfaqet prej betoni, qeramike ose guri natyror duhet të përgatiten mekanikisht me anë të lëmimit me disqe diamanti, sabllimit me sfera çeliku (shot blasting) ose zmerilimit me letër zmerili, sipas karakteristikave të nënshtresës. Më pas duhet të aplikohet një primer ngjitjeje: UNI-PRIMER 280 NEW për nënshtresa çimentore, Primer A300 për nënshtresa pak thithëse (qeramikë, gres, gur etj.), Primer Tix-Cem trekomponentësh epoksi-çimentor për sipërfaqe me lagështi mbi 7%; e gjitha eventualisht e përforcuar me Rete 320 (rrjetë prej fibre qelqi rezistente ndaj alkaleve). Mbi primerin ende të freskët kryeni shpërndarjen e thatë (spolvero) të Kuarc 1,2 deri në ngopje. Përpara derdhjes së LIVIUS-A hiqni rërën e tepërt me anë të thithjes me aspirator.
- Mbi nënshtresën e gatshme, përzieni LIVIUS-A me 14-18% ujë dhe shtrijeni në një shtresë të vetme, me trashësi midis 4 dhe 40 mm, me një raklë (shtrues me shufër), pa kaluar asnjëherë përsëri mbi materialin tashmë të aplikuar.
- Trashësia minimale e aplikimit është 4 mm për dyshemetë dekorative dhe 1 cm për dyshemetë me performancë të lartë (tip industrial).
- Është e rëndësishme që derdhja të kryhet në mënyrë të vazhdueshme, pa ndërprerje, për të shmangur që dyshemeja të paraqesë defekte të dukshme nivelimi dhe johomogjenitet të theksuar ngjyre.
- Gjatë aplikimit respektoni të gjitha fugat e zgjerimit ekzistuese në nënshtresë.
- Sasia e LIVIUS-A që përgatitet çdo herë duhet të jetë ajo që mund të përdoret brenda 15 minutash në temperaturën +23°C; koha e punueshmërisë ndryshon me temperaturën dhe zvogëlohet me rritjen e saj.
- Mos e përdorni LIVIUS-A mbi sipërfaqe të lagura, metalike, prej gome, druri ose PVC, as mbi membrana hidroizoluese jo çimentore.
- Mos e përdorni LIVIUS-A në temperatura më të ulëta se +5°C ose më të larta se +35°C.
- Rreth 3 ditë pas aplikimit të LIVIUS-A sipërfaqja duhet të mbrohet me një finiturë të gamës Design Systems: DS-CS, DS-SILC, EPOX, DS-POLTEC.

DESIGN SYSTEMS

TË DHËNAT TIPIKE TË PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Konformiteti normativ	N.C.
Ngjyra / konsistenca	I ngjyrosshëm / pluhur
Mbetja e ngurtë	100%
Masa vëllimore e dukshme	Rreth 1 kg/l
Klasifikimi i rrezikut (direktiva 1999/45/KE)	Irritues: lexoni me kujdes udhëzimet e paraqitura në këtë fletë, mbi thes dhe në fletën e të dhënave të sigurisë
Ruajtja	6 muaj në ambient të thatë dhe të ajrosur
Ambalazhet	25 kg
Kodi doganor	3824 50 90

VLERAT E PERFORMANCËS PËRFUNDIMTARE

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Rezistenca në shtypje pas 28 ditësh (EN 13892-2)	≥ 80 MPa
Rezistenca në përkulje pas 28 ditësh (EN 13892-2)	≥ 10 MPa
Rezistenca ndaj tretësve	E shkëlqyer
Rezistenca ndaj vajrave	E shkëlqyer
Rezistenca ndaj alkaleve	E shkëlqyer
Rezistenca ndaj acideve	Mediokre
Reagimi ndaj zjarrit	A2-s1,d0 – i klasifikuar si i padjegshëm
Gërryerja Taber, humbje peshe (disk H22, 500 g, 200 cikle)	0,5 g
Ngrirje-shkrirje (300 cikle)	Ruan mbi 80% të performancave të veta

VLERA DHE INFORMACIONE APLIKIMI (NË 23°C DHE 50% L.R.)

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Uji i përzierjes	Rreth 14-18% (± 1%) ujë për një pjesë LIVIUS-A
Koha e përdorimit të përzierjes (pot life)	20 minuta
Konsumi	1,8 kg/m^2 për mm trashësi
Temperatura e aplikimit	Nga +5°C deri në +35°C
Fillimi i lidhjes	Rreth 50 minuta
Kalueshmëria në këmbë	Rreth 4 orë
Vënia në përdorim	7 ditë

pH i përzierjes	Rreth 12
Masa vëllimore e përzierjes	2,2 kg/l
Trashësia e aplikueshme	Nga 4 deri në 40 mm

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.