DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST LIVIUS-A

SAMORAZLIVAJUĆI MALTER VISOKIH PERFORMANSI BEZ SKUPLJANJA

OPIS

Ekološki samorazlivajući malter na bazi geoveziva, u boji i spreman za upotrebu, za izradu završnih vidljivih podova izloženih srednjem/teškom ili pešačkom saobraćaju, otporan na habanje, bez portland cementa.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Samorazlivajući

LIVIUS-A je samorazlivajući malter na bazi geoveziva. Proizvod ima visoke mehaničke čvrstoće, a emisije vezane za njegovu proizvodnju su za 50% niže u odnosu na sličan proizvod izrađen sa portland cementom.

Bezvremenski dizajn

Svojim materičnim i jednostavnim izgledom, sličnim izgledu betona, idealan je materijal za izradu podova u komercijalnim i industrijskim prostorima, dajući enterijerima bezvremenski dizajn. Tehničke karakteristike, u kombinaciji sa materičnim i jednostavnim izgledom, omogućávaju da se sa LIVIUS-A izrade trajni podovi, otporni kako mehanički tako i na habanje.

Nenjutnovski fluid

Zahvaljujući ekskluzivnom sastavu od nanoglina, LIVIUS-A je nenjutnovski fluid: njegova viskoznost se menja u zavisnosti od primenjenog smicajnog naprezanja, što mu omogućáva da se prilagodi svakom željenom obliku.

- Dekorativni i industrijski samorazlivajući malter.
- Nenjutnovski fluid.
- Visoka otpornost na habanje.
- Visoke mehaničke čvrstoće.
- Za unutrašnje prostore.
- Može se brusiti.
- Može se koristiti i na podlogama sa cevima za podno grejanje.
- Nanosi se na temperaturama od +5°C do +35°C.
- Dostupan u verziji u boji.
- Nanosi se u debljinama od 4 do 40 mm.

PODRUČJA PRIMENE

- Zahvaljujući visokim mehaničkim čvrstocáma i otpornosti na habanje, LIVIUS-A može ostati vidljiv kao završni pod; idealan je za stambenu, komercijalnu ili industrijsku upotrebu i za zone intenzivnog saobraćája, a otporan je na temperaturne promene i mraz.
- Idealan u stambenim prostorima.
- Dobar estetski kvalitet i prikaz boja.

- Masinska, hemijska, prehrambena i tekstilna postrojenja.

FAZE RADA

- Podloge moraju biti suve, cvrste, bez prasine, trosnih ili odvojenih delova, boja, voskova, ulja i svake druge vrste zagađivaca.
- Podloga mora imati minimalnu cvrstocu na pritisak od 25 N/mm^2 i na zatezanje od najmanje 1,5 N/mm^2; mehanicke cvrstoce podloge u svakom slucaju moraju biti primerene vrsti upotrebe i predviđenim opterecenjima na podu.
- Vlaznost podloge ne sme biti veca od 7%. Na povrsine sa vlaznoscu vecom od 7% mora se prethodno naneti trokomponentni epoksi-cementni prajmer Tix-Cem; u svakom slucaju ne sme postojati kapilarna vlaga.
- Pre pocetka pripreme LIVIUS-A potrebno je postaviti odgovarajucu traku od stisljivog materijala duz perimetra prostorija u kojima se izrađuje pod i oko eventualno prisutnih vertikalnih elemenata (stubova, kolona itd.).
- Povrsine od betona, keramike ili prirodnog kamena moraju se mehanicki pripremiti brusenjem dijamantskim diskovima, sacmarenjem ili smirglanjem, u zavisnosti od karakteristika podloge. Zatim se mora naneti prajmer za prianjanje: UNI-PRIMER 280 NEW za cementne podloge, Primer A300 za slabo upijajuce podloge (keramika, gres, kamen itd.), trokomponentni epoksi-cementni prajmer Tix-Cem za povrsine sa vlaznoscu vecom od 7%; sve eventualno ojacano mrezicom Rete 320 (alkalno otporna mrezica od staklenih vlakana). Na jos svez prajmer posuti Kvarc 1,2 do zasicenja. Pre izlivanja LIVIUS-A ukloniti visak peska usisavanjem.
- Na pripremljenoj podlozi, LIVIUS-A pomesati sa 14-18% vode i razastrti u jednom sloju, debljine između 4 i 40 mm, pomocu rakle, nikada ne prelazeci ponovo preko vec nanetog materijala.
- Minimalna debljina nanosenja je 4 mm za dekorativne podove i 1 cm za podove visokih performansi (industrijskog tipa).
- Vazno je da se izlivanje izvodi kontinuirano, bez prekida, kako se na podu ne bi pojavili vidljivi nedostaci u nivelisanju i izrazene neujednacenosti boje.
- Tokom nanosenja postovati sve postojece dilatacione spojnice u podlozi.
- Kolicina LIVIUS-A koja se svaki put priprema mora biti ona koja se moze upotrebiti u roku od 15 minuta na temperaturi od +23°C; vreme obradivosti se menja sa temperaturom i smanjuje se njenim porastom.
- Ne koristiti LIVIUS-A na mokrim, metalnim, gumenim, drvenim ili PVC povrsinama, niti na necementnim hidroizolacionim membranama.
- Ne koristiti LIVIUS-A na temperaturama nizim od +5°C ili visim od +35°C.
- Oko 3 dana nakon nanosenja LIVIUS-A povrsina se mora zastititi zavrsnim premazom iz asortimana Design Systems: DS-CS, DS-SILC, EPOX, DS-POLTEC.

TIPICNI PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Usklađenost sa normama	N.C.

Boja / konzistencija	Može se bojiti / prah
Suvi ostatak	100%
Prividna zapreminska masa	Oko 1 kg/l
Klasifikacija opasnosti (direktiva 1999/45/EZ)	Iritant: pažljivo pročitati uputstva navedena u ovom listu, na vrećici u bezbednosnom listu
Čuvanje	6 meseci na suvom i provetrenom mestu
Pakovanja	25 kg
Carinska tarifa	3824 50 90

VREDNOSTI KONAČNIH PERFORMANSI

OPIS	REZULTAT
Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana (EN 13892-2)	≥ 80 MPa
Čvrstoća na savijanje nakon 28 dana (EN 13892-2)	≥ 10 MPa
Otpornost na rastvarače	Odlična
Otpornost na ulja	Odlična
Otpornost na alkalije	Odlična
Otpornost na kiseline	Osrednja
Reakcija na požar	A2-s1,d0 – klasifikovan kao negoriv
Abrazija Taber, gubitak težine (točak H22, 500 g, 200 obrtaja)	0,5 g
Smrzavanje-odmrzavanje (300 ciklusa)	Zadržava preko 80% svojih performansi

VREDNOSTI I INFORMACIJE O PRIMENI (NA 23°C I 50% R.V.)

OPIS	REZULTAT
Voda za mešanje	Oko 14-18% (± 1%) vode na jedan deo LIVIUS-A
Vreme obrade smeše	20 minuta
Potrošnja	1,8 kg/m^2 po mm debljine
Temperatura nanošenja	Od +5°C do +35°C
Početak vezivanja	Oko 50 minuta
Prohodnost	Oko 4 sata
Puštanje u upotrebu	7 dana
pH smeše	Oko 12
Zapreminska masa smeše	2,2 kg/l
Debljina nanošenja	Od 4 do 40 mm

DESIGN SYSTEMS

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.