የቴክኒክ መረጃ ሉህ MASBETON

መግለጫ

MASBETON ምርት ነጭ ቀለም ያለው፣ ለአገልግሎት ዝግጁ፣ እጅግ ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ በውስጥና በውጭ ሊያገለግል የሚችል ሲሆን፣ ቁጥጥር ካለው የቅንጣት መጠን ያለው አሸዋ፣ ሲሚንቶ፣ የሃይድሮሊክ ማያያዣዎች እና የመሥራት ቀላልነቱን (workability) የሚቆጣጠሩና ፈሳሽነቱን የሚወስኑ ልዩ ፖሊመሮች የተሠራ ነው።

ምርቱ ተሸከርካሪዎች እንዲያልፉበት የሚያስችሉ በጣም ጥሩ የመካኒካል ባህሪያት አሉት።

አጠቃላይ መረጃ

ቁሱ ለአገልግሎት ዝግጁ ነው፤ ተጨማሪ ምርቶችን መጠቀም አያስፈልግም። MASBETON ን የሚለየው መሠረታዊ ባህሪ የዝግጅትና የአተገባበር ቀላልነቱ ሲሆን፣ ከተቆጣጠረ መድረቅ ጋር ተዳምሮ ሁልጊዜ ማለት ይቻላል በውስጥም በውጭም የገጽታዎችን ፍጹም ደረጃ ማስተካከል (leveling) ያስችላል።

MASBETON ምርት ጥቂት ሴንቲሜትር ውፍረት ብቻ የሚጠይቅ ሲሆን የታተሙ (stamped)፣ የደመና መልክ ያላቸው፣ በስፓቱላ የተሠሩ፣ የተወለወሉ፣ የኮቾፔስቶ (cocciopesto) ዓይነት፣ የ micro-topp ዓይነት፣ spray-deck፣ በአሲድ የተሠሩ፣ BasFloor ወዘተ ወለሎችን ለመሥራት ያስችላል።

የአተገባበር ዘዴ

ምርቱን በ 1,5 cm ውፍረት ብቻ ጀምሮ እስከ 8/10 cm ገደማ መተግበር ይቻላል።

ገጽታው ፍጹም ጠንካራና ጤናማ፣ ንጹህ፣ የዘይት፣ የቀለም ወዘተ ነጠብጣቦች የሌሉበት መሆን አለበት፤ ጥቃቅን ስንጥቆች (micro-cracks) ካሉ በሲሚንቶ ውህድ (ከሲሚንቶ፣ Polimero 20 ከውሃ ጋር፣ አሸዋ እና ሰው ሠራሽ መረብ የተሠራ) ይዘጓቸው። MASBETON ምርት በእብነበረድ፣ በሴራሚክ፣ በአሮጌ የታተሙ ወለሎች ወዘተ ላይም ሊተገበር ይችላል፤ በእነዚህ ሁኔታዎች በመጀመሪያ የእኛን Polimero 20 ምርት እርጥብ-በ-እርጥብ (wet-on-wet) በመተግበር፣ 2 ክፍል ውሃን ከ 1,5 ክፍል Polimero 20 ጋር በመቀላቀል እና ቀጭን የሲሚንቶ ስለሪ (slurry) እስኪገኝ ድረስ በውህዱ ላይ ሲሚንቶ በመጨመር፣ ይህንኑ ቀደም ሲል በደንብ በረጠበ ነገር ግን የውሃ ኩሬ በሌለበት ኮንክሪት ላይ ያሰራጩ። ወይም ደግሞ ከ 12 ሰዓት በፊት አዲሱን ወለል ከመሠረቱ ጋር እንዲያያዝ የሚያስችለውን Uni-Primer 280 New ምርት ይተግብሩ።

ምርቱ በገጽታው ላይ ከተተገበረ በኋላ በላዩ ላይ ቀጭን የውሃ ሽፋን በመርጨት በማለስለሻ ማንኪያ (ስቲል ትሮወል) ያለስልሱ።

MASBETON ምርት በሚቀላቀልበት ጊዜ በሰው ሠራሽ ኦክሳይድ ዱቄት ሊቀለም ይችላል፤ በዚህም የሚፈለጉት ሁሉም የቀለም ድምጾች ይገኛሉ። ወይም ደግሞ ቀለም ያለው Corpav ማጠንከሪያ (dry-shake hardener) በላዩ ላይ መበተን ይቻላል። ለተወለወሉ ወለሎች ከተጠቀሙበት፣ በዚህ ምርት የተሠራው ስክሪድ እንደ ሙቀቱ መጠን ከ 3/4 ቀናት መድረቅ በኋላ ሊወለወል ይችላል። ከመጀመሪያው የማወልወል ደረጃ በኋላ ማናቸውንም ቀዳዳዎች ለማስወገድ ገጽታውን በሙሌት ይሙሉ፣ ከዚያም ሥራውን ወደ ማብረቅረቅ ይቀጥሉ።

የታተመ ወለል ሲሠራ፣ ማተሚያ ቅርጾቹ ከ MASBETON ጋር እንዳይጣበቁ የሚያደርግ መለያያ ወኪል (release agent) ይተግብሩ፤ መለያያ ወኪሉ DS-R (ዱቄት) ወይም Re-Color (ፈሳሽ) ሊሆን ይችላል።

የ MASBETON ውህድ፡

ፍጆታ፡ ለ 1,5 cm ውፍረት በ m^2 21 kg

- 25 kg የ Masbeton ምርት
- አስፈላጊ ከሆነ ሰው ሠራሽ ኦክሳይድ
- 5,5 l ገደማ ውሃ፣ አስፈላጊው የፕላስቲክ ወጥነት እስኪገኝ ድረስ።

ወለሉ ከደረቀ በኋላ ወለሉን ከአየር ንብረት ተጽዕኖዎችና ከተለያዩ ዓይነት ነጠብጣቦች የሚጠብቁ የተለያዩ ምርቶች ሊተገበሩ ይችላሉ። የሚተገበሩት ምርቶች፡ DS-CS ሜታክሪሊክ ሬዚን፣ ውሃ የማያስገቡ (hydrophobic) ወኪሎች፣ እንደ DS-POLTEC ያሉ የፖሊዩሬታን ሬዚኖች ሊሆኑ ይችላሉ።

ማስጠንቀቂያዎች

ምርቱን ከ + 5°C በታች ወይም ከ 35 °C በላይ በሆነ የአካባቢ ሙቀት አይተግብሩ

የምርቱ አጠቃቀም ለባለሙያዎች ብቻ ይመከራል።

ማሸጊያ

የ 25 kg ከረጢት

በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች ከላይ በተጠቀሰው ቀን ባሉት ምርጥ የተግባር ወይም የላቦራቶሪ ልምዶች ላይ የተመሠረቱ ናቸው። የምርቱ አጠቃቀም በቀጥታ ቁጥጥራችን ሥር ስለማይወድቅ፣ እነዚህ መረጃዎች የተሟሉ መሆናቸውን ዋስትና መስጠት አንችልም። ምርቱ ለታሰበው አገልግሎት ተስማሚ መሆኑን ማረጋገጥ የደንበኛው ኃላፊነት ነው። Design Systems መረጃዎቹን ያለቅድመ ማስታወቂያ የመለወጥ መብቱ የተጠበቀ ነው። ተጠቃሚው እነዚህ መረጃዎች ለሚያደርገው የተለየ አጠቃቀም ተስማሚና የተሟሉ መሆናቸውን የማረጋገጥ ግዴታ አለበት። ይህ ሉህ ከዚህ በፊት የወጡትን እትሞች ሁሉ ይሸራል እንዲሁም ይተካል። Design Systems የምርቱን ተስማሚነት ለማረጋገጥ ምርቱን ከመተግበር በፊት ሁልጊዜ ሙከራዎችን ማድረግ ይመክራል።

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it