DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST MASBETON

OPIS

Proizvod MASBETON je bijele boje, spreman za upotrebu, najvišeg kvaliteta, upotrebljiv u unutrašnjim i vanjskim prostorima, sastavljen od pijeska kontrolirane granulacije, cementa, hidrauličnih veziva i posebnih polimera koji regulišu njegovu obradivost i određuju njegovu tečnivost.

Proizvod ima odlične mehaničke karakteristike koje omogućávaju prohodnost za vozila.

OPCE KARAKTERISTIKE

Materijal je spreman za upotrebu, nije potrebna upotreba dodatnih proizvoda. Osnovna karakteristika koja odlikuje MASBETON je lakoća pripreme i nanošenja, koje zajedno s kontroliranim sušenjem gotovo uvijek omogućávaju savršeno izravnavanje površine, kako unutrašnje tako i vanjske.

Proizvod MASBETON zahtijeva svega nekoliko centimetara debljine i omogućáva izradu štampanih podova, podova s efektom oblaka (nuvolato), gletanih, brušenih, tipa cocciopesto, tipa micro-topp, spray-deck, kiselinski obrađenih, BasFloor itd.

NACIN PRIMJENE

Proizvod je moguće nanositi već u debljini od samo 1,5 cm pa sve do približno 8/10 cm.

Površina mora biti apsolutno čvrsta i zdrava, čista, bez mrlja od ulja, boja itd., a u slučaju mikropukotina iste zatvoriti cementnom smjesom (sastavljenom od cementa, proizvoda Polimero 20 i vode, pijeska i sintetičke mrežice). Proizvod MASBETON može se polagati i na mramor, keramiku, stare štampane podove itd.; u tim slučajevima uz prethodno nanošenje našeg proizvoda Polimero 20 svježe na svježe, mijesajući 2 dijela vode s 1,5 dijela proizvoda Polimero 20 i dodajući smjesi cement dok se ne dobije rijetka cementna kaša, koju treba razastrijeti po prethodno dobro navlaženom betonu, ali bez zaostale vode. Ili 12 sati ranije nanijeti proizvod Uni-Primer 280 New, koji omogućáva vezivanje novog poda za podlogu.

Nakon nanošenja proizvoda na površinu, odozgo rasprskati tanak sloj vode i zagladiti čeličnom gletaricom.

Proizvod MASBETON može se obojiti u trenutku mijesanja sintetičkim oksidom u prahu, tako da se dobiju sve željene nijanse. Ili se po njemu može posuti obojeni posipni očvršćivač Corpav. Ako se koristi za brušene podove, estrih izrađen ovim proizvodom može se brusiti nakon 3/4 dana sušenja, ovisno o temperaturama. Nakon prve faze brušenja zakitati površinu kako bi se uklonile eventualne poroznosti, a zatim pristupiti poliranju izvedene površine.

U slučaju izrade štampanog poda nanijeti sredstvo za odvajanje, koje će spriječiti prianjanje kalupa za MASBETON; sredstvo za odvajanje može biti DS-R (u prahu) ili Re-Color (tečni).

Smjesa MASBETON:

Potrošnja: 21 kg po m^2 za 1,5 cm debljine

- 25 kg proizvoda Masbeton
- Sintetički oksid po potrebi

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

- Približno 5,5 l vode, do potrebne plastične konzistencije.

Na suhi pod mogu se nanijeti različite vrste proizvoda koji štite pod od atmosferskih utjecaja i mrlja različitih vrsta. Proizvodi koji se mogu nanijeti su: DS-CS metakrilna smola, hidrofobna sredstva, poliuretanske smole tipa DS-POLTEC.

UPOZORENJA

Ne nanositi proizvod pri temperaturama okoline nižim od +5°C ili višim od 35°C

Upotreba proizvoda preporučuje se isključivo profesionalcima.

PAKOVANJE

Vrećа od 25 kg

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantirati da su one iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom direktnom kontrolom. Odgovornost je Kupca da provjeri da li je proizvod pogodan za namjeravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmijeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan uvjeriti se u prikladnost i potpunost tih informacija u odnosu na specifičnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamjenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvijek izvrše probe prije nanošenja proizvoda, kako bi se osigurala prikladnost samog proizvoda.