DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA MASBETON

DESCRIPCIÓN

El producto MASBETON es de color blanco, listo para su uso, de altísima calidad, utilizable en interiores y exteriores, compuesto por arena de granulometría controlada, cemento, ligantes hidráulicos y polímeros especiales que regulan su trabajabilidad y definen su fluidez.

El producto tiene excelentes características mecánicas que permiten el tráfico de vehículos.

GENERALIDADES

El material está listo para su uso; no es necesario utilizar productos adicionales. La característica fundamental que distingue a MASBETON es la facilidad de preparación y de aplicación que, unida a un secado controlado, permite casi siempre una perfecta nivelación de la superficie, tanto interior como exterior.

El producto MASBETON requiere pocos centímetros de espesor y permite realizar pavimentos impresos, nublados, espatulados, pulidos, tipo cocciopesto, tipo micro-topp, spray-deck, acidificados, BasFloor, etc.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Es posible aplicar el producto desde solo 1,5 cm de espesor hasta aproximadamente 8/10 cm.

La superficie deberá ser absolutamente sólida y sana, estar limpia, sin manchas de aceites, pinturas, etc., y, en caso de microfisuras, cerrarlas con un mortero cementoso (compuesto por cemento, Polimero 20 más agua, arena y malla sintética). El producto MASBETON puede colocarse también sobre mármoles, cerámicas, pavimentos impresos antiguos, etc.; en estos casos, previa aplicación de nuestro producto Polimero 20 fresco sobre fresco, mezclando 2 partes de agua con 1,5 de Polimero 20 y añadiendo cemento a la mezcla hasta obtener una lechada fluida, que se extenderá sobre el hormigón previamente bien humedecido pero sin encharcamientos de agua. O bien aplicar 12 horas antes el producto Uni-Primer 280 New, que permite fijar el nuevo pavimento al soporte.

Una vez aplicado el producto sobre la superficie, nebulizar por encima una fina película de agua y alisar con llana de acero.

El producto MASBETON puede colorearse, en el momento del amasado, con óxido sintético en polvo, para obtener todas las tonalidades deseadas. O bien puede espolvorearse por encima el endurecedor de color Corpav. Si se utiliza para pavimentos pulidos, la solera realizada con este producto puede pulirse después de 3/4 días de secado, según las temperaturas. Tras la primera fase de pulido, estucar la superficie para eliminar las posibles porosidades y, a continuación, proceder al abrillantado del pavimento.

En caso de realización de pavimento impreso, aplicar un agente desmoldeante, que impedirá que los moldes se adhieran a MASBETON; el desmoldeante puede ser tanto DS-R (en polvo) como Re-Color (líquido).

Mezcla MASBETON:

Consumo: 21 kg por m^2 para 1,5 cm de espesor

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

- 25 kg de producto Masbeton
- Óxido sintético si es necesario
- Aproximadamente 5,5 l de agua, hasta obtener la consistencia plástica necesaria.

Con el pavimento seco pueden aplicarse varios tipos de productos que protegen el pavimento de los agentes atmosféricos y de manchas de diversa naturaleza. Los productos a aplicar pueden ser: DS-CS resina metacrílica, hidrofugantes, resinas de poliuretano tipo DS-POLTEC.

ADVERTENCIAS

No aplicar el producto con temperaturas ambientales inferiores a + 5°C o superiores a 35 °C.

El uso del producto se recomienda únicamente a profesionales.

ENVASE

Saco de 25 kg

La información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas o de laboratorio a la fecha arriba indicada. Por tanto, no podemos garantizar que sea exhaustiva, ya que el uso del producto no está bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del Cliente comprobar que el producto sea adecuado para el uso al que se pretende destinar. Design Systems se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso. El usuario está obligado a asegurarse de la idoneidad e integridad de dicha información en relación con el uso específico que vaya a darle. Esta ficha anula y sustituye cualquier edición anterior. Design Systems recomienda realizar siempre pruebas antes de aplicar el producto, a fin de garantizar la idoneidad del propio producto.