DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA MASBETON

DESCRIÇÃO

O produto MASBETON é de cor branca, pronto a usar, de altíssima qualidade, utilizável no interior e no exterior, constituído por areia de granulometria controlada, cimento, ligantes hidráulicos e polímeros especiais que regulam a sua trabalhabilidade e definem a sua fluidez.

O produto possui ótimas características mecânicas que permitem o trânsito de veículos.

GENERALIDADES

O material está pronto a usar; não é necessário utilizar produtos adicionais. A característica fundamental que distingue o MASBETON é a facilidade de preparação e de aplicação que, aliadas a uma secagem controlada, permitem quase sempre um nivelamento perfeito das superfícies, tanto interiores como exteriores.

O produto MASBETON requer poucos centímetros de espessura e permite realizar pisos estampados, nuvolados (efeito nuvem), espatulados, polidos, tipo cocciopesto, tipo micro-topp, spray-deck, acidificados, BasFloor, etc.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

É possível aplicar o produto já com apenas 1,5 cm de espessura, até cerca de 8/10 cm.

A superfície deverá estar absolutamente sólida e sã, limpa, sem manchas de óleos, tintas, etc., e, no caso de microfissuras, fechá-las com uma massa cimentícia (composta por cimento, Polimero 20 mais água, areia e rede sintética). O produto MASBETON pode também ser aplicado sobre mármores, cerâmicas, pisos estampados antigos, etc.; nestes casos, com aplicação prévia do nosso produto Polimero 20 fresco sobre fresco, misturando 2 partes de água com 1,5 de Polimero 20 e adicionando cimento à mistura até obter uma calda de cimento fluida, a qual se estende sobre o concreto/betão previamente bem molhado, mas sem água estagnada. Ou então, 12 horas antes, aplicar o produto Uni-Primer 280 New, que permite fixar o novo piso ao substrato.

Com o produto aplicado na superfície, nebulizar por cima um fino véu de água e alisar com desempenadeira de aço.

O produto MASBETON pode ser colorido, no momento da mistura, com óxido sintético em pó, de modo a obter todas as tonalidades desejadas. Ou então pode polvilhar-se por cima do mesmo o endurecedor de superfície colorido Corpav. Se utilizado para pavimentos polidos, o contrapiso realizado com este produto pode ser polido após 3/4 dias de secagem, conforme as temperaturas. Após a primeira fase de polimento, aplicar massa de enchimento na superfície para eliminar eventuais porosidades e, em seguida, proceder ao lustro do piso.

No caso de execução de piso estampado, aplicar desmoldante, que impedirá a aderência dos moldes ao MASBETON; o desmoldante pode ser tanto o DS-R (em pó) como o Re-Color (líquido).

Mistura MASBETON:

Consumo: 21 kg por m^2 para 1,5 cm de espessura

- 25 kg de produto Masbeton
- Óxido sintético, se necessário
- Cerca de 5,5 l de água, até à consistência plástica necessária.

Com o piso seco, podem ser aplicados vários tipos de produtos que protegem o piso dos agentes atmosféricos e de manchas de vários tipos. Os produtos a aplicar podem ser: DS-CS resina metacrílica, hidrofugantes, resinas poliuretânicas tipo DS-POLTEC.

ADVERTÊNCIAS

Não aplicar o produto a temperaturas ambiente inferiores a + 5°C ou superiores a 35 °C

O uso do produto é recomendado exclusivamente a profissionais.

EMBALAGEM

Saco de 25 kg

As informações contidas nesta ficha baseiam-se nas melhores experiências práticas ou de laboratório à data acima indicada. Não podemos, portanto, garantir que sejam exaustivas, uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto. É responsabilidade do Cliente verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina. A Design Systems reserva-se o direito de as alterar sem aviso prévio. O utilizador deve certificar-se da adequação e integralidade destas informações em relação ao uso específico que delas fará. Esta ficha anula e substitui qualquer edição anterior. A Design Systems recomenda realizar sempre testes antes de aplicar o produto, a fim de garantir a adequação do próprio produto.