DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ MASBETON

DESCRIERE

Produsul MASBETON este de culoare albă, gata de utilizare, de cea mai înaltă calitate, utilizabil la interior și la exterior, constituit din nisip cu granulometrie controlată, ciment, lianți hidraulici și polimeri speciali care îi reglează lucrabilitatea și îi definesc fluiditatea.

Produsul are caracteristici mecanice excelente care permit traficul auto.

GENERALITĂȚI

Materialul este gata de utilizare; nu este necesară folosirea de produse suplimentare. Caracteristica fundamentală care distinge MASBETON este ușurința de preparare și de aplicare care, împreună cu o uscare controlată, permite aproape întotdeauna o nivelare perfectă a suprafeței, atât la interior, cât și la exterior.

Produsul MASBETON necesită doar câțiva centimetri de grosime și permite realizarea de pardoseli amprentate, nuanțate (efect nor), spatulate, șlefuite, tip cocciopesto, tip micro-topp, spray-deck, acidificate, BasFloor etc.

SISTEM DE APLICARE

Produsul se poate aplica de la o grosime de numai 1,5 cm până la aproximativ 8/10 cm.

Suprafața trebuie să fie absolut solidă și sănătoasă, curată, fără pete de uleiuri, vopsele etc., iar în cazul microfisurilor, acestea trebuie închise cu un amestec pe bază de ciment (compus din ciment, Polimero 20 plus apă, nisip și plasă sintetică). Produsul MASBETON poate fi aplicat și pe marmură, ceramică, pardoseli amprentate vechi etc.; în aceste cazuri, după aplicarea prealabilă a produsului nostru Polimero 20 ud pe ud, amestecând 2 părți de apă cu 1,5 de Polimero 20 și adăugând ciment în amestec până la obținerea unei paste de ciment fluide; aceasta se întinde pe betonul în prealabil bine udat, dar fără băltiri de apă. Sau aplicați cu 12 ore înainte produsul Uni-Primer 280 New, care permite fixarea noii pardoseli de suport.

După aplicarea produsului pe suprafață, pulverizați deasupra un strat subțire de apă și neteziți cu gletiera.

Produsul MASBETON poate fi colorat, în momentul preparării amestecului, cu oxid sintetic în pulbere, astfel încât să se obțină toate nuanțele dorite. Sau se poate presăra deasupra acestuia întăritorul de suprafață colorat Corpav. Dacă este utilizat pentru pardoseli șlefuite, șapa realizată cu acest produs poate fi șlefuită după 3/4 zile de uscare, în funcție de temperaturi. După prima fază de șlefuire, chituiți suprafața pentru a elimina eventualele porozități, după care procedați la lustruirea lucrării.

În cazul realizării pardoselii amprentate, aplicați agent de decofrare, care nu va lăsa matrițele să adere la MASBETON; agentul de decofrare poate fi atât DS-R (pulbere), cât și Re-Color (lichid).

Amestec MASBETON:

Consum: 21 kg/m^2 la 1,5 cm grosime

- 25 kg de produs Masbeton
- Oxid sintetic, dacă este necesar

- Aproximativ 5,5 l de apă, până la consistența plastică necesară.

Pe pardoseala uscată se pot aplica diverse tipuri de produse care protejează pardoseala de agenții atmosferici și de pete de diferite feluri. Produsele care se pot aplica sunt: DS-CS rășină metacrilică, agenți hidrofobizanți, rășini poliuretanice tip DS-POLTEC.

AVERTISMENTE

Nu aplicați produsul la temperaturi ambientale sub + 5°C sau peste 35 °C

Utilizarea produsului este recomandată exclusiv profesioniștilor.

AMBALARE

Sac de 25 kg

Informațiile conținute în această fișă se bazează pe cele mai bune experiențe practice sau de laborator la data indicată mai sus. Prin urmare, nu putem garanta că acestea sunt exhaustive, deoarece utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct. Este responsabilitatea clientului să verifice dacă produsul este adecvat utilizării căreia intenționează să îl destineze. Design Systems își rezervă dreptul de a le modifica fără preaviz. Utilizatorul este obligat să se asigure de adecvarea și de caracterul complet al acestor informații în raport cu utilizarea specifică pe care urmează să o facă. Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție anterioară. Design Systems recomandă efectuarea întotdeauna de probe înainte de aplicarea produsului, pentru a se asigura de adecvarea produsului însuși.