DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ MASBETON

ОПИСАНИЕ

Продукт MASBETON — белого цвета, готовый к применению, высочайшего качества, пригодный для внутренних и наружных работ, состоящий из песка контролируемого гранулометрического состава, цемента, гидравлических вяжущих и специальных полимеров, регулирующих его удобоукладываемость и определяющих его текучесть.

Продукт обладает отличными механическими характеристиками, допускающими движение транспорта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Материал готов к применению, использование дополнительных продуктов не требуется. Основная характеристика, отличающая MASBETON, — простота приготовления и нанесения, которые в сочетании с контролируемым высыханием практически всегда позволяют получить идеально ровную поверхность как внутри, так и снаружи помещений.

Продукт MASBETON требует толщины всего в несколько сантиметров и позволяет выполнять штампованные, «облачные», затёртые шпателем, шлифованные полы, полы типа коччопесто (cocciopesto), типа micro-topp, spray-deck, обработанные кислотой, BasFloor и т. д.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Продукт можно наносить толщиной всего от 1,5 см до примерно 8/10 см.

Поверхность должна быть абсолютно прочной и неповреждённой, чистой, без пятен масел, красок и т. д.; при наличии микротрещин заделать их цементной смесью (состоящей из цемента, Polimero 20 с водой, песка и синтетической сетки). Продукт MASBETON может укладываться также на мрамор, керамику, старые штампованные полы и т. д.; в этих случаях предварительно наносится наш продукт Polimero 20 методом «мокрым по мокрому»: смешать 2 части воды с 1,5 части Polimero 20 и добавить в смесь цемент до получения жидкого цементного раствора (шлама), который наносится на предварительно хорошо увлажнённый бетон, но без застоя воды. Либо за 12 часов до укладки нанести продукт Uni-Primer 280 New, который обеспечивает сцепление нового пола с основанием.

После нанесения продукта на поверхность распылить сверху тонкий слой воды и загладить стальной гладилкой.

Продукт MASBETON может окрашиваться в момент замешивания синтетическим порошковым оксидом для получения всех желаемых оттенков. Либо сверху можно рассыпать цветной упрочнитель Corpav. При использовании для шлифованных полов стяжка, выполненная из этого продукта, может шлифоваться через 3/4 дня высыхания в зависимости от температуры. После первого этапа шлифовки зашпаклевать поверхность для устранения возможных пор, после чего приступить к полировке изделия.

При устройстве штампованного пола нанести разделительный состав, который не позволит штампам прилипать к MASBETON; разделительный состав может быть как DS-R (порошковый), так и Re-Color (жидкий).

Замес MASBETON:

Расход: 21 кг на м^2 при толщине 1,5 см

- 25 кг продукта Masbeton
- Синтетический оксид при необходимости
- Около 5,5 л воды, до требуемой пластичной консистенции.

После высыхания пола можно наносить различные типы продуктов, защищающих пол от атмосферных воздействий и пятен различного рода. Наносимые продукты могут быть следующими: метакриловая смола DS-CS, гидрофобизаторы, полиуретановые смолы типа DS-POLTEC.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не наносить продукт при температуре окружающей среды ниже +5°C или выше 35°C

Продукт рекомендуется к использованию только профессионалами.

УПАКОВКА

Мешок 25 кг

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на лучшем практическом и лабораторном опыте на указанную выше дату. Поэтому мы не можем гарантировать их исчерпывающий характер, поскольку применение продукта не находится под нашим непосредственным контролем. Заказчик обязан проверить, что продукт пригоден для предполагаемого применения. Компания Design Systems оставляет за собой право изменять эти сведения без предварительного уведомления. Пользователь обязан удостовериться в пригодности и полноте данных сведений применительно к конкретному использованию, которое он намерен осуществить. Настоящий паспорт отменяет и заменяет все предыдущие редакции. Компания Design Systems рекомендует всегда проводить испытания перед нанесением продукта, чтобы убедиться в его пригодности.