DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE MASBETON

PËRSHKRIMI

Produkti MASBETON është me ngjyrë të bardhë, gati për përdorim, me cilësi shumë të lartë, i përdorshëm në ambiente të brendshme dhe të jashtme, i përbërë nga rërë me granulometri të kontrolluar, çimento, lidhës hidraulikë dhe polimere të veçanta që rregullojnë punueshmërinë dhe përcaktojnë rrjedhshmërinë e tij.

Produkti ka karakteristika mekanike të shkëlqyera që e bëjnë të kalueshëm nga automjetet.

TË PËRGJITHSHME

Materiali është gati për përdorim; nuk është i nevojshëm përdorimi i produkteve shtesë. Karakteristika themelore që dallon MASBETON është lehtësia e përgatitjes dhe e aplikimit, të cilat, të kombinuara me një tharje të kontrolluar, lejojnë pothuajse gjithmonë një nivelim të përsosur të sipërfaqes, si të brendshme ashtu edhe të jashtme.

Produkti MASBETON kërkon vetëm pak centimetra trashësi dhe lejon realizimin e dyshemeve të stampuara, me efekt resh, të lëmuara me mallë, të levigatuara, tip cocciopesto, tip micro-topp, spray-deck, të acidifikuara, BasFloor etj.

SISTEMI I APLIKIMIT

Produkti mund të aplikohet që nga vetëm 1,5 cm trashësi deri në rreth 8/10 cm.

Sipërfaqja duhet të jetë absolutisht e fortë dhe e shëndoshë, e pastër, pa njolla vajrash, bojërash etj. dhe, në rast mikroçarjesh, ato duhet të mbyllen me një përzierje çimentoje (e përbërë nga çimento, Polimero 20 plus ujë, rërë dhe rrjetë sintetike). Produkti MASBETON mund të shtrohet edhe mbi mermer, qeramikë, dysheme të vjetra të stampuara etj.; në këto raste pas aplikimit paraprak të produktit tonë Polimero 20 i freskët mbi të freskët, duke përzier 2 pjesë ujë me 1,5 Polimero 20 dhe duke i shtuar përzierjes çimento derisa të përftohet një qumësht çimentoje (boiacca) të rrjedhshëm, i cili shtrihet mbi betonin e lagur mirë më parë, por pa ujë të ndenjur. Ose aplikoni 12 orë më parë produktin Uni-Primer 280 New, i cili lejon fiksimin e dyshemesë së re në nënshtresë.

Pasi produkti të jetë aplikuar mbi sipërfaqe, spërkatni sipër një shtresë të hollë uji dhe lëmoni me mallë çeliku.

Produkti MASBETON mund të ngjyroset, në momentin e përzierjes, me oksid sintetik në pluhur, për të përftuar kështu të gjitha tonalitetet e dëshiruara. Ose mund të hidhet sipër tij, me spërkatje të thatë, forcuesi pluhur (corazzante) Corpav me ngjyrë. Nëse përdoret për dysheme të levigatuara, shapi i realizuar me këtë produkt mund të levigatohet pas 3/4 ditësh tharjeje, në varësi të temperaturave. Pas fazës së parë të levigimit, stukoni sipërfaqen për të eliminuar porozitetet eventuale, më pas vazhdoni me lustrimin e punimit.

Në rast realizimi të dyshemesë së stampuar, aplikoni agjent ndarës, i cili nuk do t'i lejojë kallëpet të ngjiten me MASBETON; agjenti ndarës mund të jetë si DS-R (në pluhur) ashtu edhe Re-Color (i lëngshëm).

Përzierja MASBETON:

Konsumi: 21 kg për m^2 për 1,5 cm trashësi

- 25 kg produkt Masbeton
- Oksid sintetik nëse është e nevojshme
- Rreth 5,5 l ujë, deri në konsistencën plastike të nevojshme.

Kur dyshemeja është e thatë mund të aplikohen lloje të ndryshme produktesh që e mbrojnë dyshemenë nga agjentët atmosferikë dhe njollat e llojeve të ndryshme. Produktet për t'u aplikuar mund të jenë: rrëshira metakrilike DS-CS, hidrofobizues, rrëshira poliuretanike tip DS-POLTEC.

PARALAJMËRIME

Mos e aplikoni produktin në temperatura ambienti më të ulëta se + 5°C ose më të larta se 35 °C

Përdorimi i produktit rekomandohet vetëm për profesionistë.

AMBALAZHIMI

Thes prej 25 kg

Informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në përvojat më të mira praktike ose laboratorike deri në datën e treguar më sipër. Prandaj nuk mund të garantojmë që ato të jenë shteruese, pasi përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Është përgjegjësi e Klientit të verifikojë që produkti të jetë i përshtatshëm për përdorimin për të cilin synohet. Design Systems rezervon të drejtën t'i ndryshojë ato pa njoftim paraprak. Përdoruesi është i detyruar të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e këtyre informacioneve në lidhje me përdorimin specifik që do t'u bëjë. Kjo fletë anulon dhe zëvendëson çdo botim të mëparshëm. Design Systems këshillon që gjithmonë të kryhen prova përpara aplikimit të produktit, për të siguruar përshtatshmërinë e vetë produktit.