የቴክኒክ መረጃ ሉህ MICRO-TOPP
በማይክሮሲሚንቶ (MICROCEMENT) የተሠሩ ወለሎች እና ሽፋኖች

መግለጫ

Micro-topp ለውስጥና ለውጭ ቀጣይነት ያላቸው (seamless) ወለሎች የሚያገለግል የፖሊመር ሲሚንቶ ሥርዓት ነው።

Micro-topp በሴራሚክ፣ በእብነበረድ፣ በኮቶ (cotto)፣ በኮንክሪት፣ በሲሚንቶ ንጣፎች (marmette) ወዘተ ላይ ታላቅ የሥነ ሕንፃ ውጤት ያላቸውን ጥበባዊና ጌጣጌጥ ወለሎች ለማደስ ወይም ለመፍጠር ተስማሚ ነው። በውበታቸው፣ በተፈጥሯዊነታቸው፣ በልዩነታቸውና በፈጠራ አተገባበራቸው ምክንያት Micro-topp ለሱቆች፣ ለማሳያ ክፍሎች (showroom)፣ ለመኖሪያ ቤቶች፣ ለሬስቶራንቶች፣ ለሆቴሎች፣ ለገበያ ማዕከላት፣ ለመዋኛ ገንዳ ዳርቻዎች፣ ለኢንዱስትሪ መጋዘኖች፣ ለእግረኛ መንገዶች፣ ለመንገዶች፣ ለበረንዳዎች፣ ለአገልግሎት ጠረጴዛዎች (counters) ወዘተ ያገለግላል።

አጠቃላይ መረጃ

በነባር መሠረቶች ላይ የደመና መልክ፣ የስፓቱላ መልክ ወዘተ ያላቸው ቀጣይነት ያላቸው ወለሎችን ለመሥራት በተለይ ተስማሚ ነው። Micro-topp ነጭ መሠረት ያለው ሲሆን፣ በዚህም በውሃ ላይ ከተመሠረተ የቀለም ፓስታ ጋር በመቀላቀል ስፍር ቁጥር የሌላቸው የቀለም ድምጾችን ለማግኘት ያስችላል። ልዩ ቀመሩ Micro-topp ለከፍተኛ ትራፊክ በጣም ጥሩ መቋቋም፣ ለጨዎችና ለ UV ጨረሮች የበለጠ መቋቋም እንዲኖረው ያደርጋል።

የመጨረሻ አፈጻጸም	
የጠነከረ ምርት ጥግግት	1,8 kg/l
በ 28 ቀናት የመጨመቅ ጥንካሬ	23,0 MPa (EN 196-1)
በ 28 ቀናት የመታጠፍ ጥንካሬ	8,9 MPa (EN 196-1)
ከኮንክሪት ጋር መጣበቅ	1,0 MPa (EN 13892-8)

የአተገባበር ዘዴ

የገጽታዎች ዝግጅት

መሠረቱ አቧራ የማያወጣ (dusting የሌለው)፣ ጤናማ፣ ንጹህ፣ ደረቅ፣ ከአቧራ ወይም ከቅባት፣ ከተሰባባሪ ክፍሎች የጸዳ፣ ከተላቀቁ ምርቶች የጸዳ፣ ከሲሚንቶ ላይታንስ (laitance) የጸዳ መሆን አለበት፤ ሌሎች ባዕድ ነገሮች በጥንቃቄ መወገድ አለባቸው። የአተገባበሩ ቦታ ቢያንስ ለ 28 ቀናት እንዲበስል (cure) መተው አለበት። ገጽታው ከቆሻሻ፣ ከዘይት፣ ከቀለም፣ ከሙስ (moss)፣ ከአቧራ እና እንደ ሬዚን፣ ፀረ-ትነት ወኪሎችና ሰም ካሉ ሌሎች በካይ ነገሮች ቅሪት ሙሉ በሙሉ የጸዳ መሆን አለበት።

Micro-topp ምርት የሚተገበርባቸው ገጽታዎች በአንድ ደረጃ (coplanar) ያሉ፣ ጥቃቅን ስንጥቆች የሌሉባቸው መሆን አለባቸው፤ እንዲሁም የወለል ጥገና ክፍሎችና የቦይ ሙሌቶች በተተገበረው ምርታችን ላይ ጥቃቅን ስንጥቆችን እና/ወይም መሰንጠቆችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ስለዚህ አዲሱን የ Micro-topp ወለል ከማሰራጨት በፊት ተገቢ ጥንቃቄዎች መወሰድ አለባቸው። የመስፋፋት መገጣጠሚያዎች (expansion joints) መከበር አለባቸው። በተለያዩ የ Micro-topp አተገባበሮች መካከል ገጽታው ለ 4-8 ሰዓታት እንዲበስል መተው አለበት።

አተገባበር

ለ Micro-topp ወለሎች ሥራ 3 ምርቶች አሉን፣ እነሱም:

Micro-topp BS (መሠረቱ፣ ትልቅ ቅንጣት ያለው)

Micro-topp MD (ስኪም ኮቱ፣ ትንሽ ቅንጣት ያለው)

Micro-topp Fine (ሙሌቱ፣ ለስኪም ኮቶች)

ለሁሉም ከዚህ በታች ያሉት መመሪያዎች መከተል አለባቸው፡

ደረጃ ① ከመጀመር በፊት Uni-primer 280 New ፕራይመር ይተግብሩ (የቴክኒክ መረጃ ሉህ ይመልከቱ)።

Uni-primer 280 New በሴራሚክ፣ በእብነበረድ፣ በኮቶ፣ በመስታወት፣ በኢንዱስትሪ ወለሎች የተሸፈኑ መሠረቶች ሁሉ ላይ መጠቀም አለበት። መገጣጠሚያዎቹ (grout joints) መጀመሪያ በዚያው ፕራይመርና በኳርትዝ መሞላት አለባቸው፣ እና ከደረቀ በኋላ፣ ቢያንስ 12 ሰዓታት፣ Uni-primer 280 New ይተግብሩ።

- Micro-topp BS ፈሳሽ ውህድ ለማግኘት በተለይ ከተመጠነውና በማሸጊያው ውስጥ ቀድሞ ከተካተተው Acril BS ጋር መቀላቀል አለበት። በዝቅተኛ ዙር መቀስቀሻ ባለው መሰርሰሪያ (drill) ለ 5 ደቂቃ ያህል ወይም በተገቢ አውቶማቲክ መቀላቀያ ያለ እብጠትና ያለ ማንኛውም ዓይነት ባዕድ ነገር ተመሳሳይ ውህድ እስኪገኝ ድረስ ይቀላቅሉ። 2 ደቂቃ ካለፈ በኋላ ውህዱን እንደገና መነቅነቅ እና ለ Micro-topp BS ከ 1,2 እስከ 3 mm ከፍተኛ ውፍረት ማሰራጨት ያስፈልጋል። እንደ ሲሚንቶ ስክሪዶች፣ ሴራሚክ ያሉ ቀዳዳማ መሠረቶች ካሉ የ Micro-topp BS ሁለተኛ ማሰራጨት ይድገሙ። Micro-topp BS በመጠኑ ራሱን የሚያስተካክል (self-leveling) ምርት ነው።
- Micro-topp MD ፈሳሽ ውህድ ለማግኘት በተለይ ከተመጠነውና በማሸጊያው ውስጥ ቀድሞ ከተካተተው Acril MD ጋር መቀላቀል አለበት። በዝቅተኛ ዙር መቀስቀሻ ባለው መሰርሰሪያ (drill) ለ 5 ደቂቃ ያህል ወይም በተገቢ አውቶማቲክ መቀላቀያ ያለ እብጠትና ያለ ማንኛውም ዓይነት ባዕድ ነገር ተመሳሳይ ውህድ እስኪገኝ ድረስ ይቀላቅሉ። 2 ደቂቃ ካለፈ በኋላ ውህዱን እንደገና መነቅነቅ እና በመሠረቱ ላይ በ 2 ክፍል ውሃ የተበረዘ Acril MD ምርት ቀድሞ ከተተገበረ በኋላ በወለሉ ላይ ስኪም ኮት በማድረግ ማሰራጨት ያስፈልጋል።
- Micro-topp Fine ፈሳሽ ውህድ ለማግኘት በተለይ ከተመጠነውና በማሸጊያው ውስጥ ቀድሞ ከተካተተው Acril Fine ጋር መቀላቀል አለበት። በዝቅተኛ ዙር መቀስቀሻ ባለው መሰርሰሪያ (drill) ለ 5 ደቂቃ ያህል ወይም በተገቢ አውቶማቲክ መቀላቀያ ያለ እብጠትና ያለ ማንኛውም ዓይነት ባዕድ ነገር ተመሳሳይ ውህድ እስኪገኝ ድረስ ይቀላቅሉ። 2 ደቂቃ ካለፈ በኋላ ውህዱን እንደገና መነቅነቅ እና በመሠረቱ ላይ በ 2 ክፍል ውሃ የተበረዘ Acril Fine ምርት ቀድሞ ከተተገበረ በኋላ በወለሉ ላይ ስኪም ኮት በማድረግ ማሰራጨት ያስፈልጋል።

ምርቶቹ ከተቀላቀሉ በኋላ በ 25-30 ደቂቃ ውስጥ መተግበር አለባቸው። ቁሱን ከመቀላቀልና ከመተግበር በፊት የሙቀት መጠኑ በ 5°C እና 30°C መካከል መሆን አለበት። በከባድ የሙቀት ሁኔታዎች ወይም በኃይለኛ ንፋስ ሁኔታ አይጠቀሙ። ከሁለተኛው ደረጃ ጀምሮ በወለሉ ላይ በጫማ መሸፈኛ መራመድ ይመከራል። ከላይ የተጠቀሱት ምርቶች ከተተገበሩ በኋላ ገጽታው በተለያዩ አተገባበሮች መካከል ለ 4-8 ሰዓታት እና በእግር መራመድ ከመፍቀድ በፊት ለ 24 ሰዓታት እንዲበስል መተው አለበት።

ወለሉ ከተሠራ በኋላ እና የመከላከያ ሕክምናውን ከማከናወን በፊት፣ ወለሉን ንጹህ አድርጎ መጠበቅ እና በተለይም ቀጣዩን የመከላከያ ሕክምና ሊያበላሹ የሚችሉ ዘይታማ ነገሮች በወለሉ ላይ እንዳይወድቁ መጠንቀቅ ይመከራል።

የ Micro-topp ወለሎች በእጅ ሙያ የሚሠሩ ናቸው፤ ስለዚህ “ከፊል-ፕላስቲክ” ቁስ በመሥራት ምክንያት የሚከሰቱ ቀላል አለመመጣጠኖችና ትናንሽ ጉድለቶች መረዳትና መቀበል አለባቸው። በ Micro-topp እና/ወይም በተመሳሳይ የሲሚንቶ ምርቶች ላይ የሚደረግ የአሸዋ ወረቀት መፋቅ (sanding)፣ በሬዚን አተገባበር ወቅት የተፋቀው ቦታ በጠንካራ ቀለም ይታያል፤ ስለዚህ ለመፋቁ ተመሳሳይነት ከፍተኛ ትኩረት ይስጡ።

ጥበቃ

ከ 4-5 ቀናት በኋላ የመከላከያ ሬዚን መተግበር ይመከራል። የሕክምናው ዓይነት እንደ ትራፊኩና እንደ መጫኛ ቦታው ይመረጣል። DS-CS፣ Epox 645፣ DS-POL 198፣ ራሱን የሚያብረቀርቅ Cera MT ሰም ይመከራል።

ማስጠንቀቂያዎች

የ Micro-topp ወለሎች የጌጣጌጥ ወለሎች ናቸው፤ ስለዚህ ለጥገናቸው፣ በመከላከያ ሬዚኑ ወይም ሰሙ ላይ ልዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ወለሉን ገለልተኛ pH ባላቸው ማጽጃዎች ያጥቡ። በማንኛውም ሁኔታ አጥፊ ምርቶችን ወይም ነገሮችን አይጠቀሙ።

እንደ አጠቃቀሙ ሁኔታ በየጊዜው አዲስ የ Cera MT ሰም ንብርብር መተግበር ይመከራል።

የሽፋን መጠን

አማካይ ፍጆታ በ m^2፡

Micro-topp BS 2 kg

Micro-topp MD 0,750 kg

Micro-topp Fine 0,150 kg

ማከማቸት

በ 15°C – 20°C የሙቀት መጠን በቀዝቃዛና አስተማማኝ ቦታ ያከማቹ። ኮንቴነሮቹን በደንብ የታሸጉ ያድርጉ። የ Acril MT የመጋዘን ቆይታ ቢያንስ 12 ወራት ሲሆን የ Micro-topp ቆይታ 12 ወራት ነው።

ማሸጊያ

Micro-topp BS በ 17 kg ባልዲዎች	Acril BS በ 3,200 l ጀሪካኖች
Micro-topp MD በ 15 kg ባልዲዎች	Acril MD በ 4,700 l ጀሪካኖች
Micro-topp Fine በ 12 kg ባልዲዎች	Acril FINE በ 3,900 l ጀሪካኖች

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።