DESIGN SYSTEMS

# النشرة الفنية MICRO-TOPP

## أرضيات وتكسيات من الميكروسمنت

## الوصف

Micro-topp نظام أسمنتي بوليمري يُستخدم للأرضيات المتصلة (بدون فواصل)، للداخل والخارج.

Micro-topp مثالي لتجديد أو إنشاء أرضيات فنية وديكورية فوق السيراميك والرخام والكوتو (الطوب الطيني) والخرسانة والبلاطات الخرسانية وغيرها، بتأثير معماري كبير. ونظراً لجمالها وطبيعيتها وتميّزها وتطبيقاتها الإبداعية، يُستخدم Micro-topp في المتاجر وصالات العرض والمساكن والمطاعم والفنادق والمراكز التجارية وحواف حمامات السباحة والمنشآت الصناعية والأرصفة والممرات والشرفات وأسطح الكاونترات وغيرها.

## معلومات عامة

مناسب بشكل خاص لتنفيذ أرضيات متصلة بتأثير غيمي أو مسحوب بالمالج وغيره على الأسطح القائمة. Micro-topp ذو قاعدة بيضاء، ما يتيح الحصول على عدد لا يُحصى من درجات الألوان بخلطه مع عجينة تلوين ذات أساس مائي. وتمنح تركيبته الخاصة Micro-topp مقاومة ممتازة لحركة المرور الكثيفة ومقاومة أكبر للأملاح والأشعة فوق البنفسجية.

| الأداء النهائي | |
|---|---|
| الكثافة الحجمية للمنتج المتصلب | 1,8 kg/l |
| مقاومة الضغط بعد 28 يوماً | 23,0 MPa (EN 196-1) |
| مقاومة الانحناء بعد 28 يوماً | 8,9 MPa (EN 196-1) |
| الالتصاق بالخرسانة | 1,0 MPa (EN 13892-8) |

## نظام التطبيق

### تحضير الأسطح

يجب ألا يكون السطح متغبّراً، ويجب أن يكون سليماً ونظيفاً وجافاً وخالياً من الغبار أو الشحوم والأجزاء الهشة، وخالياً من المواد المنفصلة ومن لبن الأسمنت، وتُزال أي مواد غريبة أخرى بعناية. يجب ترك منطقة التطبيق لتنضج لمدة 28 يوماً على الأقل. يجب أن يكون السطح خالياً تماماً من بقايا الأوساخ والزيوت والدهانات والطحالب والغبار وغيرها من المواد الملوّثة مثل: الراتنجات ومواد منع التبخر والشموع.

يجب أن تكون الأسطح التي سيُطبَّق عليها منتج Micro-topp مستوية وخالية من التشققات الدقيقة؛ كما أن أي ترميمات في الأرضيات أو تعبئة لمسارات التمديدات قد تتسبب في ظهور تشققات دقيقة و/أو شقوق في منتجنا المطبَّق. ولذلك يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة قبل فرش الأرضية الجديدة من Micro-topp. يجب احترام فواصل التمدد. يُترك السطح لينضج لمدة 4-8 ساعات بين تطبيقات Micro-topp المختلفة.

## التطبيق

لدينا 3 منتجات لأرضيات Micro-topp:

Micro-topp BS (طبقة الأساس، بحبيبات أكبر)

Micro-topp MD (طبقة التسوية، بحبيبات أصغر)

Micro-topp Fine (المعجون، لطبقات التسوية)

تُتّبع التعليمات التالية لجميع المنتجات:

قبل البدء بالمرحلة ①، يُطبَّق البرايمر Uni-primer 280 New (انظر النشرة الفنية).

يُستخدم Uni-primer 280 New على جميع الأسطح التحتية التي تحتوي على أرضيات من السيراميك أو الرخام أو الكوتو أو الزجاج أو الأرضيات الصناعية. يجب أولاً تعبئة الفواصل بالبرايمر نفسه مع الكوارتز، وبعد جفافها، 12 ساعة على الأقل، يُطبَّق Uni-primer 280 New.

- يجب خلط Micro-topp BS مع Acril BS المعاير خصيصاً للحصول على خليط سائل، والموجود جاهزاً في العبوة. يُخلط بمثقاب مزوّد بخلاّط على سرعة دوران منخفضة لمدة 5 دقائق تقريباً أو بخلاّطة آلية مخصصة حتى الحصول على خليط متجانس خالٍ من الكتل ومن أي شكل من أشكال الشوائب. بعد مرور دقيقتين (2) يجب تحريك الخليط مجدداً والشروع في الفرش بسمك أقصى من 1,2 إلى 3 mm لـ Micro-topp BS. في حالة الأسطح التحتية المسامية، مثل الطبقات الأسمنتية والسيراميك، تُكرر طبقة ثانية من Micro-topp BS. Micro-topp BS منتج ذاتي التسوية بشكل طفيف.
- يُخلط Micro-topp MD مع Acril MD المعاير خصيصاً للحصول على خليط سائل، والموجود جاهزاً في العبوة. يُخلط بمثقاب مزوّد بخلاّط على سرعة دوران منخفضة لمدة 5 دقائق تقريباً أو بخلاّطة آلية مخصصة حتى الحصول على خليط متجانس خالٍ من الكتل ومن أي شكل من أشكال الشوائب. بعد مرور دقيقتين (2) يجب تحريك الخليط مجدداً والشروع في الفرش بتنفيذ طبقة تسوية على الأرضية، بعد التطبيق المسبق على السطح التحتي لمنتج Acril MD المخفف بجزأين (2) من الماء.
- يُخلط Micro-topp Fine مع Acril Fine المعاير خصيصاً للحصول على خليط سائل، والموجود جاهزاً في العبوة. يُخلط بمثقاب مزوّد بخلاّط على سرعة دوران منخفضة لمدة 5 دقائق تقريباً أو بخلاّطة آلية مخصصة حتى الحصول على خليط متجانس خالٍ من الكتل ومن أي شكل من أشكال الشوائب. بعد مرور دقيقتين (2) يجب تحريك الخليط مجدداً والشروع في الفرش بتنفيذ طبقة تسوية على الأرضية، بعد التطبيق المسبق على السطح التحتي لمنتج Acril Fine المخفف بجزأين (2) من الماء.

تُطبَّق المنتجات بعد خلطها خلال 25-30 دقيقة. يجب أن تتراوح درجات الحرارة قبل أي خلط وفرش للمادة بين 5°C و30°C. لا يُستخدم في حالة درجات الحرارة القصوى أو في ظروف الرياح القوية. ابتداءً من المرحلة الثانية يُنصح بالسير على الأرضية بأغطية الأحذية. بعد تطبيق المنتجات المذكورة أعلاه، يُترك السطح لينضج لمدة 4-8 ساعات بين التطبيقات المختلفة و24 ساعة قبل السماح بالسير عليه.

بعد تنفيذ الأرضية، وقبل إجراء المعالجة الواقية، يُنصح بالحفاظ على نظافة الأرضية، وبشكل خاص عدم سكب مواد زيتية قد تضر بالمعالجة اللاحقة.

تُنفَّذ أرضيات Micro-topp بطريقة حرفية يدوية، ولذلك يجب تفهّم وقبول عدم التجانس الطفيف والعيوب الصغيرة الناتجة عن العمل بمادة «شبه لدنة». عند الصنفرة المنفَّذة على Micro-topp و/أو على منتجات أسمنتية مماثلة، سيظهر موضع الخدش بلون أكثر كثافة في مرحلة تطبيق الراتنج، ولذلك يجب الانتباه جيداً إلى تجانس الصنفرة.

### الحماية

بعد 4-5 أيام يُنصح بتطبيق راتنج واقٍ. يُختار نوع المعالجة وفقاً لحركة المرور ومكان التركيب. يُنصح بـ DS-CS أو Epox 645 أو DS-POL 198 أو شمع Cera MT ذاتي التلميع.

## تحذيرات

أرضيات Micro-topp أرضيات ديكورية، ولذلك يجب إيلاء اهتمام خاص لصيانتها، أي للراتنج أو الشمع الواقي. تُغسل الأرضية بمنظفات ذات pH متعادل. لا تُستخدم بأي حال منتجات أو مواد قاسية.

حسب الاستخدام يُنصح بتطبيق طبقة جديدة من Cera MT بشكل دوري.

## معدل التغطية

متوسط الاستهلاك لكل $m^2$:

Micro-topp BS 2 kg

Micro-topp MD 0,750 kg

Micro-topp Fine 0,150 kg

## التخزين

يُحفظ في مكان بارد وآمن عند درجة حرارة 15°C – 20°C. تُحفظ العبوات محكمة الإغلاق. مدة الصلاحية في المخزن لـ Acril MT هي 12 شهراً على الأقل ومدة صلاحية Micro-topp هي 12 شهراً.

## العبوة

| | |
|---|---|
| Micro-topp BS في دلاء سعة 17 kg | Acril BS في عبوات سعة 3,200 l |
| Micro-topp MD في دلاء سعة 15 kg | Acril MD في عبوات سعة 4,700 l |
| Micro-topp Fine في دلاء سعة 12 kg | Acril FINE في عبوات سعة 3,900 l |

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**