DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST MICRO-TOPP
PODOVI I OBLOGE OD MIKROCEMENTA

OPIS

Micro-topp je polimerno-cementni sistem koji se koristi za bešavne podove, u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

Micro-topp je idealan za obnovu ili izradu umjetničkih i dekorativnih podova, preko keramike, mermera, terakote (cotto), betona, betonskih pločica itd., s izrazitim arhitektonskim efektom. Zbog svoje ljepote, prirodnosti, posebnosti i kreativnih primjena, Micro-topp se koristi za prodavnice, showroome, stanove, restorane, hotele, tržne centre, rubove bazena, industrijske hale, trotoare, staze, terase, šankove itd.

OPĆE KARAKTERISTIKE

Posebno pogodan za izradu bešavnih podova, s efektom oblaka, gletanim efektom itd. na postojećim podlogama. Micro-topp je na bijeloj osnovi i na taj način pruža mogućnost dobijanja bezbroj tonova boje, mijesanjem s pastom za nijansiranje na bazi vode. Njegova posebna formulacija daje Micro-toppu odličnu otpornost na intenzivan saobraćaj te veću otpornost na soli i UV zrake.

KONAČNE PERFORMANSE	
Zapreminska masa očvrslog proizvoda	1,8 kg/l
Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana	23,0 MPa (EN 196-1)
Čvrstoća na savijanje nakon 28 dana	8,9 MPa (EN 196-1)
Prionjivost na beton	1,0 MPa (EN 13892-8)

NAČIN PRIMJENE

PRIPREMA POVRŠINA

Podloga ne smije prašiti; mora biti zdrava, čista, suha, bez prašine ili masnoća i trošnih dijelova, bez odvojenih dijelova i bez cementnog mlijeka, a sve druge strane materije moraju se pažljivo ukloniti. Područje primjene mora se ostaviti da zrije najmanje 28 dana. Površina mora biti potpuno bez ostataka prljavštine, ulja, boja, mahovine, prašine i drugih zagađujućih materija kao što su: smole, sredstva protiv isparavanja i voskovi.

Površine na koje će se nanositi proizvod Micro-topp moraju biti ravne, bez mikropukotina; također, eventualni nastavci podova i ispune kanala mogli bi izazvati mikropukotine i/ili pukotine na našem nanesenom proizvodu. Stoga se prije nanošenja novog poda od Micro-toppa moraju poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti. Dilatacione spojnice moraju se poštovati. Površinu treba ostaviti da zrije 4-8 sati između pojedinih nanošenja Micro-toppa.

NANOŠENJE

Imamo 3 proizvoda za podove od Micro-toppa:

Micro-topp BS (osnova, s krupnijom granulacijom)

Micro-topp MD (izravnavajući sloj sa sitnijom granulacijom)

Micro-topp Fine (kit, za završne izravnavajuće slojeve)

Za sve njih treba slijediti dolje navedene upute:

Prije početka faze ①, nanijeti prajmer Uni-primer 280 New (vidi tehnički list).

Uni-primer 280 New koristi se na svim podlogama koje imaju pod od keramike, mermera, terakote, stakla ili industrijski pod. Fuge se prethodno moraju ispuniti istim prajmerom i kvarcom, a nakon njegovog sušenja, najmanje 12 sati, nanijeti Uni-primer 280 New.

- Micro-topp BS mora se miješati s Acril BS, posebno doziranim za dobijanje tečne smjese i već u pakovanju. Miješati bušilicom s mješalicom na niskom broju okretaja oko 5 minuta ili odgovarajućom automatskom mješalicom dok se ne dobije homogena smjesa bez grudvica i bilo kakvih nečistoća. Nakon 2 minute smjesu ponovo promiješati i nastaviti s nanošenjem u maksimalnoj debljini od 1,2 do 3 mm za Micro-topp BS. U slučaju poroznih podloga, kao što su cementni estrisi ili keramika, ponoviti drugo nanošenje Micro-toppa BS. Micro-topp BS je blago samonivelirajući proizvod.
- Micro-topp MD miješa se s Acril MD, posebno doziranim za dobijanje tečne smjese i već u pakovanju. Miješati bušilicom s mješalicom na niskom broju okretaja oko 5 minuta ili odgovarajućom automatskom mješalicom dok se ne dobije homogena smjesa bez grudvica i bilo kakvih nečistoća. Nakon 2 minute smjesu ponovo promiješati i nastaviti s nanošenjem, izvodeći izravnavajući sloj na podu, nakon prethodnog nanošenja na podlogu proizvoda Acril MD razrijeđenog s 2 dijela vode.
- Micro-topp Fine miješa se s Acril Fine, posebno doziranim za dobijanje tečne smjese i već u pakovanju. Miješati bušilicom s mješalicom na niskom broju okretaja oko 5 minuta ili odgovarajućom automatskom mješalicom dok se ne dobije homogena smjesa bez grudvica i bilo kakvih nečistoća. Nakon 2 minute smjesu ponovo promiješati i nastaviti s nanošenjem, izvodeći izravnavajući sloj na podu, nakon prethodnog nanošenja na podlogu proizvoda Acril Fine razrijeđenog s 2 dijela vode.

Proizvodi se nakon miješanja moraju nanijeti u roku od 25-30 minuta. Temperature prije eventualnog miješanja i ugradnje materijala moraju biti između 5°C i 30°C. Ne koristiti pri ekstremnim temperaturama ili u uvjetima jakog vjetra. Od druge faze nadalje preporučuje se hodanje po podu s navlakama za obuću. Nakon nanošenja navedenih proizvoda, površinu treba ostaviti da zrije 4-8 sati između pojedinih nanošenja i 24 sata prije dopuštanja hodanja po podu.

Nakon izrade poda, a prije izvođenja zaštitnog tretmana, preporučuje se održavati pod čistim i, prije svega, paziti da se ne prolijevaju uljne materije koje bi mogle ugroziti naknadni tretman.

Podovi od Micro-toppa izrađuju se zanatski, stoga treba razumjeti i prihvatiti blage neujednačenosti i male nedostatke koji proizlaze iz rada s „poluplastičnim“ materijalom. Kod brušenja izvedenog na Micro-toppu i/ili sličnim cementnim proizvodima, u fazi nanošenja smole izgrebano mjesto istaknut će se intenzivnijom bojom, stoga obratiti veliku pažnju na ujednačenost brušenja.

ZAŠTITA

Nakon 4-5 dana preporučuje se nanošenje zaštitne smole. Vrsta tretmana odabire se u zavisnosti od saobraćaja i mjesta ugradnje. Preporučuju se DS-CS, Epox 645, DS-POL 198 i samopolirajući vosak Cera MT.

UPOZORENJA

Podovi od Micro-toppa su dekorativni podovi, stoga treba posebnu pažnju posvetiti njihovom održavanju, odnosno zaštitnoj smoli ili vosku. Pod prati deterdžentima neutralnog pH. Ni u kom slučaju ne koristiti agresivne proizvode ili materije.

Ovisno o upotrebi, preporučuje se periodično nanošenje novog sloja voska Cera MT.

POTROŠNJA

PROSJEČNA POTROŠNJA po m^2:

Micro-topp BS 2 kg

Micro-topp MD 0,750 kg

Micro-topp Fine 0,150 kg

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i sigurnom mjestu na temperaturi od 15°C – 20°C. Posude držati dobro zatvorene. Rok trajanja u skladištu za Acril MT je najmanje 12 mjeseci, a rok trajanja Micro-toppa je 12 mjeseci.

PAKOVANJE

Micro-topp BS u kantama od 17 kg	Acril BS u kanisterima od 3,200 l
Micro-topp MD u kantama od 15 kg	Acril MD u kanisterima od 4,700 l
Micro-topp Fine u kantama od 12 kg	Acril FINE u kanisterima od 3,900 l

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it