DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT MICRO-TOPP
BÖDEN UND BESCHICHTUNGEN AUS MIKROZEMENT

BESCHREIBUNG

Micro-topp ist ein polymermodifiziertes Zementsystem für fugenlose Böden im Innen- und Außenbereich.

Micro-topp ist ideal, um künstlerische und dekorative Böden mit großer architektonischer Wirkung zu sanieren oder neu zu gestalten, auf Keramik, Marmor, Cotto, Beton, Betonwerkstein usw. Aufgrund seiner Schönheit, Natürlichkeit, Besonderheit und der kreativen Anwendungsmöglichkeiten wird Micro-topp in Geschäften, Showrooms, Wohnungen, Restaurants, Hotels, Einkaufszentren, an Schwimmbadrändern, in Industriehallen, auf Gehwegen, Alleen, Terrassen, Theken usw. eingesetzt.

ALLGEMEINES

Besonders geeignet für die Herstellung fugenloser Böden mit Wolkeneffekt, Spachteloptik usw. auf vorhandenen Untergründen. Micro-topp hat eine weiße Basis und bietet so die Möglichkeit, durch Mischen mit Farbpaste auf Wasserbasis unzählige Farbtöne zu erhalten. Seine besondere Rezeptur verleiht Micro-topp eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starken Verkehr sowie eine höhere Beständigkeit gegen Salze und UV-Strahlung.

ENDEIGENSCHAFTEN	
Rohdichte des ausgehärteten Produkts	1,8 kg/l
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	23,0 MPa (EN 196-1)
Biegefestigkeit nach 28 Tagen	8,9 MPa (EN 196-1)
Haftung auf Beton	1,0 MPa (EN 13892-8)

ANWENDUNGSSYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN

Der Untergrund darf nicht sanden und muss gesund, sauber, trocken, frei von Staub oder Fett, mürben Teilen, losen Produkten und Zementschlämme sein; andere Fremdstoffe müssen sorgfältig entfernt werden. Der Anwendungsbereich muss mindestens 28 Tage ausgehärtet sein. Die Oberfläche muss vollständig frei von Schmutzresten, Öl, Anstrichen, Moos, Staub und anderen Verunreinigungen wie Harzen, Verdunstungsschutzmitteln und Wachsen sein.

Die Flächen, auf die das Produkt Micro-topp aufgetragen wird, müssen eben und frei von Mikrorissen sein; auch eventuelle Bodenansätze und Schlitzverfüllungen könnten Mikrorisse und/oder Risse in unserem aufgetragenen Produkt verursachen. Daher müssen vor dem Auftragen des neuen Micro-topp-Bodens die geeigneten Vorkehrungen getroffen werden. Die Dehnungsfugen müssen übernommen werden. Die Oberfläche muss zwischen den einzelnen Micro-topp-Aufträgen 4-8 Stunden aushärten.

ANWENDUNG

Wir haben 3 Produkte für Böden aus Micro-topp:

Micro-topp BS (die Grundschicht, mit größerer Körnung)

Micro-topp MD (die Spachtelschicht mit feinerer Körnung)

Micro-topp Fine (die Feinspachtelmasse für die Spachtelschichten)

Für alle gelten die nachstehenden Anweisungen:

Vor Beginn der Phase ① den Primer Uni-primer 280 New auftragen (siehe technisches Datenblatt).

Uni-primer 280 New ist auf allen Untergründen zu verwenden, die aus Keramik-, Marmor-, Cotto-, Glas- oder Industrieböden bestehen. Die Fugen müssen zuerst mit demselben Primer und Quarz gefüllt werden; nach dessen Trocknung, mindestens 12 Stunden, Uni-primer 280 New auftragen.

- Micro-topp BS muss mit Acril BS angemischt werden, das bereits in der Packung passend dosiert ist, um eine fließfähige Mischung zu erhalten. Mit einem Bohrmaschinen-Rührwerk bei niedriger Drehzahl etwa 5 Minuten oder mit einem geeigneten automatischen Mischer mischen, bis eine homogene, klumpenfreie Mischung ohne jegliche Verunreinigungen entsteht. Nach 2 Minuten die Mischung erneut aufrühren und mit dem Auftragen in einer maximalen Schichtdicke von 1,2 bis 3 mm für Micro-topp BS fortfahren. Bei porösen Untergründen wie Zementestrichen oder Keramik einen zweiten Auftrag von Micro-topp BS ausführen. Micro-topp BS ist ein leicht selbstnivellierendes Produkt.
- Micro-topp MD muss mit Acril MD angemischt werden, das bereits in der Packung passend dosiert ist, um eine fließfähige Mischung zu erhalten. Mit einem Bohrmaschinen-Rührwerk bei niedriger Drehzahl etwa 5 Minuten oder mit einem geeigneten automatischen Mischer mischen, bis eine homogene, klumpenfreie Mischung ohne jegliche Verunreinigungen entsteht. Nach 2 Minuten die Mischung erneut aufrühren und mit dem Auftragen als Spachtelschicht auf dem Boden fortfahren, nachdem zuvor das Produkt Acril MD, verdünnt mit 2 Teilen Wasser, auf den Untergrund aufgetragen wurde.
- Micro-topp Fine muss mit Acril Fine angemischt werden, das bereits in der Packung passend dosiert ist, um eine fließfähige Mischung zu erhalten. Mit einem Bohrmaschinen-Rührwerk bei niedriger Drehzahl etwa 5 Minuten oder mit einem geeigneten automatischen Mischer mischen, bis eine homogene, klumpenfreie Mischung ohne jegliche Verunreinigungen entsteht. Nach 2 Minuten die Mischung erneut aufrühren und mit dem Auftragen als Spachtelschicht auf dem Boden fortfahren, nachdem zuvor das Produkt Acril Fine, verdünnt mit 2 Teilen Wasser, auf den Untergrund aufgetragen wurde.

Die Produkte müssen nach dem Mischen innerhalb von 25-30 Minuten aufgetragen werden. Die Temperaturen vor dem Mischen und Verlegen des Materials müssen zwischen 5°C und 30°C liegen. Nicht bei extremen Temperaturen oder bei starkem Wind verwenden. Ab der zweiten Phase wird empfohlen, den Boden nur mit Überschuhen zu betreten. Nach dem Auftragen der genannten Produkte muss die Oberfläche zwischen den einzelnen Aufträgen 4-8 Stunden und vor dem Begehen 24 Stunden aushärten.

Nach der Fertigstellung des Bodens und vor der Schutzbehandlung wird empfohlen, den Boden sauber zu halten und vor allem keine öligen Substanzen darauf gelangen zu lassen, die die nachfolgende Behandlung beeinträchtigen könnten.

Böden aus Micro-topp werden handwerklich hergestellt; leichte Ungleichmäßigkeiten und kleine Fehler, die auf die Verarbeitung eines „halbplastischen“ Materials zurückzuführen sind, sind daher zu verstehen und zu akzeptieren. Bei einem Anschliff auf Micro-topp und/oder ähnlichen zementgebundenen Produkten tritt die angeschliffene Stelle beim Beschichten mit Harz in einer intensiveren Farbe hervor; daher ist auf die Gleichmäßigkeit des Anschliffs besonders zu achten.

SCHUTZ

Nach 4-5 Tagen wird empfohlen, ein Schutzharz aufzutragen. Die Art der Behandlung wird je nach Verkehrsbelastung und Einbauort gewählt. Empfohlen werden DS-CS, Epox 645, DS-POL 198, selbstglänzendes Wachs Cera MT.

WARNHINWEISE

Böden aus Micro-topp sind dekorative Böden; daher ist ihrer Pflege, auf dem Schutzharz oder dem Schutzwachs, besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Den Boden mit pH-neutralen Reinigungsmitteln reinigen. Keinesfalls aggressive Produkte oder Substanzen verwenden.

Je nach Nutzung wird empfohlen, regelmäßig eine neue Schicht Cera MT aufzutragen.

VERBRAUCH

DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH pro m^2:

Micro-topp BS 2 kg

Micro-topp MD 0,750 kg

Micro-topp Fine 0,150 kg

LAGERUNG

An einem kühlen und sicheren Ort bei einer Temperatur von 15°C – 20°C lagern. Die Behälter gut verschlossen halten. Die Lagerfähigkeit von Acril MT beträgt mindestens 12 Monate und die Haltbarkeit von Micro-topp beträgt 12 Monate.

VERPACKUNG

Micro-topp BS in Eimern zu 17 kg	Acril BS in Kanistern zu 3,200 l
Micro-topp MD in Eimern zu 15 kg	Acril MD in Kanistern zu 4,700 l
Micro-topp Fine in Eimern zu 12 kg	Acril FINE in Kanistern zu 3,900 l

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.