DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA MICRO-TOPP
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE MICROCEMENTO

DESCRIPCIÓN

Micro-topp es un sistema cementoso polimérico utilizado para pavimentos continuos, para interiores y exteriores.

Micro-topp es ideal para regenerar o crear pavimentos artísticos y decorativos sobre cerámica, mármol, barro cocido, hormigón, baldosas de cemento, etc., con gran efecto arquitectónico. Por su belleza, naturalidad, singularidad y aplicaciones creativas, el Micro-topp se utiliza en tiendas, showrooms, viviendas, restaurantes, hoteles, centros comerciales, bordes de piscinas, naves industriales, aceras, paseos, terrazas, mostradores, etc.

GENERALIDADES

Especialmente adecuado para la realización de pavimentos continuos, con efecto nublado, espatulado, etc., sobre soportes existentes. El Micro-topp es de base blanca, lo que ofrece la posibilidad de obtener innumerables tonalidades de color mezclándolo con pasta colorante al agua. Su particular formulación confiere al Micro-topp una excelente resistencia al tráfico intenso y una mayor resistencia a las sales y a los rayos UV.

PRESTACIONES FINALES	
Densidad del producto endurecido	1,8 kg/l
Resistencia a compresión a 28 días	23,0 MPa (EN 196-1)
Resistencia a flexión a 28 días	8,9 MPa (EN 196-1)
Adherencia al hormigón	1,0 MPa (EN 13892-8)

SISTEMA DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

El soporte no debe desprender polvo y debe estar sano, limpio, seco, libre de polvo o grasas y de partes friables, exento de partes desprendidas y de lechada de cemento; cualquier otra sustancia extraña debe eliminarse cuidadosamente. La zona de aplicación deberá dejarse madurar durante al menos 28 días. La superficie deberá estar completamente libre de residuos de suciedad, aceite, pinturas, musgo, polvo y otras sustancias contaminantes como resinas, antievaporantes y ceras.

Las superficies donde se vaya a aplicar el producto Micro-topp deben ser planas y estar libres de microfisuras; además, las eventuales reparaciones del pavimento y los rellenos de rozas podrían provocar microfisuras y/o grietas en nuestro producto aplicado. Por tanto, deberán tomarse las precauciones adecuadas antes de la extensión del nuevo pavimento de Micro-topp. Las juntas de dilatación deberán respetarse. La superficie deberá dejarse madurar durante un periodo de 4-8 horas entre las distintas aplicaciones de Micro-topp.

APLICACIÓN

Disponemos de 3 productos para los pavimentos de Micro-topp:

Micro-topp BS (la base, de grano más grueso)

Micro-topp MD (la capa de alisado, de grano más fino)

Micro-topp Fine (el estuco, para los alisados)

Para todos ellos deben seguirse las indicaciones siguientes:

Antes de iniciar la fase ①, aplicar el primer Uni-primer 280 New (véase ficha técnica).

El Uni-primer 280 New debe utilizarse en todos los soportes que presenten un pavimento de cerámica, mármol, barro cocido, vidrio o pavimentos industriales. Las juntas deberán rellenarse previamente con el mismo primer y cuarzo y, tras su secado, al menos 12 horas, aplicar el Uni-primer 280 New.

- Micro-topp BS debe amasarse con Acril BS, dosificado específicamente para obtener una mezcla fluida y ya incluido en el envase. Mezclar con taladro provisto de batidor a bajo régimen de revoluciones durante unos 5 minutos o con una amasadora automática adecuada hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos ni impurezas de ningún tipo. Transcurridos 2 minutos, agitar de nuevo la mezcla y proceder a la extensión con un espesor máximo de 1,2 a 3 mm para el Micro-topp BS. En caso de soportes porosos, como soleras cementosas o cerámica, repetir una segunda extensión del Micro-topp BS. El Micro-topp BS es un producto ligeramente nivelante.
- Micro-topp MD debe amasarse con Acril MD, dosificado específicamente para obtener una mezcla fluida y ya incluido en el envase. Mezclar con taladro provisto de batidor a bajo régimen de revoluciones durante unos 5 minutos o con una amasadora automática adecuada hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos ni impurezas de ningún tipo. Transcurridos 2 minutos, agitar de nuevo la mezcla y proceder a la extensión, realizando un alisado sobre el pavimento, previa aplicación sobre el soporte del producto Acril MD diluido con 2 partes de agua.
- Micro-topp Fine debe amasarse con Acril Fine, dosificado específicamente para obtener una mezcla fluida y ya incluido en el envase. Mezclar con taladro provisto de batidor a bajo régimen de revoluciones durante unos 5 minutos o con una amasadora automática adecuada hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos ni impurezas de ningún tipo. Transcurridos 2 minutos, agitar de nuevo la mezcla y proceder a la extensión, realizando un alisado sobre el pavimento, previa aplicación sobre el soporte del producto Acril Fine diluido con 2 partes de agua.

Una vez mezclados, los productos deben aplicarse en un plazo de 25-30 minutos. Las temperaturas antes de la eventual mezcla y colocación del material deberán oscilar entre 5°C y 30°C. No utilizar en caso de temperaturas extremas o en condiciones de viento fuerte. A partir de la segunda fase se recomienda caminar sobre el pavimento con cubrezapatos. Tras la aplicación de los productos mencionados, la superficie deberá dejarse madurar durante un periodo de 4-8 horas entre las distintas aplicaciones y 24 horas antes de permitir el tránsito peatonal.

Tras la realización del pavimento, y antes de ejecutar el tratamiento protector, se recomienda mantener el pavimento limpio y, sobre todo, evitar que caigan sustancias oleosas que puedan perjudicar el tratamiento

posterior.

Los pavimentos de Micro-topp se ejecutan de forma artesanal, por lo que deben comprenderse y aceptarse ligeras irregularidades y pequeños defectos debidos al hecho de trabajar un material “semiplástico”. Al lijar el Micro-topp y/o productos cementosos similares, en la fase de aplicación de la resina el punto rayado se evidenciará con un color más intenso; por tanto, prestar mucha atención a la uniformidad del lijado.

PROTECCIÓN

Transcurridos 4-5 días se recomienda aplicar una resina protectora. El tipo de tratamiento se elegirá en función del tráfico y del lugar de instalación. Se recomienda DS-CS, Epox 645, DS-POL 198 o Cera MT autobrillante.

ADVERTENCIAS

Los pavimentos de Micro-topp son pavimentos decorativos, por lo que deberá prestarse especial atención a su mantenimiento, sobre la resina o cera protectora. Lavar el pavimento con detergentes de pH neutro. No utilizar en ningún caso productos o sustancias agresivas.

Según el uso, se recomienda aplicar periódicamente una nueva capa de Cera MT.

RENDIMIENTO

CONSUMOS MEDIOS por m^2:

Micro-topp BS: 2 kg

Micro-topp MD: 0,750 kg

Micro-topp Fine: 0,150 kg

ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seguro a una temperatura de 15°C – 20°C. Mantener los envases bien cerrados. La vida útil en almacén de Acril MT es de al menos 12 meses y la de Micro-topp es de 12 meses.

ENVASE

Micro-topp BS en cubos de 17 kg	Acril BS en garrafas de 3,200 l
Micro-topp MD en cubos de 15 kg	Acril MD en garrafas de 4,700 l
Micro-topp Fine en cubos de 12 kg	Acril FINE en garrafas de 3,900 l

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.