DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE MICRO-TOPP
SOLS ET REVÊTEMENTS EN MICROCIMENT

DESCRIPTION

Micro-topp est un système cimentaire polymère utilisé pour les sols continus, en intérieur et en extérieur.

Micro-topp est idéal pour rénover ou créer des sols artistiques et décoratifs, par-dessus la céramique, le marbre, la terre cuite, le béton, les carreaux de ciment, etc., avec un grand effet architectural. Pour leur beauté, leur naturel, leur originalité et leurs applications créatives, le Micro-topp s'utilise pour : magasins, showrooms, habitations, restaurants, hôtels, centres commerciaux, plages de piscines, hangars industriels, trottoirs, allées, terrasses, comptoirs, etc.

GÉNÉRALITÉS

Particulièrement adapté à la réalisation de sols continus, avec effet nuagé, spatulé, etc. sur supports existants. Le Micro-topp est à base blanche, ce qui offre la possibilité d'obtenir d'innombrables tonalités de couleur en le mélangeant avec une pâte colorante à base d'eau. Sa formulation particulière confère au Micro-topp une excellente résistance au trafic intense et une meilleure résistance aux sels et aux rayons UV.

PERFORMANCES FINALES	
Masse volumique du produit durci	1,8 kg/l
Résistance à la compression à 28 jours	23,0 MPa (EN 196-1)
Résistance à la flexion à 28 jours	8,9 MPa (EN 196-1)
Adhérence au béton	1,0 MPa (EN 13892-8)

SYSTÈME D'APPLICATION

PRÉPARATION DES SURFACES

Le support ne doit pas fariner ; il doit être sain, propre, sec, exempt de poussière, de graisses et de parties friables, exempt de produits décollés et de laitance de ciment ; toute autre substance étrangère doit être soigneusement éliminée. La zone d'application devra être laissée mûrir pendant au moins 28 jours. La surface devra être totalement exempte de résidus de saleté, d'huile, de peintures, de mousse, de poussière et d'autres substances polluantes telles que : résines, produits de cure anti-évaporation et cires.

Les surfaces sur lesquelles le produit Micro-topp sera appliqué doivent être planes et exemptes de microfissures ; les éventuelles reprises de sol et les rebouchages de saignées pourraient également provoquer des microfissures et/ou des fissures sur notre produit appliqué. Il faudra donc prendre les précautions appropriées avant la pose du nouveau sol en Micro-topp. Les joints de dilatation devront être respectés. La surface devra être laissée mûrir pendant une période de 4-8 heures entre les différentes applications de Micro-topp.

APPLICATION

Nous disposons de 3 produits pour les sols en Micro-topp :

Micro-topp BS (la base, à grain plus gros)

Micro-topp MD (le ragréage, à grain plus fin)

Micro-topp Fine (l'enduit de finition, pour les ragréages)

Pour tous, suivre les indications ci-dessous :

Avant de commencer la phase ①, appliquer le primaire Uni-primer 280 New (voir fiche technique).

L'Uni-primer 280 New doit être utilisé sur tous les supports constitués d'un sol en céramique, marbre, terre cuite, verre ou de sols industriels. Les joints devront d'abord être remplis avec le même primaire et du quartz, puis, après son séchage, au moins 12 heures, appliquer l'Uni-primer 280 New.

- Micro-topp BS doit être gâché avec Acril BS, spécialement dosé pour obtenir un mélange fluide, et déjà dans le conditionnement. Malaxer avec une perceuse munie d'un fouet à bas régime pendant environ 5 minutes ou avec un malaxeur automatique approprié jusqu'à obtenir un mélange homogène, sans grumeaux et sans aucune forme d'impureté. Après 2 minutes, agiter à nouveau le mélange et procéder à l'application avec une épaisseur maximale de 1,2 à 3 mm pour le Micro-topp BS. En cas de supports poreux, type chapes cimentaires, céramiques, répéter une seconde application du Micro-topp BS. Le Micro-topp BS est un produit légèrement autonivelant.
- Micro-topp MD doit être gâché avec Acril MD, spécialement dosé pour obtenir un mélange fluide, et déjà dans le conditionnement. Malaxer avec une perceuse munie d'un fouet à bas régime pendant environ 5 minutes ou avec un malaxeur automatique approprié jusqu'à obtenir un mélange homogène, sans grumeaux et sans aucune forme d'impureté. Après 2 minutes, agiter à nouveau le mélange et procéder à l'application, en effectuant un ragréage sur le sol, après application préalable sur le support du produit Acril MD dilué avec 2 parts d'eau.
- Micro-topp Fine doit être gâché avec Acril Fine, spécialement dosé pour obtenir un mélange fluide, et déjà dans le conditionnement. Malaxer avec une perceuse munie d'un fouet à bas régime pendant environ 5 minutes ou avec un malaxeur automatique approprié jusqu'à obtenir un mélange homogène, sans grumeaux et sans aucune forme d'impureté. Après 2 minutes, agiter à nouveau le mélange et procéder à l'application, en effectuant un ragréage sur le sol, après application préalable sur le support du produit Acril Fine dilué avec 2 parts d'eau.

Une fois mélangés, les produits doivent être appliqués dans les 25-30 minutes. Les températures, avant tout mélange et toute pose du matériau, devront être comprises entre 5°C et 30°C. Ne pas utiliser en cas de températures extrêmes ou de vent fort. À partir de la deuxième phase, il est conseillé de marcher sur le sol avec des couvre-chaussures. Après l'application des produits susmentionnés, la surface devra être laissée mûrir pendant une période de 4-8 heures entre les différentes applications et 24 heures avant d'autoriser le passage piéton.

Après la réalisation du sol, et avant d'effectuer le traitement de protection, il est recommandé de maintenir le sol propre et surtout de ne pas laisser tomber de substances huileuses susceptibles de compromettre le

traitement ultérieur.

Les sols en Micro-topp sont réalisés de manière artisanale ; il faut donc comprendre et accepter de légères irrégularités et de petits défauts dus au fait de travailler un matériau « semi-plastique ». Lors du ponçage effectué sur Micro-topp et/ou sur des produits cimentaires similaires, le point rayé apparaîtra, lors de l'application de la résine, avec une couleur plus intense ; il faut donc prêter une grande attention à l'uniformité du ponçage.

PROTECTION

Après 4-5 jours, il est conseillé d'appliquer une résine de protection. Le type de traitement sera choisi en fonction du trafic et du lieu d'installation. Nous conseillons DS-CS, Epox 645, DS-POL 198, cire autolustrante Cera MT.

AVERTISSEMENTS

Les sols en Micro-topp sont des sols décoratifs ; il faudra donc apporter une attention particulière à leur entretien, à la résine ou à la cire de protection. Laver le sol avec des détergents à pH neutre. N'utiliser en aucun cas de produits ou substances agressifs.

Selon l'utilisation, il est conseillé d'appliquer périodiquement une nouvelle couche de Cera MT.

RENDEMENT

CONSOMMATIONS MOYENNES par m^2 :

Micro-topp BS : 2 kg

Micro-topp MD : 0,750 kg

Micro-topp Fine : 0,150 kg

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et sûr à une température de 15°C – 20°C. Maintenir les récipients bien fermés. La durée de stockage d'Acril MT est d'au moins 12 mois et celle de Micro-topp est de 12 mois.

CONDITIONNEMENT

Micro-topp BS en seaux de 17 kg	Acril BS en bidons de 3,200 l
Micro-topp MD en seaux de 15 kg	Acril MD en bidons de 4,700 l
Micro-topp Fine en seaux de 12 kg	Acril FINE en bidons de 3,900 l

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.