DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ MICRO-TOPP
PARDOSELI ȘI PLACĂRI DIN MICROCIMENT

DESCRIERE

Micro-topp este un sistem cimentos polimeric utilizat pentru pardoseli continue, la interior și la exterior.

Micro-topp este ideal pentru a regenera sau a crea pardoseli artistice și decorative, peste ceramică, marmură, teracotă (cotto), beton, piese prefabricate din ciment etc., cu un mare efect arhitectural. Pentru frumusețea, naturalețea, particularitatea și aplicațiile sale creative, Micro-topp se utilizează pentru magazine, showroom-uri, locuințe, restaurante, hoteluri, centre comerciale, margini de piscină, hale industriale, trotuare, alei, terase, tejghele etc.

GENERALITĂȚI

Deosebit de adecvat pentru realizarea de pardoseli continue, cu efect nuanțat (nuvolato), spatulat etc. pe suporturi existente. Micro-topp are baza albă, oferind astfel posibilitatea de a obține nenumărate nuanțe de culoare prin amestecarea cu pastă colorantă pe bază de apă. Formularea sa specială conferă Micro-topp o rezistență excelentă la trafic intens, o rezistență sporită la săruri și la razele UV.

PERFORMANȚE FINALE	
Densitatea produsului întărit	1,8 kg/l
Rezistență la compresiune la 28 de zile	23,0 MPa (EN 196-1)
Rezistență la încovoiere la 28 de zile	8,9 MPa (EN 196-1)
Aderență la beton	1,0 MPa (EN 13892-8)

SISTEM DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Suportul nu trebuie să prezinte prăfuire; trebuie să fie sănătos, curat, uscat, fără praf sau grăsimi, fără părți friabile, fără produse desprinse, fără lapte de ciment; orice alte substanțe străine trebuie îndepărtate cu grijă. Zona de aplicare trebuie lăsată să se matureze cel puțin 28 de zile. Suprafața trebuie să fie complet lipsită de resturi de murdărie, ulei, vopsele, mușchi, praf și alte substanțe contaminante precum: rășini, agenți antievaporare și ceruri.

Suprafețele pe care se va aplica produsul Micro-topp trebuie să fie plane, fără microfisuri; de asemenea, eventualele reparații ale pardoselilor și umpluturile de șanțuri ar putea cauza microfisuri și/sau crăpături în produsul nostru aplicat. Prin urmare, vor trebui luate măsurile de precauție corespunzătoare înainte de aplicarea noii pardoseli din Micro-topp. Rosturile de dilatare vor trebui respectate. Suprafața va fi lăsată să se matureze o perioadă de 4-8 ore între diferitele aplicări de Micro-topp.

APLICARE

Avem 3 produse pentru pardoselile din Micro-topp:

Micro-topp BS (baza, cu granulație mai mare)

Micro-topp MD (gletul, cu granulație mai mică)

Micro-topp Fine (chitul, pentru gleturi)

Pentru toate trebuie urmate indicațiile de mai jos:

Înainte de a începe faza ①, aplicați primerul Uni-primer 280 New (vezi fișa tehnică).

Uni-primer 280 New se utilizează pe toate suporturile care prezintă o pardoseală din ceramică, marmură, teracotă, sticlă, pardoseli industriale. Rosturile vor trebui mai întâi umplute cu același primer și cuarț, iar după uscarea acestuia, cel puțin 12 ore, se aplică Uni-primer 280 New.

- Micro-topp BS trebuie amestecat cu Acril BS, dozat special pentru a obține un amestec fluid și livrat deja în ambalaj. Amestecați cu un mixer cu paletă la turație redusă timp de aproximativ 5 minute sau cu un malaxor automat adecvat, până la obținerea unui amestec omogen, fără cocoloașe și fără nicio formă de impurități. După 2 minute, amestecul trebuie agitat din nou și se trece la aplicare, cu o grosime maximă de la 1,2 la 3 mm pentru Micro-topp BS. În cazul suporturilor poroase, de tipul șapelor pe bază de ciment, ceramică, repetați o a doua aplicare de Micro-topp BS. Micro-topp BS este un produs ușor autonivelant.
- Micro-topp MD se amestecă cu Acril MD, dozat special pentru a obține un amestec fluid și livrat deja în ambalaj. Amestecați cu un mixer cu paletă la turație redusă timp de aproximativ 5 minute sau cu un malaxor automat adecvat, până la obținerea unui amestec omogen, fără cocoloașe și fără nicio formă de impurități. După 2 minute, amestecul trebuie agitat din nou și se trece la aplicare, realizând o gletuire pe pardoseală, după aplicarea prealabilă pe suport a produsului Acril MD diluat cu 2 părți de apă.
- Micro-topp Fine se amestecă cu Acril Fine, dozat special pentru a obține un amestec fluid și livrat deja în ambalaj. Amestecați cu un mixer cu paletă la turație redusă timp de aproximativ 5 minute sau cu un malaxor automat adecvat, până la obținerea unui amestec omogen, fără cocoloașe și fără nicio formă de impurități. După 2 minute, amestecul trebuie agitat din nou și se trece la aplicare, realizând o gletuire pe pardoseală, după aplicarea prealabilă pe suport a produsului Acril Fine diluat cu 2 părți de apă.

Odată amestecate, produsele trebuie aplicate în termen de 25-30 de minute. Temperaturile înainte de eventuala amestecare și punere în operă a materialului trebuie să se situeze între 5°C și 30°C. A nu se utiliza în caz de temperaturi extreme sau în condiții de vânt puternic. Începând cu a doua fază, se recomandă să se circule pe pardoseală cu protecții pentru încălțăminte. După aplicarea produselor menționate mai sus, suprafața va fi lăsată să se matureze o perioadă de 4-8 ore între diferitele aplicări și 24 de ore înainte de a permite circulația pietonală.

După realizarea pardoselii și înainte de a efectua tratamentul de protecție, se recomandă menținerea pardoselii curate și, mai ales, evitarea căderii de substanțe uleioase care ar putea compromite tratamentul ulterior.

Pardoselile din Micro-topp sunt realizate în mod artizanal; prin urmare, trebuie înțelese și acceptate ușoare neuniformități și mici defecte datorate faptului că se lucrează cu un material „semi-plastic”. În cazul șlefuirii efectuate pe Micro-topp și/sau pe produse cimentoase similare, în faza de aplicare a rășinii punctul zgâriat se va evidenția cu o culoare mai intensă; prin urmare, acordați o atenție deosebită uniformității șlefuirii.

PROTECȚIE

După 4-5 zile se recomandă aplicarea unei rășini de protecție. Tipul de tratament va fi ales în funcție de trafic și de locul de instalare. Se recomandă DS-CS, Epox 645, DS-POL 198, Cera MT autolustruitoare.

AVERTISMENTE

Pardoselile din Micro-topp sunt pardoseli decorative, prin urmare va trebui acordată o atenție deosebită întreținerii lor, a rășinii sau a cerii de protecție. Spălați pardoseala cu detergenți cu pH neutru. Nu utilizați în niciun caz produse sau substanțe agresive.

În funcție de utilizare, se recomandă aplicarea periodică a unui nou strat de Cera MT.

CONSUM

CONSUMURI MEDII pe m^2:

Micro-topp BS 2 kg

Micro-topp MD 0,750 kg

Micro-topp Fine 0,150 kg

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și sigur, la o temperatură de 15°C – 20°C. Țineți recipientele bine închise. Durata de depozitare a Acril MT este de cel puțin 12 luni, iar durata de depozitare a Micro-topp este de 12 luni.

AMBALARE

Micro-topp BS în găleți de 17 kg	Acril BS în canistre de 3,200 l
Micro-topp MD în găleți de 15 kg	Acril MD în canistre de 4,700 l
Micro-topp Fine în găleți de 12 kg	Acril FINE în canistre de 3,900 l

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.