DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ MICRO-TOPP
ПОЛЫ И ПОКРЫТИЯ ИЗ МИКРОЦЕМЕНТА

ОПИСАНИЕ

Micro-topp — это полимерцементная система, применяемая для бесшовных полов внутри и снаружи помещений.

Micro-topp идеально подходит для обновления или создания художественных и декоративных полов поверх керамики, мрамора, терракотовой плитки, бетона, цементной плитки и т. д., с большим архитектурным эффектом. Благодаря красоте, естественности, своеобразию и возможностям творческого применения Micro-topp используется в магазинах, шоурумах, жилых помещениях, ресторанах, гостиницах, торговых центрах, на бортах бассейнов, в промышленных цехах, на тротуарах, аллеях, террасах, стойках и т. д.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Особенно подходит для устройства бесшовных полов с эффектом «облаков», шпательной фактуры и т. д. на существующих основаниях. Micro-topp имеет белую основу, что позволяет получать бесчисленное множество цветовых оттенков путём смешивания с колеровочной пастой на водной основе. Особая рецептура обеспечивает Micro-topp отличную стойкость к интенсивному движению, повышенную стойкость к солям и УФ-излучению.

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Объёмная масса затвердевшего продукта	1,8 кг/л
Прочность на сжатие через 28 сут	23,0 МПа EN 196-1
Прочность на изгиб через 28 сут	8,9 МПа EN 196-1
Адгезия к бетону	1,0 МПа EN 13892-8

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Основание не должно пылить; оно должно быть прочным, чистым, сухим, без пыли и жиров, рыхлых частей, без отслоившихся материалов, без цементного молочка; прочие посторонние вещества должны быть тщательно удалены. Зона нанесения должна выдерживаться не менее 28 дней. Поверхность должна быть полностью очищена от остатков грязи, масла, красок, мха, пыли и других загрязняющих веществ, таких как смолы, плёнкообразующие составы против испарения и воски.

Поверхности, на которые будет наноситься продукт Micro-topp, должны быть ровными, без микротрещин; возможные участки ремонта полов и заделки штроб также могут привести к появлению микротрещин и/или трещин на нашем нанесённом продукте. Поэтому перед укладкой нового пола из Micro-topp должны быть приняты надлежащие меры предосторожности.

Деформационные швы должны быть сохранены. Между отдельными нанесениями Micro-topp поверхность должна выдерживаться в течение 4-8 часов.

НАНЕСЕНИЕ

Для полов из Micro-topp у нас имеется 3 продукта:

Micro-topp BS (основа, с более крупным зерном)

Micro-topp MD (выравнивающий слой, с более мелким зерном)

Micro-topp Fine (шпаклёвка, для тонких выравнивающих слоёв)

Для всех них необходимо соблюдать приведённые ниже указания:

Перед началом этапа ① нанести праймер Uni-primer 280 New (см. технический паспорт).

Uni-primer 280 New применяется на всех основаниях, представляющих собой полы из керамики, мрамора, терракоты, стекла, а также промышленные полы. Межплиточные швы должны быть предварительно заполнены тем же праймером с кварцевым песком, а после его высыхания, не менее 12 часов, нанести Uni-primer 280 New.

- Micro-topp BS замешивается с Acril BS, специально дозированным для получения текучей смеси и уже входящим в упаковку. Перемешивать дрелью с насадкой-миксером на низких оборотах около 5 минут или в специальном автоматическом смесителе до получения однородной смеси без комков и каких-либо примесей. Через 2 минуты смесь необходимо вновь перемешать и приступить к нанесению максимальной толщиной от 1,2 до 3 мм для Micro-topp BS. В случае пористых оснований, таких как цементные стяжки, керамика, выполнить повторное нанесение Micro-topp BS. Micro-topp BS — продукт с лёгкими самовыравнивающимися свойствами.
- Micro-topp MD замешивается с Acril MD, специально дозированным для получения текучей смеси и уже входящим в упаковку. Перемешивать дрелью с насадкой-миксером на низких оборотах около 5 минут или в специальном автоматическом смесителе до получения однородной смеси без комков и каких-либо примесей. Через 2 минуты смесь необходимо вновь перемешать и приступить к нанесению, выполняя выравнивающий слой на полу, предварительно нанеся на основание продукт Acril MD, разбавленный 2 частями воды.
- Micro-topp Fine замешивается с Acril Fine, специально дозированным для получения текучей смеси и уже входящим в упаковку. Перемешивать дрелью с насадкой-миксером на низких оборотах около 5 минут или в специальном автоматическом смесителе до получения однородной смеси без комков и каких-либо примесей. Через 2 минуты смесь необходимо вновь перемешать и приступить к нанесению, выполняя выравнивающий слой на полу, предварительно нанеся на основание продукт Acril Fine, разбавленный 2 частями воды.

После перемешивания продукты должны быть нанесены в течение 25-30 минут. Температура перед замешиванием и укладкой материала должна находиться в пределах от 5°C до 30°C. Не применять при экстремальных температурах или при сильном ветре. Начиная со второго этапа рекомендуется ходить по полу в бахилах. После нанесения указанных продуктов поверхность должна

выдерживаться в течение 4-8 часов между отдельными нанесениями и 24 часа до допуска пешеходного движения.

После устройства пола и до выполнения защитной обработки рекомендуется содержать пол в чистоте и, прежде всего, не допускать попадания маслянистых веществ, которые могут ухудшить последующую обработку.

Полы из Micro-topp выполняются вручную, поэтому следует понимать и принимать небольшие неоднородности и мелкие дефекты, обусловленные работой с «полупластичным» материалом. При шлифовке Micro-topp и/или аналогичных цементных продуктов на этапе нанесения смолы поцарапанное место проявится более интенсивным цветом, поэтому следует уделять особое внимание равномерности шлифовки.

ЗАЩИТА

Через 4-5 дней рекомендуется нанести защитную смолу. Тип обработки выбирается в зависимости от интенсивности движения и места укладки. Рекомендуются DS-CS, Epox 645, DS-POL 198, самополирующийся воск Cera MT.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Полы из Micro-topp являются декоративными полами, поэтому особое внимание следует уделять уходу за ними, за защитной смолой или воском. Мыть пол моющими средствами с нейтральным pH. Ни в коем случае не использовать агрессивные продукты или вещества.

В зависимости от интенсивности использования рекомендуется периодически наносить новый слой воска Cera MT.

РАСХОД

СРЕДНИЙ РАСХОД на $м^2$:

Micro-topp BS 2 кг

Micro-topp MD 0,750 кг

Micro-topp Fine 0,150 кг

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и безопасном месте при температуре 15°C – 20°C. Держать ёмкости плотно закрытыми. Срок хранения Acril MT составляет не менее 12 месяцев, срок хранения Micro-topp — 12 месяцев.

УПАКОВКА

Micro-topp BS в вёдрах по 17 кг	Acril BS в канистрах по 3,200 л
Micro-topp MD в вёдрах по 15 кг	Acril MD в канистрах по 4,700 л
Micro-topp Fine в вёдрах по 12 кг	Acril FINE в канистрах по 3,900 л

DESIGN SYSTEMS

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it