DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE MICRO-TOPP
DYSHEME DHE VESHJE PREJ MIKROÇIMENTOJE

PËRSHKRIMI

Micro-topp është një sistem çimentor polimerik që përdoret për dysheme të vazhdueshme (pa fuga), për ambiente të brendshme dhe të jashtme.

Micro-topp është ideal për të rigjeneruar ose për të krijuar dysheme artistike dhe dekorative mbi qeramikë, mermer, terrakotë (cotto), beton, elemente betoni etj., me efekt të madh arkitektonik. Për bukurinë, natyrshmërinë, veçantinë dhe aplikimet krijuese të tyre, Micro-topp përdoret për dyqane, showroom-e, banesa, restorante, hotele, qendra tregtare, buzë pishinash, kapanone industriale, trotuare, rrugë hyrëse, tarraca, bankone etj.

TË PËRGJITHSHME

Veçanërisht i përshtatshëm për realizimin e dyshemeve të vazhdueshme, me efekt resh, të lëmuara me mallë etj., mbi nënshtresa ekzistuese. Micro-topp ka bazë të bardhë dhe në këtë mënyrë ofron mundësinë e përftimit të tonaliteteve të panumërta ngjyrash, duke e përzier me pastë ngjyruese me bazë uji. Formulimi i tij i veçantë i jep Micro-topp një rezistencë të shkëlqyer ndaj trafikut intensiv, një rezistencë më të madhe ndaj kripërave dhe rrezeve UV.

PERFORMANCAT PËRFUNDIMTARE	
Masa vëllimore e produktit të ngurtësuar	1,8 kg/l
Rezistenca në shtypje në 28 ditë	23,0 MPa (EN 196-1)
Rezistenca në përkulje në 28 ditë	8,9 MPa (EN 196-1)
Ngjitja me betonin	1,0 MPa (EN 13892-8)

SISTEMI I APLIKIMIT

PËRGATITJA E SIPËRFAQEVE

Nënshtresa nuk duhet të pluhurosë; duhet të jetë e shëndoshë, e pastër, e thatë, pa pluhur ose yndyrna, pa pjesë të thërrmueshme, pa produkte të shkëputura, pa qumësht çimentoje (laitance); substancat e tjera të huaja duhet të hiqen me kujdes. Zona e aplikimit duhet të lihet të stazhionohet për të paktën 28 ditë. Sipërfaqja duhet të jetë plotësisht pa mbetje papastërtish, vaji, bojërash, myshku, pluhuri dhe substancash të tjera ndotëse si: rrëshira, agjentë kundër avullimit dhe dyllra.

Sipërfaqet ku do të aplikohet produkti Micro-topp duhet të jenë në të njëjtin plan, pa mikroçarje; gjithashtu riparimet eventuale të dyshemeve dhe mbushjet e kanaleve mund të shkaktojnë mikroçarje dhe/ose çarje në produktin tonë të aplikuar. Prandaj duhet të merren masat e duhura paraprake përpara shtrimit të dyshemesë së re prej Micro-topp. Fugat e zgjerimit (dilatacionit) duhet të respektohen. Sipërfaqja duhet të lihet të stazhionohet për një periudhë prej 4-8 orësh midis aplikimeve të ndryshme të Micro-topp.

APLIKIMI

Kemi 3 produkte për dyshemetë prej Micro-topp:

Micro-topp BS (baza, me kokërr më të madhe)

Micro-topp MD (shtresa rrafshuese, me kokërr më të vogël)

Micro-topp Fine (stukoja, për shtresat rrafshuese)

Për të gjitha duhet të ndiqen udhëzimet e mëposhtme:

Përpara se të filloni fazën ①, aplikoni primerin Uni-primer 280 New (shih fletën teknike).

Uni-primer 280 New duhet të përdoret në të gjitha ato nënshtresa që paraqesin një dysheme prej qeramike, mermeri, terrakote (cotto), xhami, dysheme industriale. Fugat duhet të mbushen më parë me të njëjtin primer dhe kuarc dhe, pas tharjes së tij, të paktën 12 orë, aplikoni Uni-primer 280 New.

- Micro-topp BS duhet të përzihet me Acril BS, të dozuar posaçërisht për të përftuar një përzierje të rrjedhshme, dhe që gjendet tashmë në ambalazh. Përzieni me trapan të pajisur me përzierës në regjim të ulët rrotullimesh për rreth 5 minuta ose me përzierës automatik të posaçëm, derisa të përftohet një përzierje homogjene, pa kokrriza dhe pa asnjë lloj papastërtie. Pas 2 minutash duhet ta trazoni sërish përzierjen dhe të vazhdoni me shtrimin me trashësi maksimale nga 1,2 deri në 3 mm për Micro-topp BS. Në rast nënshtresash poroze, si shapa çimentoje, qeramika, përsëritni një shtrim të dytë të Micro-topp BS. Micro-topp BS është një produkt lehtësisht vetënivelues.
- Micro-topp MD duhet të përzihet me Acril MD, të dozuar posaçërisht për të përftuar një përzierje të rrjedhshme, dhe që gjendet tashmë në ambalazh. Përzieni me trapan të pajisur me përzierës në regjim të ulët rrotullimesh për rreth 5 minuta ose me përzierës automatik të posaçëm, derisa të përftohet një përzierje homogjene, pa kokrriza dhe pa asnjë lloj papastërtie. Pas 2 minutash duhet ta trazoni sërish përzierjen dhe të vazhdoni me shtrimin, duke kryer një shtresë rrafshuese mbi dysheme, pas aplikimit paraprak mbi nënshtresë të produktit Acril MD të holluar me 2 pjesë ujë.
- Micro-topp Fine duhet të përzihet me Acril Fine, të dozuar posaçërisht për të përftuar një përzierje të rrjedhshme, dhe që gjendet tashmë në ambalazh. Përzieni me trapan të pajisur me përzierës në regjim të ulët rrotullimesh për rreth 5 minuta ose me përzierës automatik të posaçëm, derisa të përftohet një përzierje homogjene, pa kokrriza dhe pa asnjë lloj papastërtie. Pas 2 minutash duhet ta trazoni sërish përzierjen dhe të vazhdoni me shtrimin, duke kryer një shtresë rrafshuese mbi dysheme, pas aplikimit paraprak mbi nënshtresë të produktit Acril Fine të holluar me 2 pjesë ujë.

Produktet, pasi të jenë përzier, duhet të aplikohen brenda 25-30 minutash. Temperaturat përpara një përzierjeje dhe shtrimi eventual të materialit duhet të luhaten midis 5°C dhe 30°C. Mos e përdorni në rast temperaturash ekstreme ose në kushte ere të fortë. Nga faza e dytë e tutje këshillohet të ecet mbi dysheme me mbulesa këpucësh. Pas aplikimit të produkteve të sipërpërmendura, sipërfaqja duhet të lihet të stazhionohet për një periudhë prej 4-8 orësh midis aplikimeve të ndryshme dhe 24 orë përpara se të lejohet kalimi në këmbë.

Pas realizimit të dyshemesë dhe përpara se të kryhet trajtimi mbrojtës, rekomandohet të mbahet dyshemeja e pastër dhe, mbi të gjitha, të mos lejohet që të bien substanca vajore që mund të dëmtojnë trajtimin pasues.

Dyshemetë prej Micro-topp kryhen në mënyrë artizanale, prandaj duhet të kuptohen dhe të pranohen jouniformitete të lehta dhe defekte të vogla, që vijnë nga fakti se punohet me një material “gjysmëplastik”. Zmerilimi i kryer mbi Micro-topp dhe/ose mbi produkte çimentoje të ngjashme, në fazën e aplikimit të rrëshirës do ta nxjerrë në pah pikën e gërvishtur me një ngjyrë më intensive; prandaj kushtojini shumë vëmendje uniformitetit të zmerilimit.

MBROJTJA

Pas 4-5 ditësh këshillohet të aplikohet një rrëshirë mbrojtëse. Lloji i trajtimit do të zgjidhet në varësi të trafikut dhe të vendit të instalimit. Këshillohen DS-CS, Epox 645, DS-POL 198, dylli vetëlustrues Cera MT.

PARALAJMËRIME

Dyshemetë prej Micro-topp janë dysheme dekorative, prandaj duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë mirëmbajtjes së tyre, pra rrëshirës ose dyllit mbrojtës. Lajeni dyshemenë me detergjentë me pH neutral. Mos përdorni në asnjë rast produkte ose substanca agresive.

Në varësi të përdorimit, këshillohet të aplikohet periodikisht një shtresë e re Cera MT.

RENDIMENTI

KONSUMET MESATARE për m^2:

Micro-topp BS 2 kg

Micro-topp MD 0,750 kg

Micro-topp Fine 0,150 kg

MAGAZINIMI

Ruajeni në vend të freskët dhe të sigurt, në temperaturë 15°C – 20°C. Mbajini enët të mbyllura mirë. Jetëgjatësia në magazinë e Acril MT është të paktën 12 muaj dhe jetëgjatësia e Micro-topp është 12 muaj.

AMBALAZHIMI

Micro-topp BS në kova prej 17 kg	Acril BS në bidonë prej 3,200 l
Micro-topp MD në kova prej 15 kg	Acril MD në bidonë prej 4,700 l
Micro-topp Fine në kova prej 12 kg	Acril FINE në bidonë prej 3,900 l

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it