DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST MICRO-TOPP
PODOVI I OBLOGE OD MIKROCEMENTA

OPIS

Micro-topp je polimerno-cementni sistem koji se koristi za besavne podove, za unutrasnje i spoljasnje prostore.

Micro-topp je idealan za obnavljanje ili izradu umetnickih i dekorativnih podova, preko keramike, mermera, terakote, betona, cementnih plocica itd., sa velikim arhitektonskim efektom. Zbog svoje lepote, prirodnosti, posebnosti i kreativnih primena, Micro-topp se koristi za prodavnice, izlozbene salone, stambene objekte, restorane, hotele, trzne centre, ivice bazena, industrijske hale, trotoare, prilaze, terase, sankove itd.

OPSTE INFORMACIJE

Posebno pogodan za izradu besavnih podova, sa efektom oblaka, gletovanim efektom itd. na postojecim podlogama. Micro-topp je bele osnove, cime pruza mogucnost dobijanja bezbrojnih tonova boja, mesanjem sa pastom za bojenje na vodenoj bazi. Njegova posebna formulacija daje proizvodu Micro-topp odlicnu otpornost na intenzivan saobracaj i vecu otpornost na soli i UV zrake.

KONACNE PERFORMANSE	
Zapreminska masa ocvrslog proizvoda	1,8 kg/l
Cvrstoca na pritisak nakon 28 dana	23,0 MPa (EN 196-1)
Cvrstoca na savijanje nakon 28 dana	8,9 MPa (EN 196-1)
Prianjanje na beton	1,0 MPa (EN 13892-8)

NACIN PRIMENE

PRIPREMA POVRSINA

Podloga ne sme da se prasi, mora biti zdrava, cista, suva, bez prasine ili masnoca, bez trosnih delova, bez odvojenih delova i bez cementnog mleka; druge strane materije moraju se pazljivo ukloniti. Povrsina na kojoj se nanosi mora da odlezi najmanje 28 dana. Povrsina mora biti potpuno bez ostataka prljavstine, ulja, boja, mahovine, prasine i drugih zagadujucih materija kao sto su: smole, sredstva protiv isparavanja i voskovi.

Povrsine na koje ce se nanositi proizvod Micro-topp moraju biti ravne, bez mikroprslina; takode, eventualni nastavci betoniranja u podovima i ispune slceva mogu prouzrokovati mikroprsline i/ili pukotine na nasem nanetom proizvodu. Stoga se moraju preduzeti odgovarajuce mere predostrozmosti pre nanosenja novog poda Micro-topp. Dilatacione spojnice moraju se postovati. Povrsina mora da odlezi u periodu od 4-8 sati izmedu razlicitih nanosenja proizvoda Micro-topp.

NANOSENJE

Imamo 3 proizvoda za podove Micro-topp:

Micro-topp BS (baza, sa krupnijom granulacijom)

Micro-topp MD (glet sloj sa sitnijom granulacijom)

Micro-topp Fine (fini glet, za zavrsno gletovanje)

Za sve njih treba slediti dole navedena uputstva:

Pre pocetka faze ①, naneti prajmer Uni-primer 280 New (videti tehnicki list).

Uni-primer 280 New se koristi na svim podlogama koje imaju pod od keramike, mermera, terakote, stakla ili industrijski pod. Fuge se prethodno moraju ispuniti istim prajmerom i kvarcom, a nakon njegovog susenja, najmanje 12 sati, naneti Uni-primer 280 New.

- Micro-topp BS se mora mesati sa Acril BS, posebno doziranim za dobijanje tecne smese i vec sadrzanim u pakovanju. Mesati busilicom sa mesacem pri malom broju obrtaja oko 5 minuta ili odgovarajucom automatskom mesalicom dok se ne dobije homogena smesa bez grudvica i bilo kakvih necistoca. Nakon 2 minuta smesu treba ponovo promesati i pristupiti nanosenju u maksimalnoj debljini od 1,2 do 3 mm za Micro-topp BS. U slucaju poroznih podloga, kao sto su cementni estrisi ili keramika, naneti drugi sloj Micro-topp BS. Micro-topp BS je blago samonivelisuci proizvod.
- Micro-topp MD se mesa sa Acril MD, posebno doziranim za dobijanje tecne smese i vec sadrzanim u pakovanju. Mesati busilicom sa mesacem pri malom broju obrtaja oko 5 minuta ili odgovarajucom automatskom mesalicom dok se ne dobije homogena smesa bez grudvica i bilo kakvih necistoca. Nakon 2 minuta smesu treba ponovo promesati i pristupiti nanosenju, izvodeci gletovanje poda, uz prethodno nanosenje na podlogu proizvoda Acril MD razblazenog sa 2 dela vode.
- Micro-topp Fine se mesa sa Acril Fine, posebno doziranim za dobijanje tecne smese i vec sadrzanim u pakovanju. Mesati busilicom sa mesacem pri malom broju obrtaja oko 5 minuta ili odgovarajucom automatskom mesalicom dok se ne dobije homogena smesa bez grudvica i bilo kakvih necistoca. Nakon 2 minuta smesu treba ponovo promesati i pristupiti nanosenju, izvodeci gletovanje poda, uz prethodno nanosenje na podlogu proizvoda Acril Fine razblazenog sa 2 dela vode.

Pomesani proizvodi moraju se naneti u roku od 25-30 minuta. Temperature pre eventualnog mesanja i ugradnje materijala moraju biti između 5°C i 30°C. Ne koristiti u slucaju ekstremnih temperatura ili u uslovima jakog vetra. Od druge faze nadalje preporucuje se hodanje po podu sa navlakama za obucu. Nakon nanosenja navedenih proizvoda, povrsina mora da odlezi u periodu od 4-8 sati između razlicitih nanosenja i 24 sata pre nego sto se dozvoli hodanje.

Nakon izrade poda, a pre izvođenja zastitnog tretmana, preporucuje se odrzavanje poda cistim i, pre svega, sprecavanje prosipanja uljastih materija koje bi mogle ugroziti naredni tretman.

Podovi Micro-topp izvode se zanatski, stoga se moraju razumeti i prihvatiti blage neujednacenosti i mali nedostaci koji proisticu iz rada sa „poluplasticnim“ materijalom. Kod brusenja izvedenog na proizvodu Micro-topp i/ili slicnim cementnim proizvodima, u fazi nanosenja smole izgrebano mesto ce se istaci intenzivnijom bojom, stoga obratiti veliku paznju na ujednacenost brusenja.

ZASTITA

Nakon 4-5 dana preporucuje se nanosenje zastitne smole. Vrsta tretmana bira se u zavisnosti od saobracaja i mesta ugradnje. Preporucuju se DS-CS, Epox 645, DS-POL 198, samopolirajuci vosak Cera MT.

UPOZORENJA

Podovi Micro-topp su dekorativni podovi, stoga je potrebno posebnu pažnju posvetiti njihovom održavanju, odnosno zaštitnoj smoli ili vosku. Pod prati deterdžentima neutralnog pH. Ni u kom slučaju ne koristiti agresivne proizvode ili supstance.

U zavisnosti od upotrebe preporučuje se periodično nanošenje novog sloja voska Cera MT.

POTROŠNJA

PROSEČNA POTROŠNJA po m^2:

Micro-topp BS 2 kg

Micro-topp MD 0,750 kg

Micro-topp Fine 0,150 kg

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i bezbednom mestu na temperaturi od 15°C – 20°C. Držati posude dobro zatvorene. Rok trajanja u skladištu za Acril MT je najmanje 12 meseci, a rok trajanja proizvoda Micro-topp je 12 meseci.

PAKOVANJE

Micro-topp BS u kantama od 17 kg	Acril BS u kanisterima od 3,200 l
Micro-topp MD u kantama od 15 kg	Acril MD u kanisterima od 4,700 l
Micro-topp Fine u kantama od 12 kg	Acril FINE u kanisterima od 3,900 l

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.