የቴክኒክ መረጃ ሉህ PAVIFLOOR A+B

በውሃ ኢሙልሽን ውስጥ ያለ የኢፖክሲ ቀመር

መግለጫ

PAVIFLOOR A+B በውሃ ውስጥ በተበተኑ የኢፖክሲና የአሚን ሬዚኖች ላይ የተመሠረተ፣ ከፍተኛ የደረቅ ይዘት ያለው፣ ከፍተኛ የኬሚካል መቋቋም ላላቸው ሽፋኖች የሚያገለግል ባለ ሁለት አካል ማጠናቀቂያ ሲሆን፣ እንደ ResinFloor የእብነበረድ (ማርብል) ገጽታ ላሉ ወለሎች ተስማሚ ነው።

- እጅግ በጣም ጥሩ የመሸርሸር መቋቋም።
- ገጹን በቀላሉ ማጽዳትና ከጀርም ማጽዳት (ሳኒታይዝ ማደረግ) መቻል።
- ውሃን፣ የአልካላይን መፍትሄዎችን፣ ሳሙናዎችን እና ከፍተኛም ሆነ ዝቅተኛ የመፍላት ነጥብ ያላቸውን ሃይድሮካርቦኖች (ዘይት፣ ናፍጣ፣ ቤንዚን ወዘተ) በጥሩ ሁኔታ መቋቋም።

PAVIFLOOR በደንብ (CE) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007) መሠረት ለ HACCP ሲስተም ግምገማ በሚቀርቡ ምግብ በሚገኝባቸው አካባቢዎች ወለሎችንና ግድግዳዎችን ለመሸፈን ተስማሚ ነው።

ቀመሩ ለአንዳንድ ቀለሞች አስቀድሞ በቀለም በተዘጋጀ ዓይነት ወይም ባልተቀባ (NP) ዓይነት፣ በውሃ ላይ የተመሠረተ የቀለም ፓስታ ለብቻው ተሰጥቶ ይቀርባል።

አገልግሎቶች

በሕንፃዎች ውስጥ የኮንክሪት ወለሎችን በቀለም መቀባት። ለኢፖክሲ-ሲሚንቶ ወይም ለወፍራም የኢፖክሲ ሽፋኖች ማጠናቀቂያ። በቀላሉ ሊጸዳና ከጀርም ሊጸዳ (ሳኒታይዝ ሊደረግ) ስለሚችል ለምግብ አካባቢዎች ተስማሚ። የሬዚን ወለሎችን ቀለም እንደገና ማደስ። በምግብና በመድኃኒት ኢንዱስትሪ፣ በሆስፒታሎችና በሕዝብ አካባቢዎች ውስጥ ላሉ ንጹህ (አሴፕቲክ) ክፍሎች የግድግዳ ሥር (ስኪርቲንግ) ሽፋን።

መሠረት (ሰብስትሬት)

መሠረቱ ቢያንስ 25 N/mm^2 የመጨመቅ ጥንካሬ እና 1,5 N/mm^2 የመሳብ ጥንካሬ ሊኖረው ይገባል።

የመሠረቱ ዝግጅት

የኮንክሪት መሠረቶች ጠንካራ፣ ደረቅ (አዲስ የተሠሩ ከሆኑ የበሰሉ/ኪዩር የተደረጉ)፣ የተስተካከሉ፣ ውሃ የሚስቡ እና በዘይት፣ በሳሙና፣ በፎርም መለያያ ወኪሎች፣ በአቧራ ወይም በሌሎች ነገሮች ያልተበከሉ መሆን አለባቸው። በጣም ተስማሚ የሆነውን የሜካኒካል ዝግጅት ዓይነት (ሳንዲንግ ወይም ግራይንዲንግ) መገምገም። ቀዳዳዎችና ቀላል ጉድለቶች ካሉ አስቀድመው በኢፖክሲ ፑቲ ሊጠገኑ ይችላሉ። በሰድር የተሸፈኑ ወለሎች ሙሉ በሙሉ ደብዛዛ (ማት) ገጽ እስኪገኝ ድረስ በሳንዲንግ ወይም በግራይንዲንግ መታከም አለባቸው።

ነባር የሬዚን ሽፋኖች በሳንዲንግ ወይም በግራይንዲንግ መታከምና ከዚያም የአቧራ ቅሪቶች መወገድ አለባቸው። ውሃ የሚስቡ ወይም የመፍረክረክ (ዳስቲንግ) ዝንባሌ ያላቸው የሲሚንቶ ወለሎች መጀመሪያ በውሃ ላይ በተመሠረተ የኢፖክሲ ፕራይመር ወይም በክብደት በ 50% ውሃ በተቀጠነ የ PAVIFLOOR ኮት መታከም አለባቸው። በግራይንዲንግ ተዘጋጅተው የመሸርሸር ምልክቶች የሚታዩባቸው መሠረቶች በተስማሚ ቀመሮች ስኪም ኮት ሊደረጉ ይገባል። እርጥብ ወይም በካፒላሪ ከታች ለሚወጣ እርጥበት የተጋለጡ መሠረቶች በልዩ ፕራይመር መታከም አለባቸው (የ Design Systems ቴክኒክ አገልግሎትን ያነጋግሩ)።

አተገባበር

አስቀድሞ በቀለም የተዘጋጀ PAVIFLOOR

በአተገባበር ወቅት አስቀድመው የተመጠኑትን ሁለቱን አካላት በአንድ መያዣ ውስጥ አንድ ላይ ማድረግ። ተስማሚ መሣሪያ (ባለ ፕሮፔለር መሰርሰሪያ) በመጠቀም ለ 2 ደቂቃ በጥንቃቄ መቀላቀል፤ ምርቱን በሙሉ ለመቀላቀል የመያዣዎቹን ግድግዳዎች በስፓቱላ ማጽዳትን መዘንጋት

የለበትም። መቀላቀሉ ከተጠናቀቀ በኋላ ምርቱን በቆርቆሮው ውስጥ እንዲያርፍ በማድረግ የኢንዳክሽን ጊዜውን* ማክበር። የመቀጠኛ ውሃውን ቀስ በቀስ እያነቃነቁ መጨመር (ለመጀመሪያው ኮት 20%፣ ለየማጠናቀቂያ ኮት 10% ይመከራል)፣ ለ 1 ደቂቃ እንደገና መቀላቀል እና ለእያንዳንዱ ኮት በ 0,130 kg/m^2 ፍጆታ በሮለር መተግበር።

PAVIFLOOR NP + የቀለም ፓስታ

የተረፈ ደለል ካለ ተመሳሳይ እንዲሆን የቀለም ፓስታውን በደንብ ማማሰል። በአተገባበር ወቅት የቀለም ፓስታውን ከአካል A ጋር አንድ ላይ ማድረግና በጥንቃቄ መቀላቀል። ከዚያም አካል B መጨመርና ተስማሚ መሣሪያ (ባለ ፕሮፔለር መሰርሰሪያ) በመጠቀም ለ 2 ደቂቃ መቀላቀል፤ የመያዣዎቹን ግድግዳዎች በስፓቱላ ማጽዳትን መዘንጋት የለበትም። መቀላቀሉ ከተጠናቀቀ በኋላ ምርቱን በቆርቆሮው ውስጥ እንዲያርፍ በማድረግ የኢንዳክሽን ጊዜውን* ማክበር። የመቀጠኛ ውሃውን ቀስ በቀስ እያነቃነቁ መጨመር (ለመጀመሪያው ኮት 20%፣ ለየማጠናቀቂያ ኮት 10% ይመከራል)፣ ለ 1 ደቂቃ እንደገና መቀላቀል እና ለእያንዳንዱ ኮት በ 0,130 kg/m^2 ፍጆታ በሮለር መተግበር።

የማያንሸራትት ገጽ ለማግኘት በክብደት 3-5% የመስታወት ኳሶች SFERETTE DI VETRO (FINI – ስስ ወይም GROSSE – ወፍራም) መጨመር፤ እንዳይደለል ምርቱን ማነቃነቁን መቀጠል። PAVIFLOOR በስኪም ኮትም ሊተገበር ይችላል፤ በዚህ ሁኔታ ወደ ድብልቁ በክብደት 30% SFERETTE DI VETRO GROSSE (ወፍራም የመስታወት ኳሶች) መጨመርና በማለስለሻ ማንኪያ (ስቲል ትሮወል) መተግበር፤ ከፍተኛው ፍጆታ 0,200 kg/m^2 PAVIFLOOR ነው።

* PAVIFLOOR ከኢንዳክሽን ጊዜው በኋላ እና በአካባቢው የሙቀት መጠን መሠረት በአጠቃቀም ጊዜው (ፖት ላይፍ) ውስጥ መተግበር አለበት (የቴክኒክ መረጃውን ይመልከቱ)።

ማስጠንቀቂያዎች

ያልተሟላ ወይም ያልተጠናቀቀ ጥንካሬ ማግኘትን ሊያስከትሉ የሚችሉ ድንገተኛ ስህተቶች እንዳይፈጠሩ የምርቱን ከፊል ድብልቆች ከማዘጋጀት መቆጠብ። የኢንዳክሽንና የአጠቃቀም ጊዜዎች ካልተከበሩ በተለያየ ቀለምና በተለያየ የአንጸባራቂነት ደረጃ የሚታዩ የማጠናቀቂያ ልዩነቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። እንደ ማጠናቀቂያ በሮለር መተግበር አለበት፤ ገጹም በትይዩ እንቅስቃሴዎች ወጥ መደረግ አለበት።

በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ለሚደረጉ አተገባበሮች ቀመሩን በ 1:1 የውሃና የኢቲል አልኮል ድብልቅ ማቅጠን ይቻላል። የተተገበረውን ምርት ቢያንስ ለ 24 ሰዓት ከእርጥበት፣ ከጤዛና ከውሃ መጠበቅ።

የቢጫ፣ የብርቱካንማ እና የአንዳንድ ቀይ ቀለሞች ድምጾች ጥሩ የመሸፈን ውጤት ለማግኘት ብዙ ኮቶችን ሊጠይቁ ይችላሉ (በአንዳንድ ሁኔታዎች ተጨማሪ የመጀመሪያ ነጭ ቀለም ኮት ይመከራል)። የአንድ ዓይነት ቀለም የተለያዩ የምርት ሎቶች ትንንሽ ልዩነቶች ሊያሳዩ ይችላሉ፤ በተቻለ መጠን ለእያንዳንዱ የሚታከም ቦታ ከአንድ ሎት ብቻ የመጣ ቁስ መጠቀም።

በኦርጋኒክ ፒግመንቶች ላይ የተመሠረቱ አንዳንድ ቀለሞች (ቀይ፣ ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ደማቅ ቢጫ ወዘተ) በደረቅም ሆነ በእርጥብ ለመሸርሸር ሲጋለጡ ቀለም የመልቀቅ ዝንባሌ አላቸው፤ በእነዚህ ሁኔታዎች ቀለሙን በግልጽ የማጠናቀቂያ ኮት መጠበቅ ይመከራል። ለእርጥብ አካባቢዎች (ለምሳሌ ሻወሮች) በታሰቡ በጂፕሰም ላይ የተመሠረቱ ፕላስተሮች ላይ አለመተግበር።

የምርት መረጃ

መግለጫ	ውጤት
ቀለም	በጥያቄ መሠረት በቀለም ካታሎግ መሠረት
ፍጆታ	0,130 kg/m^2 በአንድ ኮት
ልዩ ክብደት (በ25°C)	ድብልቅ A+B፦ 1,48 ± 0,05 g/ml ክፍል A፦ 1,55 ± 0,05 g/ml ክፍል B፦ 1,10 ± 0,05 g/ml
ቪስኮሲቲ (በ25°C)	ድብልቅ A+B፦ 3.500-4.000 mPa · s (ስፒንድል 2፣ 5 rpm) በ 10% የተቀጠነ ድብልቅ A+B፦ 800-1.300 mPa · s (ስፒንድል 2፣ 5 rpm)
ደረቅ ቅሪት (A+B)	69% በክብደት፣ 54% በመጠን (ቮልዩም)

VOC ለአገልግሎት ዝግጁ (D.Lgs. 161/06)	< 50 g/l – ምድብ A/j፦ ባለ ሁለት አካል ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ቀለም (BA)
የመቀጣጠል ነጥብ	ተፈጻሚ አይደለም
የመሣሪያዎች ጽዳት	ውሃ
ማከማቸት	12 ወራት፣ በደረቅ ቦታ በ 10°C እና 35°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን

የአተገባበር መረጃና ጊዜያት

መግለጫ	ውጤት
የድብልቅ ጥምርታ (በክብደት)	አስቀድሞ በቀለም የተዘጋጀ ዓይነት፦ A = 100፣ B = 28 NP ዓይነት፦ A = 85፣ ፓስታ = 15፣ B = 28
የኢንዳክሽን ጊዜ	10 ደቂቃ (30°C) – 15 ደቂቃ (25°C) – 25 ደቂቃ (15°C)
ፖት ላይፍ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 15°C፦ 130 ደቂቃ በ 25°C፦ 105 ደቂቃ በ 30°C፦ > 80 ደቂቃ
ለንክኪ ደረቅ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 15°C፦ 18-22 ሰዓት በ 25°C፦ 4-6 ሰዓት በ 30°C፦ 2,5-3,5 ሰዓት

መግለጫ	ውጤት
በእግር ለመራመድ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፦ ከ 14 እስከ 36 ሰዓት
ዳግም ሽፋን (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፦ ከ 14 እስከ 36 ሰዓት
ለትራፊክ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፦ 3 ቀናት
ሙሉ ጥንካሬ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፦ 7 ቀናት
የአጠቃቀም አካባቢያዊ ሁኔታዎች	የሙቀት መጠን በ +15°C እና +35°C መካከል፣ አንጻራዊ እርጥበት < 70%
የገጹ የሙቀት መጠን	በ +10°C እና +30°C መካከል
የሽፋኑ ጥገና	ለጽዳት ገለልተኛ (ኒውትራል) ማጽጃዎችን ይጠቀሙ

የአፈጻጸም የቴክኒክ መረጃዎች

መግለጫ	ውጤት
መልክ	በመጠኑ የብርቱካን ልጣጭ መሰል ገጽ
አንጸባራቂነት (60°)	60-65 (*)
የመሸርሸር መቋቋም (UNI 8298-9)	55 mg (Taber፣ መፍጫ CS-17፣ 1000 ዙር፣ 1000 g)
የመሸርሸር መቋቋም (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
የፑል-ኦፍ መጣበቅ (EN 1542)	3,6 MPa
የግጭት (ኢምፓክት) መቋቋም (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (ክፍል 2)
የውሃ ዘልቆ ማለፍ (EN 1062-3)	ኮኤፊሸንት w = 0,012 kg/(m^2 · h0,5)
ለእሳት ምላሽ (UNI EN 13501-1)	ክፍል Bfl-s1
አንሸራታችነት (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (በ 3% SFERETTE DI VETRO FINI – ስስ የመስታወት ኳሶች)
የኬሚካል መቋቋም	የDesign Systems የቴክኒክ አገልግሎትን ያነጋግሩ

(*) የተተገበረው PAVIFLOOR የአንጸባራቂነት ደረጃ በተለያዩ ነገሮች ይጎዳል፡- የቁሱ የሙቀት መጠን፣ የአካባቢ እርጥበት፣ የአተገባበር የሙቀት መጠን እና የመሠረቱ ቀዳዳማነት (ፖሮሲቲ)።

በዚህ መግለጫ ላይ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በደረጃቸው የተወሰኑ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት የተሻሻሉ ዓይነቶቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ መግለጫ ላይ የተመለከተው ነገር የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጪ ለሆኑ አገልግሎቶች ቅድመ ሙከራዎችን ማካሄድ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl በምርቶቹ አጠቃቀም ምክንያት ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ኃላፊነት አይወስድም። እንዲሁም የቴክኒክ አገልግሎቱ ስለ ምርቶቹ ትክክለኛ አጠቃቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it