DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية PAVIFLOOR A+B

مستحضر إيبوكسي في مستحلب مائي

الوصف

PAVIFLOOR A+B مادة تشطيب ثنائية المكوّن على أساس راتنجات إيبوكسية وأمينية مشتتة في الماء، عالية المحتوى من المواد الصلبة، للكسوات ذات المقاومة الكيميائية العالية، مثالية للأرضيات مثل ResinFloor بتأثير الرخام.

- مقاومة ممتازة للبلى.
- سطح سهل التنظيف وقابل للتعقيم الصحي.
- مقاومة جيدة للماء والمحاليل القلوية والمنظفات والهيدروكربونات، سواء العالية أو المنخفضة درجة الغليان (الزيت، الديزل، البنزين، إلخ).

PAVIFLOOR مناسب لكسوة الأرضيات والجدران في الأماكن التي توجد فيها أغذية، الخاضعة لتقييمات نظام HACCP وفقًا للائحة (EC) رقم 852/2004 (المرسوم التشريعي الإيطالي 193/2007).

يُورَّد المستحضر في نسخة ملوّنة مسبقًا لبعض الألوان أو في نسخة غير مصبوغة (NP)، مع عجينة تلوين مائية تُورَّد على حدة.

الاستخدامات

طلاء ملوّن للأرضيات الخرسانية داخل المباني. تشطيب للكسوات الإيبوكسية الأسمنتية أو الإيبوكسية ذات السماكة. مناسب للبيئات الغذائية، لسهولة تنظيفه وتعقيمه. تجديد لون الأرضيات الراتنجية. كسوة لوزرات (إزارات) الأماكن المعقمة في الصناعات الغذائية والصيدلانية والمستشفيات والمناطق العامة.

السطح الحامل

يجب أن تكون للطبقة التحتية مقاومة ضغط لا تقل عن 25 N/mm^2 ومقاومة شد لا تقل عن 1,5 N/mm^2.

تحضير السطح الحامل

يجب أن تكون الأسطح الخرسانية صلبة وجافة (ومعالجة إن كانت حديثة الإنشاء) ومستوية وماصّة وغير ملوثة بالزيوت أو المنظفات أو عوامل فك القوالب أو الغبار أو مواد أخرى. يُقيَّم نوع التحضير الميكانيكي الأنسب (التخشين بالكشط أو الصنفرة). ويمكن إصلاح الثقوب والعيوب الطفيفة المحتملة مسبقًا بمعجون إيبوكسي. وتُخشَّن الأرضيات المبلطة بالكشط أو تُصنفر حتى الحصول على سطح مطفي بالكامل.

تُخشَّن الكسوات الراتنجية القائمة بالكشط أو تُصنفر، ثم تُزال بقايا الغبار. وتُعالج الأسطح الأسمنتية الماصّة أو التي تميل إلى التغبّر أولًا ببرايمر إيبوكسي مائي أو بطبقة من PAVIFLOOR مخففة بنسبة 50% بالوزن من الماء. وتُسوَّى الأسطح الحاملة المحضَّرة بالصنفرة والتي تظهر عليها آثار الكشط بطبقة تسوية رقيقة من مستحضرات مناسبة. وتُعالج الأسطح الحاملة الرطبة أو المعرضة للرطوبة الصاعدة بالخاصية الشعرية ببرايمر خاص (يُتصل بالخدمة الفنية لدى Design Systems).

التطبيق

PAVIFLOOR الملوّن مسبقًا

عند التطبيق يُجمع المكوّنان المجرَّعان مسبقًا في وعاء واحد. يُخلطان بعناية لمدة دقيقتين (2) باستخدام معدات مناسبة (مثقاب مزود بمروحة خلط)، مع الحرص على تنظيف جدران الأوعية بمالج لخلط المنتج بأكمله. وبعد انتهاء الخلط، يُراعى زمن التحريض* بترك المنتج يستريح في العلبة. يُضاف ماء التخفيف ببطء ومع التحريك (يُنصح بنسبة 20% للطبقة الأولى و10% لطبقة التشطيب)، ويُعاد الخلط لمدة دقيقة واحدة (1) ثم يُطبَّق بالرول، باستهلاك 0,130 kg/m^2 لكل طبقة.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

PAVIFLOOR NP + عجينة التلوين

تُخلط عجينة التلوين جيدًا لتجانس أي ترسبات محتملة. عند التطبيق تُضاف عجينة التلوين إلى المكوّن A ويُخلطان بعناية. ثم يُضاف المكوّن B ويُخلط لمدة دقيقتين (2) باستخدام معدات مناسبة (مثقاب مزود بمروحة خلط)، مع الحرص على تنظيف جدران الأوعية بمالج. وبعد انتهاء الخلط، يُراعى زمن التحريض* بترك المنتج يستريح في العلبة. يُضاف ماء التخفيف ببطء ومع التحريك (يُنصح بنسبة 20% للطبقة الأولى و10% لطبقة التشطيب)، ويُعاد الخلط لمدة دقيقة واحدة (1) ثم يُطبَّق بالرول، باستهلاك 0,130 kg/m^2 لكل طبقة.

للحصول على سطح مضاد للانزلاق تُضاف نسبة 3-5% بالوزن من الكريات الزجاجية SFERETTE DI VETRO (الناعمة FINI أو الخشنة GROSSE)، مع إبقاء المنتج قيد التحريك لتجنب ترسبها. ويمكن تطبيق PAVIFLOOR أيضًا كطبقة تسوية رقيقة: في هذه الحالة تُضاف إلى الخليط نسبة 30% بالوزن من الكريات الزجاجية الخشنة SFERETTE DI VETRO GROSSE ويُطبَّق بمالج التشطيب الفولاذي، باستهلاك أقصى قدره 0,200 kg/m^2 من PAVIFLOOR.

* يجب تطبيق PAVIFLOOR بعد زمن التحريض وضمن زمن الاستخدام، بحسب درجة الحرارة المحيطة (انظر البيانات الفنية).

تحذيرات

يُتجنب تحضير خلطات جزئية من المنتج، لتفادي الأخطاء العرضية التي قد تؤدي إلى عدم التصلب أو التصلب غير الكامل. وإذا لم تُراعَ أزمنة التحريض والاستخدام فقد تظهر تفاوتات في التشطيب، تتجلى في اختلاف اللون ودرجة اللمعان. ويُطبَّق كمادة تشطيب بالرول، مع توحيد السطح بحركات متوازية.

للتطبيقات في درجات الحرارة المنخفضة يمكن تخفيف المستحضر بخليط 1:1 من الماء والكحول الإيثيلي. يُحمى المنتج المطبَّق من الرطوبة والتكاثف والماء لمدة 24 ساعة على الأقل.

قد تتطلب درجات الأصفر والبرتقالي وبعض درجات الأحمر عدة طبقات للحصول على تغطية جيدة (وفي بعض الحالات يُنصح بطبقة أولى إضافية باللون الأبيض). وقد تظهر اختلافات طفيفة بين دفعات الإنتاج المختلفة من اللون نفسه: لذا تُستخدم، كلما أمكن، لكل منطقة مراد معالجتها مادة من دفعة واحدة.

تميل بعض الألوان القائمة على صبغات عضوية (الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر الشديد، إلخ) إلى فقدان اللون عند تعرضها للاحتكاك، الجاف أو الرطب: في هذه الحالات يُنصح بحماية اللون بطبقة تشطيب شفافة. لا يُطبَّق على اللياسة (المحارة) الجبسية المخصصة للأماكن الرطبة (مثل غرف الاستحمام).

بيانات المنتج

الوصف	النتيجة
اللون	عند الطلب وفق لوحة الألوان
الاستهلاك	0,130 kg/m^2 لكل طبقة
الوزن النوعي (عند 25°C)	خليط A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml الجزء A: 1,55 ± 0,05 g/ml الجزء B: 1,10 ± 0,05 g/ml
اللزوجة (عند 25°C)	خليط A+B: 3.500-4.000 mPa·s (المغزل 2، 5 rpm) خليط A+B مخفف بنسبة 10%: 1.300-800 mPa·s (المغزل 2، 5 rpm)
المحتوى الجاف (A+B)	69% بالوزن، 54% بالحجم
المركبات العضوية المتطايرة (VOC) للمنتج الجاهز للاستخدام (المرسوم التشريعي الإيطالي 161/06)	< 50 g/l – الفئة A/j: طلاء ثنائي المكوّن عالي الأداء (BA)
نقطة الوميض	لا ينطبق

تنظيف الأدوات	ماء
التخزين	12 شهرًا، في مكان جاف بدرجة حرارة بين C°10 وC°35

بيانات التطبيق والأزمنة

الوصف	النتيجة
نسبة الخلط (بالوزن)	النسخة الملوّنة مسبقًا: A = 100، B = 28 النسخة A = 85، NP: A = 15، العجينة = B = 28
زمن التحريض	10 دقائق (C°30) – 15 دقيقة (C°25) – 25 دقيقة (C°15)
زمن الاستخدام بعد الخلط (رطوبة نسبية 50%)	عند C: 130°15 دقيقة عند C: 105°25 دقائق عند C: > 80°30 دقيقة
جاف عند اللمس (رطوبة نسبية 50%)	عند C: 18-22°15 ساعة عند C: 4-6°25 ساعات عند C: 2,5-3,5°30 ساعة

الوصف	النتيجة
قابل للمشي (رطوبة نسبية 50%)	عند C°25: من 14 إلى 36 ساعة
إعادة التغطية (رطوبة نسبية 50%)	عند C°25: من 14 إلى 36 ساعة
قابل لحركة المرور (رطوبة نسبية 50%)	عند C: 3°25 أيام
التصلب في العمق (رطوبة نسبية 50%)	عند C: 7°25 أيام
الظروف البيئية للاستخدام	درجة الحرارة بين C°15+ وC°35+، الرطوبة النسبية < 70%
درجة حرارة السطح	بين C°10+ وC°30+
صيانة الكسوة	تُستخدم للتنظيف منظفات محايدة

البيانات الفنية للأداء

الوصف	النتيجة
المظهر	سطح ذو ملمس «قشرة البرتقال» الخفيف
اللمعان (°60)	60-65 (*)
مقاومة التآكل (UNI 8298-9)	55 mg (Taber، عجلة 1000، CS-17 دورة، 1000 g)
مقاومة التآكل (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
الالتصاق بالشد (pull-off) (EN 1542)	3,6 MPa
مقاومة الصدم (EN ISO 6272-1)	11,8 N·m (الفئة 2)
نفاذية الماء (EN 1062-3)	w = 0,012 kg/(m²·h^0,5)
رد الفعل تجاه الحريق (UNI EN 13501-1)	الفئة Bfl-s1
مقاومة الانزلاق (المرسوم الوزاري الإيطالي 236/89)	μ > 0,40 (مع 3% من الكريات الزجاجية الناعمة SFERETTE DI VETRO FINI)
المقاومات الكيميائية	يُتصل بالخدمة الفنية لدى Design Systems

(*) تتأثر درجة لمعان PAVIFLOOR المطبَّق بعدة عوامل: درجة حرارة المادة، والرطوبة المحيطة، ودرجة حرارة التطبيق، ومسامية السطح الحامل.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it