DESIGN SYSTEMS

# TEHNIČKI LIST PAVIFLOOR A+B
## EPOKSIDNI FORMULAT U VODENOJ EMULZIJI

## OPIS

PAVIFLOOR A+B je dvokomponentni završni premaz na bazi epoksidnih i aminskih smola u vodenoj disperziji, s visokim sadržajem suhe tvari, za obloge visoke hemijske otpornosti, idealan za podove kao što je ResinFloor s efektom mermera.

- Odlična otpornost na habanje.
- Lako čišćenje i dezinfekcija površine.
- Dobra otpornost na vodu, alkalne rastvore, deterdžente i ugljikovodike, kako visokokipuće tako i niskokipuće (ulje, dizel, benzin itd.).

PAVIFLOOR je pogodan za oblaganje podova i zidova u prostorima s prisustvom hrane, koji podliježu ocjenjivanju po sistemu HACCP u skladu s Uredbom (EZ) 852/2004 (Zak. uredba 193/2007).

Formulat se isporučuje u već obojenoj verziji za neke nijanse ili u nepigmentiranoj verziji (NP), s pastom za toniranje na bazi vode koja se isporučuje zasebno.

## UPOTREBA

Obojeno premazivanje betonskih podova unutar objekata. Završni premaz za debeloslojne epoksi-cementne ili epoksidne obloge. Pogodan za prehrambene prostore, jer se lako čisti i dezinficira. Obnavljanje boje podova od smole. Obloga za sokle u aseptičnim prostorijama u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, bolnicama i javnim prostorima.

## PODLOGA

Podloga mora imati minimalnu čvrstoću na pritisak od 25 N/mm$^2$ i na zatezanje od 1,5 N/mm$^2$.

## PRIPREMA PODLOGE

Betonske podloge moraju biti čvrste, suhe (odležane ako su novoizvedene), ravne, upojne, nezagađene uljima, deterdžentima, sredstvima za odvajanje oplate, prašinom ili drugim tvarima. Procijeniti najpogodniju vrstu mehaničke pripreme (abrazivna obrada ili brušenje). Eventualne rupe i manje nepravilnosti mogu se prethodno popraviti epoksidnim kitom. Podovi obloženi pločicama moraju se abrazivno obraditi ili brusiti dok se ne dobije potpuno matirana površina.

Postojeće obloge od smole moraju se abrazivno obraditi ili brusiti, a zatim ukloniti ostatke prašine. Upojne cementne površine ili one sklone prašenju moraju se prethodno tretirati epoksidnim prajmerom na bazi vode ili jednim slojem PAVIFLOOR razrijeđenog s 50% masenih vode. Podloge pripremljene brušenjem koje imaju tragove abrazije moraju se izravnati gletanjem odgovarajućim formulatima. Vlažne podloge ili podloge izložene kapilarnom usponu vlage moraju se tretirati specifičnim prajmerom (kontaktirati tehničku službu Design Systems).

## NANOSENJE

**PAVIFLOOR vec obojen**

U trenutku nanosenja sjediniti dvije predozirane komponente u jednoj posudi. Pazljivo mijesati 2 minute koristeci odgovarajucu opremu (busilica s mijesalicom), pazeci da se gleterom ociste stijenke posuda kako bi se promijesao sav proizvod. Po zavrsetku mijesanja postovati vrijeme indukcije* ostavljajuci proizvod da odstoji u kanti. Polako i uz mijesanje dodati vodu za razrjeđivanje (preporuceno 20% za prvi sloj, 10% za zavrsni sloj), ponovo mijesati 1 minutu i nanositi valjkom, uz potrosnju od 0,130 kg/m$^2$ po sloju.

**PAVIFLOOR NP + pasta za toniranje**

Dobro promijesati pastu za toniranje kako bi se homogenizirali eventualni talozi. U trenutku nanosenja dodati pastu za toniranje komponenti A i pazljivo promijesati. Zatim dodati komponentu B i mijesati 2 minute koristeci odgovarajucu opremu (busilica s mijesalicom), pazeci da se gleterom ociste stijenke posuda. Po zavrsetku mijesanja postovati vrijeme indukcije* ostavljajuci proizvod da odstoji u kanti. Polako i uz mijesanje dodati vodu za razrjeđivanje (preporuceno 20% za prvi sloj, 10% za zavrsni sloj), ponovo mijesati 1 minutu i nanositi valjkom, uz potrosnju od 0,130 kg/m$^2$ po sloju.

Za dobivanje protuklizne povrsine dodati 3-5% masenih STAKLENIH KUGLICA (FINIH ili KRUPNIH), održavajuci proizvod u pokretu mijesanjem kako bi se sprijecila njihova sedimentacija. PAVIFLOOR se može nanositi i gletanjem: u tom slucaju mjesavini dodati 30% masenih KRUPNIH STAKLENIH KUGLICA i nanositi celicnom gletericom, uz maksimalnu potrosnju od 0,200 kg/m$^2$ PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR se mora nanositi nakon vremena indukcije i unutar vremena upotrebljivosti, ovisno o temperaturi okoline (vidjeti tehnicke podatke).

## UPOZORENJA

Izbjegavati pripremu djelimicnih mjesavina proizvoda, kako ne bi doslo do slucajnih gresaka koje bi mogle dovesti do izostanka ili nepotpunog ocvrscavanja. Ako se ne postuju vremena indukcije i upotrebljivosti, mogu se pojaviti neujednacenosti zavrsnog sloja, vidljive kao razlicita boja i stepen sjaja. Kao zavrsni sloj nanosi se valjkom, ujednacavajuci povrsinu paralelnim pokretima.

Za nanosenje pri niskim temperaturama formulat se može razrijediti mjesavinom vode i etilnog alkohola u omjeru 1:1. Naneseni proizvod zastititi od vlage, kondenzacije i vode najmanje 24 sata.

Nijanse zute, narandzaste i neke crvene mogu zahtijevati vise slojeva za postizanje dobre pokrivnosti (u nekim slucajevima preporucuje se dodatni prvi sloj bijele boje). Razlicite proizvodne serije iste boje mogu imati male razlike: gdje je moguce, za svaku povrsinu koja se obrađuje koristiti materijal iz jedne serije.

Neke boje na bazi organskih pigmenata (crvene, plave, zelene, intenzivne zute itd.) sklone su otpustanju boje ako su izlozene abraziji, suhoj ili mokroj: u tim slucajevima preporucuje se zastititi boju jednim slojem prozirnog zavrsnog premaza. Ne nanositi na gipsane maltere namijenjene vlaznim prostorima (npr. tusevi).

## PODACI O PROIZVODU

| OPIS | REZULTAT |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Boja | Na zahtjev prema karti boja |
| Potrošnja | 0,130 kg/m$^2$ po sloju |
| Specifična težina (na 25°C) | Mješavina A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml Dio A: 1,55 ± 0,05 g/ml Dio B: 1,10 ± 0,05 g/ml |
| Viskoznost (na 25°C) | Mješavina A+B: 3.500-4.000 mPa·s (vreteno 2, 5 o/min) Mješavina A+B razrijeđena 10%: 800-1.300 mPa·s (vreteno 2, 5 o/min) |
| Suhi ostatak (A+B) | 69% maseno, 54% zapreminski |
| VOC spreman za upotrebu (Zak. uredba 161/06) | < 50 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BA) |
| Tačka paljenja | Nije primjenjivo |
| Čišćenje alata | Voda |
| Skladištenje | 12 mjeseci, na suhom mjestu pri temperaturi između 10°C i 35°C |

## PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

| OPIS | REZULTAT |
|---|---|
| Omjer miješanja (maseni) | Već obojena verzija: A = 100, B = 28 Verzija NP: A = 85, pasta = 15, B = 28 |
| Vrijeme indukcije | 10 min (30°C) – 15 min (25°C) – 25 min (15°C) |
| Pot life (50% R.V.) | na 15°C: 130 min na 25°C: 105 min na 30°C: > 80 min |
| Suho na dodir (50% R.V.) | na 15°C: 18-22 sata na 25°C: 4-6 sati na 30°C: 2,5-3,5 sati |

| OPIS | REZULTAT |
|---|---|
| Prohodno za pješake (50% R.V.) | na 25°C: od 14 do 36 sati |
| Nanošenje sljedećeg sloja (50% R.V.) | na 25°C: od 14 do 36 sati |
| Prohodno za vozila (50% R.V.) | na 25°C: 3 dana |
| Očvršćavanje u dubini (50% R.V.) | na 25°C: 7 dana |
| Uvjeti okoline pri upotrebi | Temperatura između +15°C i +35°C, R.V. < 70% |
| Temperatura površine | Između +10°C i +30°C |
| Održavanje obloge | Za čišćenje koristiti neutralne deterdžente |

## TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

| OPIS | REZULTAT |
|---|---|
| Izgled | Površina s blagim efektom narandžine kore |
| Sjaj (60°) | 60-65 (*) |
| Otpornost na abraziju (UNI 8298-9) | 55 mg (Taber, disk CS-17, 1000 okretaja, 1000 g) |

| | |
|---|---|
| Otpornost na abraziju (UNI EN ISO 5470-1) | 84 mg |
| Prianjanje pull-off (EN 1542) | 3,6 MPa |
| Otpornost na udar (EN ISO 6272-1) | 11,8 N · m (klasa 2) |
| Vodopropusnost (EN 1062-3) | vrijednost w = 0,012 kg/(m² · h0,5) |
| Reakcija na požar (UNI EN 13501-1) | klasa Bfl-s1 |
| Klizavost (D.M. 236/89) | μ > 0,40 (s 3% FINIH STAKLENIH KUGLICA) |
| Hemijske otpornosti | Kontaktirati tehničku službu Design Systems |

(*) Na stepen sjaja nanesenog PAVIFLOOR utječe više faktora: temperatura materijala, vlažnost okoline, temperatura nanošenja i poroznost podloge.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.