DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT PAVIFLOOR A+B
EPOXIDFORMULIERUNG IN WÄSSRIGER EMULSION

BESCHREIBUNG

PAVIFLOOR A+B ist eine zweikomponentige Deckbeschichtung auf Basis von Epoxid- und Aminharzen in wässriger Dispersion, mit hohem Feststoffgehalt, für Beschichtungen mit hoher chemischer Beständigkeit, ideal für Böden wie ResinFloor mit Marmoreffekt.

- Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit.
- Leichte Reinigung und Desinfektion der Oberfläche.
- Gute Beständigkeit gegen Wasser, alkalische Lösungen, Reinigungsmittel und Kohlenwasserstoffe, sowohl hoch- als auch niedrigsiedende (Öl, Diesel, Benzin usw.).

PAVIFLOOR ist geeignet für die Beschichtung von Böden und Wänden in Räumen, in denen Lebensmittel vorhanden sind und die HACCP-Systembewertungen gemäß Verordnung (EG) 852/2004 (ital. Gesetzesdekret 193/2007) unterliegen.

Die Formulierung wird für einige Farbtöne in bereits eingefärbter Ausführung oder in nicht pigmentierter Ausführung (NP) mit separat gelieferter wasserbasierter Farbpaste geliefert.

ANWENDUNGEN

Farbiger Anstrich von Betonböden im Inneren von Gebäuden. Deckbeschichtung für dickschichtige Epoxid-Zement- oder Epoxidbeschichtungen. Geeignet für Lebensmittelbereiche, da leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Auffrischung der Farbe von Harzböden. Beschichtung für Sockelbereiche aseptischer Räume in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in Krankenhäusern und in öffentlichen Bereichen.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss eine Mindestdruckfestigkeit von 25 N/mm^2 und eine Mindestzugfestigkeit von 1,5 N/mm^2 aufweisen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Betonuntergründe müssen fest, trocken (bei Neubauten ausgehärtet), eben, saugfähig und frei von Ölen, Reinigungsmitteln, Schalölen, Staub oder anderen Stoffen sein. Die zweckmäßigste mechanische Vorbereitung (Anschleifen oder Schleifen) festlegen. Eventuelle Löcher und kleinere Unregelmäßigkeiten können vorab mit Epoxidspachtelmasse repariert werden. Geflieste Böden sind anzuschleifen oder zu schleifen, bis eine vollständig mattierte Oberfläche erreicht ist.

Bestehende Harzbeschichtungen sind anzuschleifen oder zu schleifen und anschließend von Staubresten zu befreien. Saugfähige oder zum Absanden neigende zementgebundene Flächen sind vorab mit einem wasserbasierten Epoxidprimer oder mit einer Schicht PAVIFLOOR, verdünnt mit 50 Gewichtsprozent Wasser, zu behandeln. Durch Schleifen vorbereitete Untergründe, die Schleifspuren aufweisen, sind mit geeigneten

Formulierungen zu spachteln. Feuchte oder von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit betroffene Untergründe sind mit einem speziellen Primer zu behandeln (den technischen Service von Design Systems kontaktieren).

ANWENDUNG

PAVIFLOOR bereits eingefärbt

Zum Zeitpunkt der Anwendung die beiden vordosierten Komponenten in einem einzigen Behälter vereinen. 2 Minuten lang mit geeigneter Ausrüstung (Bohrmaschine mit Rührwerk) sorgfältig mischen und dabei die Wände der Behälter mit einer Spachtel abstreifen, um das gesamte Produkt zu vermischen. Nach dem Mischen die Induktionszeit* einhalten und das Produkt in der Dose ruhen lassen. Langsam und unter Rühren das Verdünnungswasser zugeben (empfohlen 20% für die erste Schicht, 10% für die Deckschicht), 1 Minute lang erneut mischen und mit der Rolle auftragen, bei einem Verbrauch von 0,130 kg/m^2 pro Schicht.

PAVIFLOOR NP + Farbpaste

Die Farbpaste gut aufrühren, um eventuelle Ablagerungen zu homogenisieren. Zum Zeitpunkt der Anwendung die Farbpaste der Komponente A zugeben und sorgfältig mischen. Anschließend die Komponente B zugeben und 2 Minuten lang mit geeigneter Ausrüstung (Bohrmaschine mit Rührwerk) mischen, dabei die Wände der Behälter mit einer Spachtel abstreifen. Nach dem Mischen die Induktionszeit* einhalten und das Produkt in der Dose ruhen lassen. Langsam und unter Rühren das Verdünnungswasser zugeben (empfohlen 20% für die erste Schicht, 10% für die Deckschicht), 1 Minute lang erneut mischen und mit der Rolle auftragen, bei einem Verbrauch von 0,130 kg/m^2 pro Schicht.

Für eine rutschhemmende Oberfläche 3-5 Gewichtsprozent GLASPERLEN (SFERETTE DI VETRO, FEIN oder GROB) zugeben und das Produkt in Bewegung halten, um ein Absetzen zu vermeiden. PAVIFLOOR kann auch als Spachtelung aufgetragen werden: In diesem Fall der Mischung 30 Gewichtsprozent GROBE GLASPERLEN zugeben und mit der Glättkelle auftragen, bei einem maximalen Verbrauch von 0,200 kg/m^2 PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR muss nach der Induktionszeit und innerhalb der Verarbeitungszeit aufgetragen werden, abhängig von der Umgebungstemperatur (siehe technische Daten).

WARNHINWEISE

Keine Teilmischungen des Produkts herstellen, um versehentliche Fehler zu vermeiden, die zu einer ausbleibenden oder unvollständigen Aushärtung führen könnten. Werden Induktions- und Verarbeitungszeiten nicht eingehalten, kann es zu Ungleichmäßigkeiten der Oberfläche kommen, die sich in unterschiedlicher Farbe und unterschiedlichem Glanzgrad zeigen. Als Deckbeschichtung ist es mit der Rolle aufzutragen, wobei die Oberfläche mit parallelen Bewegungen zu vergleichmäßigen ist.

Für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen kann die Formulierung mit einer 1:1-Mischung aus Wasser und Ethylalkohol verdünnt werden. Das aufgetragene Produkt mindestens 24 Stunden lang vor Feuchtigkeit, Kondenswasser und Wasser schützen.

Gelb- und Orangetöne sowie einige Rottöne können mehrere Schichten erfordern, um eine gute Deckkraft zu erzielen (in einigen Fällen wird eine zusätzliche erste Schicht in Weiß empfohlen). Verschiedene

Produktionschargen derselben Farbe können geringe Unterschiede aufweisen: Nach Möglichkeit für jede zu behandelnde Fläche Material aus einer einzigen Charge verwenden.

Einige Farben auf Basis organischer Pigmente (Rot-, Blau-, Grüntöne, intensive Gelbtöne usw.) neigen dazu, bei trockenem oder nassem Abrieb Farbe abzugeben: In diesen Fällen wird empfohlen, die Farbe mit einer transparenten Deckschicht zu schützen. Nicht auf Gipsputzen auftragen, die für Feuchträume (z. B. Duschen) bestimmt sind.

PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Farbe	Auf Anfrage nach Farbkarte
Verbrauch	0,130 kg/m^2 pro Schicht
Spezifisches Gewicht (bei 25°C)	Mischung A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml Komponente A: 1,55 ± 0,05 g/ml Komponente B: 1,10 ± 0,05 g/ml
Viskosität (bei 25°C)	Mischung A+B: 3.500-4.000 mPa · s (Spindel 2, 5 U/min) Mischung A+B, zu 10% verdünnt: 800-1.300 mPa · s (Spindel 2, 5 U/min)
Trockenrückstand (A+B)	69 Gewichts-%, 54 Volumen-%
VOC gebrauchsfertig (ital. Gesetzesdekret 161/06)	< 50 g/l – Kat. A/j: Zweikomponenten-Hochleistungsbeschichtung (BA)
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Reinigung der Werkzeuge	Wasser
Lagerung	12 Monate, an trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen 10°C und 35°C

ANWENDUNGSDATEN UND ZEITEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Mischungsverhältnis (Gewichtsanteile)	Bereits eingefärbte Ausführung: A = 100, B = 28 Ausführung NP: A = 85, Paste = 15, B = 28
Induktionszeit	10 min (30°C) – 15 min (25°C) – 25 min (15°C)
Topfzeit (50% r.F.)	bei 15°C: 130 min bei 25°C: 105 min bei 30°C: > 80 min
Berührungstrocken (50% r.F.)	bei 15°C: 18-22 Stunden bei 25°C: 4-6 Stunden bei 30°C: 2,5-3,5 Stunden

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Begehbar (50% r.F.)	bei 25°C: 14 bis 36 Stunden
Überarbeitbar (50% r.F.)	bei 25°C: 14 bis 36 Stunden
Befahrbar (50% r.F.)	bei 25°C: 3 Tage
Durchhärtung (50% r.F.)	bei 25°C: 7 Tage

Umgebungsbedingungen bei der Anwendung	Temperatur zwischen +15°C und +35°C, r.F. < 70%
Oberflächentemperatur	Zwischen +10°C und +30°C
Pflege der Beschichtung	Zur Reinigung neutrale Reinigungsmittel verwenden

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Aussehen	Leicht genarbte Oberfläche (Orangenhauteffekt)
Glanzgrad (60°)	60-65 (*)
Abriebfestigkeit (UNI 8298-9)	55 mg (Taber, Reibrolle CS-17, 1000 Umdrehungen, 1000 g)
Abriebfestigkeit (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
Haftzugfestigkeit (Pull-off, EN 1542)	3,6 MPa
Schlagfestigkeit (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (Klasse 2)
Wasserdurchlässigkeit (EN 1062-3)	w-Wert: 0,012 kg/(m^2 · h0,5)
Brandverhalten (UNI EN 13501-1)	Klasse Bfl-s1
Rutschhemmung (ital. Ministerialdekret 236/89)	μ > 0,40 (mit 3% FEINEN GLASPERLEN)
Chemische Beständigkeit	Den technischen Service von Design Systems kontaktieren

(*) Der Glanzgrad des aufgetragenen PAVIFLOOR wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst: Materialtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Verarbeitungstemperatur und Porosität des Untergrunds.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.