DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA PAVIFLOOR A+B
FORMULADO EPOXÍDICO EN EMULSIÓN ACUOSA

DESCRIPCIÓN

PAVIFLOOR A+B es un acabado bicomponente a base de resinas epoxídicas y amínicas en dispersión acuosa, de alto contenido en sólidos, para revestimientos de elevada resistencia química, ideal para pavimentos como ResinFloor efecto mármol.

- Excelente resistencia al desgaste.
- Fácil limpieza y sanitización de la superficie.
- Buena resistencia al agua, a las soluciones alcalinas, a los detergentes y a los hidrocarburos, tanto de alto como de bajo punto de ebullición (aceite, gasóleo, gasolina, etc.).

PAVIFLOOR es adecuado para el revestimiento de pavimentos y paredes en ambientes con presencia de alimentos, sometidos a evaluaciones del sistema HACCP conforme al Reg. (CE) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007).

El formulado se suministra en versión ya coloreada para algunos tonos o en versión no pigmentada (NP), con pasta colorante al agua suministrada aparte.

USOS

Pintado coloreado de pavimentos de hormigón en el interior de edificios. Acabado para revestimientos epoxi-cementosos o epoxídicos de espesor. Adecuado para ambientes alimentarios, por ser fácil de limpiar y sanitizar. Regeneración del color de pavimentos de resina. Revestimiento para zócalos de locales asépticos en la industria alimentaria y farmacéutica, en hospitales y en zonas públicas.

SOPORTE

El soporte debe poseer una resistencia mínima a compresión de 25 N/mm^2 y a tracción de 1,5 N/mm^2.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Los soportes de hormigón deberán ser sólidos, estar secos (curados si son de nueva construcción), nivelados, absorbentes, no contaminados por aceites, detergentes, desencofrantes, polvo u otras sustancias. Evaluar el tipo de preparación mecánica más conveniente (lijado o desbastado). Los posibles agujeros y pequeñas anomalías pueden repararse previamente con masilla epoxídica. Los pavimentos de baldosas deben lijarse o desbastarse hasta obtener una superficie completamente mateada.

Los revestimientos de resina existentes deben lijarse o desbastarse, eliminando a continuación los residuos de polvo. Las superficies cementosas absorbentes o con tendencia a desprender polvo deben tratarse primero con un primer epoxídico al agua o con una mano de PAVIFLOOR diluido con el 50% en peso de agua. Los soportes preparados mediante desbastado que presenten marcas de abrasión deben rasarse con formulados adecuados. Los soportes húmedos o sujetos a humedad ascendente por capilaridad deben tratarse con un primer específico (contactar con el servicio técnico Design Systems).

APLICACIÓN

PAVIFLOOR ya coloreado

En el momento de la aplicación, unir los dos componentes predosificados en un único recipiente. Mezclar cuidadosamente durante 2 minutos utilizando un equipo adecuado (taladro con hélice), procurando limpiar con una espátula las paredes de los envases para mezclar todo el producto. Terminado el mezclado, respetar el tiempo de inducción* dejando reposar el producto en la lata. Añadir lentamente y bajo agitación el agua de dilución (recomendado 20% para la primera mano, 10% para la mano de acabado), volver a mezclar durante 1 minuto y aplicar con rodillo, para un consumo de 0,130 kg/m^2 por cada mano.

PAVIFLOOR NP con pasta colorante

Mezclar bien la pasta colorante para homogeneizar los posibles sedimentos. En el momento de la aplicación, unir la pasta colorante al componente A y mezclar cuidadosamente. Añadir después el componente B y mezclar durante 2 minutos utilizando un equipo adecuado (taladro con hélice), procurando limpiar con una espátula las paredes de los envases. Terminado el mezclado, respetar el tiempo de inducción* dejando reposar el producto en la lata. Añadir lentamente y bajo agitación el agua de dilución (recomendado 20% para la primera mano, 10% para la mano de acabado), volver a mezclar durante 1 minuto y aplicar con rodillo, para un consumo de 0,130 kg/m^2 por cada mano.

Para obtener una superficie antideslizante, añadir el 3-5% en peso de MICROESFERAS DE VIDRIO (SFERETTE DI VETRO, FINAS o GRUESAS), manteniendo el producto en agitación para evitar su sedimentación. PAVIFLOOR puede aplicarse también en rasado: en este caso, añadir a la mezcla el 30% en peso de MICROESFERAS DE VIDRIO GRUESAS y aplicar con llana de acero, para un consumo máximo de 0,200 kg/m^2 de PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR debe aplicarse después del tiempo de inducción y dentro del tiempo de utilización, en función de la temperatura ambiente (véanse los datos técnicos).

ADVERTENCIAS

Evitar preparar mezclas parciales de producto, para no incurrir en errores accidentales que podrían comportar un endurecimiento nulo o incompleto. Si no se respetan los tiempos de inducción y de utilización, pueden producirse irregularidades en el acabado, evidenciadas por diferencias de color y de grado de brillo. Como acabado debe aplicarse con rodillo, uniformando la superficie con movimientos paralelos.

Para aplicaciones a bajas temperaturas es posible diluir el formulado con una mezcla 1:1 de agua y alcohol etílico. Proteger el producto aplicado de la humedad, la condensación y el agua durante al menos 24 horas.

Los tonos de amarillo, de naranja y algunos rojos pueden requerir varias manos para obtener un buen efecto cubriente (en algunos casos se recomienda una primera mano adicional de color blanco). Distintos lotes de producción del mismo color pueden presentar pequeñas diferencias: cuando sea posible, utilizar para cada zona a tratar material procedente de un único lote.

Algunos colores a base de pigmentos orgánicos (rojos, azules, verdes, amarillos intensos, etc.) tienden a ceder color si se someten a abrasión, en seco o en húmedo: en estos casos se recomienda proteger el color

con una mano de acabado transparente. No aplicar sobre revocos a base de yeso destinados a ambientes húmedos (p. ej. duchas).

DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Color	Bajo pedido según carta de colores
Consumo de producto	0,130 kg/m^2 por mano
Peso específico (a 25°C)	Mezcla A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml; Parte A: 1,55 ± 0,05 g/ml; Parte B: 1,10 ± 0,05 g/ml
Viscosidad (a 25°C)	Mezcla A+B: 3.500-4.000 mPa · s (spindle 2, 5 rpm); Mezcla A+B diluida al 10%: 800-1.300 mPa · s (spindle 2, 5 rpm)
Residuo seco (A+B)	69% en peso, 54% en volumen
COV listo para el uso (D.Lgs. 161/06)	< 50 g/l – Cat. A/j: pintura bicomponente de altas prestaciones (BA)
Punto de inflamación	No aplicable
Limpieza de herramientas	Agua
Almacenamiento	12 meses, en lugar seco a una temperatura comprendida entre 10°C y 35°C

DATOS DE APLICACIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Relación de mezcla (en peso)	Versión ya coloreada: A = 100, B = 28; Versión NP: A = 85, pasta = 15, B = 28
Tiempo de inducción	10 min (30°C) – 15 min (25°C) – 25 min (15°C)
Pot life (50% H.R.)	a 15°C: 130 min; a 25°C: 105 min; a 30°C: > 80 min
Seco al tacto (50% H.R.)	a 15°C: 18-22 horas; a 25°C: 4-6 horas; a 30°C: 2,5-3,5 horas

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Transitable peatonalmente (50% H.R.)	a 25°C: de 14 a 36 horas
Repintado (50% H.R.)	a 25°C: de 14 a 36 horas
Transitable por vehículos (50% H.R.)	a 25°C: 3 días
Endurecimiento en profundidad (50% H.R.)	a 25°C: 7 días
Condiciones ambientales de uso	Temperatura entre +15°C y +35°C, H.R. < 70%
Temperatura de la superficie	Entre +10°C y +30°C
Mantenimiento del revestimiento	Para la limpieza utilizar detergentes neutros

DESIGN SYSTEMS

DATOS TÉCNICOS DE PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Aspecto	Superficie con ligero efecto piel de naranja
Brillo (60°)	60-65 (*)
Resistencia a la abrasión (UNI 8298-9)	55 mg (Taber, muela CS-17, 1000 vueltas, 1000 g)
Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
Adherencia pull-off (EN 1542)	3,6 MPa
Resistencia al impacto (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (clase 2)
Permeabilidad al agua (EN 1062-3)	w = 0,012 kg/(m^2 · h^0,5)
Reacción al fuego (UNI EN 13501-1)	Clase Bfl-s1
Resbaladicidad (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (con 3% de MICROESFERAS DE VIDRIO FINAS)
Resistencias químicas	Contactar con el servicio técnico Design Systems

(*) El grado de brillo de PAVIFLOOR aplicado se ve influido por diversos factores: temperatura del material, humedad ambiental, temperatura de aplicación y porosidad del soporte.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.