DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ PAVIFLOOR A+B
FORMULAT EPOXIDIC ÎN EMULSIE APOASĂ

DESCRIERE

PAVIFLOOR A+B este un finisaj bicomponent pe bază de rășini epoxidice și aminice în dispersie apoasă, cu conținut ridicat de solide, pentru acoperiri cu rezistență chimică ridicată, ideal pentru pardoseli precum ResinFloor cu efect de marmură.

- Rezistență excelentă la uzură.
- Suprafață ușor de curățat și de igienizat.
- Bună rezistență la apă, la soluțiile alcaline, la detergenți și la hidrocarburi, atât cu punct de fierbere ridicat, cât și cu punct de fierbere scăzut (ulei, motorină, benzină etc.).

PAVIFLOOR este adecvat pentru acoperirea pardoselilor și a pereților în spații cu prezență de alimente, supuse evaluărilor de sistem HACCP în conformitate cu Reg. (CE) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007).

Formulatul este furnizat în versiune gata colorată pentru unele nuanțe sau în versiune nepigmentată (NP), cu pastă colorantă pe bază de apă furnizată separat.

UTILIZĂRI

Vopsirea colorată a pardoselilor din beton în interiorul clădirilor. Finisaj pentru acoperiri epoxi-cementoase sau epoxidice în grosime. Adecvat pentru spații alimentare, fiind ușor de curățat și de igienizat. Regenerarea culorii pardoselilor din rășină. Acoperire pentru plinte în încăperi aseptice din industria alimentară și farmaceutică, în spitale și în zone publice.

SUPORT

Stratul suport trebuie să aibă o rezistență minimă la compresiune de 25 N/mm^2 și la tracțiune de 1,5 N/mm^2.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturile din beton trebuie să fie solide, uscate (maturate, dacă sunt de construcție nouă), nivelate, absorbante, necontaminate cu uleiuri, detergenți, agenți de decofrare, praf sau alte substanțe. Evaluați tipul de pregătire mecanică cel mai convenabil (abrazare sau șlefuire). Eventualele găuri și micile neregularități pot fi reparate în prealabil cu chit epoxidic. Pardoselile placate cu plăci ceramice trebuie abrazate sau șlefuite până la obținerea unei suprafețe complet matisate.

Acoperirile din rășină existente trebuie abrazate sau șlefuite, eliminând apoi reziduurile de praf. Suprafețele pe bază de ciment absorbante sau cu tendință de prăfuire trebuie tratate în prealabil cu un primer epoxidic pe bază de apă sau cu un strat de PAVIFLOOR diluat cu 50% apă în greutate. Suporturile pregătite prin șlefuire care prezintă urme de abraziune trebuie șpăcluite cu formulate adecvate. Suporturile umede sau supuse umidității ascensionale prin capilaritate trebuie tratate cu un primer specific (contactați serviciul tehnic Design Systems).

APLICARE

PAVIFLOOR gata colorat

În momentul aplicării, uniți cele două componente predozate într-un singur recipient. Amestecați cu grijă timp de 2 minute, utilizând un echipament adecvat (mașină de găurit cu elice), având grijă să curățați cu o spatulă pereții recipientelor pentru a amesteca tot produsul. După terminarea amestecării, respectați timpul de inducție*, lăsând produsul să se odihnească în cutie. Adăugați lent și sub agitare apa de diluare (recomandat 20% pentru primul strat, 10% pentru stratul de finisare), amestecați din nou timp de 1 minut și aplicați cu rola, pentru un consum de 0,130 kg/m^2 pentru fiecare strat.

PAVIFLOOR NP + pastă colorantă

Amestecați bine pasta colorantă pentru a omogeniza eventualele sedimente. În momentul aplicării, adăugați pasta colorantă la componenta A și amestecați cu grijă. Adăugați apoi componenta B și amestecați timp de 2 minute, utilizând un echipament adecvat (mașină de găurit cu elice), având grijă să curățați cu o spatulă pereții recipientelor. După terminarea amestecării, respectați timpul de inducție*, lăsând produsul să se odihnească în cutie. Adăugați lent și sub agitare apa de diluare (recomandat 20% pentru primul strat, 10% pentru stratul de finisare), amestecați din nou timp de 1 minut și aplicați cu rola, pentru un consum de 0,130 kg/m^2 pentru fiecare strat.

Pentru a obține o suprafață antiderapantă, adăugați 3-5% în greutate de SFERETTE DI VETRO (microsfere de sticlă, FINI sau GROSSE), menținând produsul sub agitare pentru a evita sedimentarea acestora. PAVIFLOOR poate fi aplicat și prin șpăcluire: în acest caz, adăugați în amestec 30% în greutate de SFERETTE DI VETRO GROSSE și aplicați cu gletiera din oțel, pentru un consum maxim de 0,200 kg/m^2 de PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR trebuie aplicat după timpul de inducție și în limita timpului de utilizare, în funcție de temperatura ambientală (a se vedea datele tehnice).

AVERTISMENTE

Evitați prepararea de amestecuri parțiale de produs, pentru a nu comite erori accidentale care ar putea duce la o întărire absentă sau incompletă. Dacă nu se respectă timpii de inducție și de utilizare, pot apărea neuniformități ale finisajului, evidențiate prin diferențe de culoare și de grad de luciu. Ca finisaj se aplică cu rola, uniformizând suprafața cu mișcări paralele.

Pentru aplicări la temperaturi scăzute, formulatul poate fi diluat cu un amestec 1:1 de apă și alcool etilic. Protejați produsul aplicat de umiditate, condens și apă timp de cel puțin 24 de ore.

Nuanțele de galben, de portocaliu și unele nuanțe de roșu pot necesita mai multe straturi pentru a obține un efect de acoperire bun (în unele cazuri se recomandă un prim strat suplimentar de culoare albă). Loturi de producție diferite ale aceleiași culori pot prezenta mici diferențe: acolo unde este posibil, utilizați pentru fiecare zonă de tratat material provenit dintr-un singur lot.

Unele culori pe bază de pigmenți organici (roșu, albastru, verde, galben intens etc.) tind să cedeze culoare dacă sunt supuse abraziunii, la uscat sau la umed: în aceste cazuri se recomandă protejarea culorii cu un strat de finisaj transparent. Nu aplicați pe tencuieli pe bază de ipsos destinate spațiilor umede (de ex. dușuri).

DESIGN SYSTEMS

DATE PRODUS

DESCRIERE	REZULTAT
Culoare	La cerere, conform paletarului de culori
Consum	0,130 kg/m^2 pe strat
Greutate specifică (la 25°C)	Amestec A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml Partea A: 1,55 ± 0,05 g/ml Partea B: 1,10 ± 0,05 g/ml
Vâscozitate (la 25°C)	Amestec A+B: 3.500-4.000 mPa · s (spindle 2, 5 rpm) Amestec A+B diluat la 10%: 800-1.300 mPa · s (spindle 2, 5 rpm)
Reziduu uscat (A+B)	69% în greutate, 54% în volum
COV produs gata de utilizare (D.Lgs. 161/06)	< 50 g/l – Cat. A/j: vopsea bicomponentă de înaltă performanță (BA)
Punct de inflamabilitate	Nu se aplică
Curățarea uneltelor	Apă
Depozitare	12 luni, în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 10°C și 35°C

DATE DE APLICARE ȘI TIMPI

DESCRIERE	REZULTAT
Raport de amestecare (în greutate)	Versiune gata colorată: A = 100, B = 28 Versiune NP: A = 85, pastă = 15, B = 28
Timp de inducție	10 min (30°C) – 15 min (25°C) – 25 min (15°C)
Pot life (50% U.R.)	la 15°C: 130 min la 25°C: 105 min la 30°C: > 80 min
Uscat la atingere (50% U.R.)	la 15°C: 18-22 ore la 25°C: 4-6 ore la 30°C: 2,5-3,5 ore

DESCRIERE	REZULTAT
Circulabil pietonal (50% U.R.)	la 25°C: de la 14 la 36 de ore
Reacoperire (50% U.R.)	la 25°C: de la 14 la 36 de ore
Circulabil cu vehicule (50% U.R.)	la 25°C: 3 zile
Întărire în profunzime (50% U.R.)	la 25°C: 7 zile
Condiții ambientale de utilizare	Temperatură între +15°C și +35°C, U.R. < 70%
Temperatura suprafeței	Între +10°C și +30°C
Întreținerea acoperirii	Pentru curățare utilizați detergenți neutri

DATE TEHNICE DE PERFORMANȚĂ

DESCRIERE	REZULTAT
Aspect	Suprafață cu ușor efect de coajă de portocală

Luciu (60°)	60-65 (*)
Rezistență la abraziune (UNI 8298-9)	55 mg (Taber, disc CS-17, 1000 de rotații, 1000 g)
Rezistență la abraziune (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
Aderență pull-off (EN 1542)	3,6 MPa
Rezistență la impact (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (clasa 2)
Permeabilitate la apă (EN 1062-3)	Valoare w = 0,012 kg/(m^2 · h0,5)
Reacție la foc (UNI EN 13501-1)	Clasa Bfl-s1
Alunecare (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (cu 3% SFERETTE DI VETRO FINI)
Rezistențe chimice	Contactați serviciul tehnic Design Systems

(*) Gradul de luciu al PAVIFLOOR aplicat este influențat de diverși factori: temperatura materialului, umiditatea ambientală, temperatura de aplicare și porozitatea suportului.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.