DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PAVIFLOOR A+B
ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ В ВОДНОЙ ЭМУЛЬСИИ

ОПИСАНИЕ

PAVIFLOOR A+B — это двухкомпонентное финишное покрытие на основе эпоксидных и аминных смол в водной дисперсии, с высоким содержанием сухого вещества, для покрытий с высокой химической стойкостью, идеальное для полов типа ResinFloor с эффектом мрамора.

- Отличная износостойкость.
- Лёгкость очистки и санитарной обработки поверхности.
- Хорошая стойкость к воде, щелочным растворам, моющим средствам и углеводородам, как высококипящим, так и низкокипящим (масло, дизельное топливо, бензин и т. д.).

PAVIFLOOR пригоден для покрытия полов и стен в помещениях с присутствием пищевых продуктов, подлежащих оценке по системе HACCP в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004 (Законод. декрет 193/2007).

Состав поставляется в уже окрашенной версии для некоторых оттенков или в непигментированной версии (NP) с водной колеровочной пастой, поставляемой отдельно.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цветная окраска бетонных полов внутри зданий. Финишное покрытие для толстослойных эпоксидно-цементных или эпоксидных покрытий. Пригоден для пищевых помещений, поскольку легко очищается и поддаётся санитарной обработке. Восстановление цвета полимерных полов. Покрытие для плинтусных зон асептических помещений в пищевой и фармацевтической промышленности, в больницах и общественных местах.

ОСНОВАНИЕ

Основание должно обладать минимальной прочностью на сжатие 25 Н/мм^2 и на растяжение 1,5 Н/мм^2.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетонные основания должны быть прочными, сухими (выдержанными, если они новые), ровными, впитывающими, не загрязнёнными маслами, моющими средствами, смазками для опалубки, пылью или другими веществами. Оценить наиболее подходящий тип механической подготовки (абразивная обработка или шлифование). Возможные отверстия и небольшие дефекты могут быть предварительно отремонтированы эпоксидной шпаклёвкой. Полы, облицованные плиткой, необходимо обработать абразивом или отшлифовать до получения полностью матовой поверхности.

Существующие полимерные покрытия необходимо обработать абразивом или отшлифовать, затем удалить остатки пыли. Впитывающие или склонные к пылению цементные поверхности необходимо

предварительно обработать водным эпоксидным праймером или слоем PAVIFLOOR, разбавленного 50% воды по массе. Основания, подготовленные шлифованием и имеющие следы абразивной обработки, необходимо выровнять подходящими составами. Влажные основания или основания, подверженные капиллярному подъёму влаги, необходимо обработать специальным праймером (обратиться в техническую службу Design Systems).

НАНЕСЕНИЕ

PAVIFLOOR в уже окрашенной версии

В момент нанесения соединить два предварительно дозированных компонента в одной ёмкости. Тщательно перемешивать в течение 2 минут, используя подходящее оборудование (дрель с мешалкой), не забывая очищать шпателем стенки ёмкостей, чтобы перемешать весь продукт. По окончании смешивания выдержать время индукции*, оставив продукт в банке. Медленно и при перемешивании добавить воду для разбавления (рекомендуется 20% для первого слоя, 10% для финишного слоя), перемешивать 1 минуту и наносить валиком с расходом 0,130 кг/м^2 на каждый слой.

PAVIFLOOR NP + колеровочная паста

Хорошо перемешать колеровочную пасту для гомогенизации возможного осадка. В момент нанесения добавить колеровочную пасту к компоненту A и тщательно перемешать. Затем добавить компонент B и перемешивать 2 минуты, используя подходящее оборудование (дрель с мешалкой), не забывая очищать шпателем стенки ёмкостей. По окончании смешивания выдержать время индукции*, оставив продукт в банке. Медленно и при перемешивании добавить воду для разбавления (рекомендуется 20% для первого слоя, 10% для финишного слоя), перемешивать 1 минуту и наносить валиком с расходом 0,130 кг/м^2 на каждый слой.

Для получения противоскользящей поверхности добавить 3-5% по массе СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ (МЕЛКИХ или КРУПНЫХ), поддерживая продукт в состоянии перемешивания во избежание их оседания. PAVIFLOOR может также наноситься в виде выравнивающего слоя: в этом случае добавить в смесь 30% по массе КРУПНЫХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ и наносить стальной гладилкой при максимальном расходе 0,200 кг/м^2 PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR должен наноситься после истечения времени индукции и в пределах времени использования, в зависимости от температуры окружающей среды (см. технические данные).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Избегать приготовления частичных смесей продукта, чтобы не допустить случайных ошибок, которые могут привести к отсутствию или неполному отверждению. При несоблюдении времени индукции и времени использования возможна неоднородность финишного покрытия, проявляющаяся в различии цвета и степени блеска. В качестве финишного покрытия наносится валиком с выравниванием поверхности параллельными движениями.

Для нанесения при низких температурах состав можно разбавить смесью воды и этилового спирта 1:1. Защищать нанесённый продукт от влаги, конденсата и воды не менее 24 часов.

Оттенки жёлтого, оранжевого и некоторые красные могут потребовать нанесения нескольких слоёв для получения хорошей укрывистости (в некоторых случаях рекомендуется дополнительный первый слой белого цвета). Различные производственные партии одного и того же цвета могут иметь небольшие различия: по возможности использовать для каждой обрабатываемой зоны материал из одной партии.

Некоторые цвета на основе органических пигментов (красные, синие, зелёные, интенсивные жёлтые и т. д.) склонны отдавать цвет при сухом или влажном истирании: в этих случаях рекомендуется защитить цвет слоем прозрачного финишного покрытия. Не наносить на гипсовые штукатурки, предназначенные для влажных помещений (например, душевых).

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	По запросу согласно каталогу цветов
Расход	0,130 кг/м^2 на слой
Удельный вес (при 25°C)	Смесь A+B: 1,48 ± 0,05 г/мл Часть A: 1,55 ± 0,05 г/мл Часть B: 1,10 ± 0,05 г/мл
Вязкость (при 25°C)	Смесь A+B: 3.500-4.000 мПа·с (шпиндель 2, 5 об/мин) Смесь A+B, разбавленная на 10%: 800-1.300 мПа·с (шпиндель 2, 5 об/мин)
Сухой остаток (A+B)	69% по массе, 54% по объёму
ЛОС готового к применению продукта (Законод. декрет 161/06)	< 50 г/л – Кат. A/j: двухкомпонентная краска с высокими эксплуатационными характеристиками (BA)
Температура вспышки	Не применимо
Очистка инструмента	Вода
Хранение	12 месяцев, в сухом месте при температуре от 10°C до 35°C

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ И ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Соотношение смешивания (по массе)	Уже окрашенная версия: A = 100, B = 28 Версия NP: A = 85, паста = 15, B = 28
Время индукции	10 мин (30°C) – 15 мин (25°C) – 25 мин (15°C)
Жизнеспособность (pot life) (50% отн. вл.)	при 15°C: 130 мин при 25°C: 105 мин при 30°C: > 80 мин
Сухость на отлип (50% отн. вл.)	при 15°C: 18-22 часа при 25°C: 4-6 часов при 30°C: 2,5-3,5 часа

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Пешеходное движение (50% отн. вл.)	при 25°C: от 14 до 36 часов

Нанесение следующего слоя (50% отн. вл.)	при 25°C: от 14 до 36 часов
Допуск транспортной нагрузки (50% отн. вл.)	при 25°C: 3 суток
Отверждение по всей глубине (50% отн. вл.)	при 25°C: 7 суток
Условия окружающей среды при применении	Температура от +15°C до +35°C, отн. вл. < 70%
Температура поверхности	От +10°C до +30°C
Уход за покрытием	Для очистки использовать нейтральные моющие средства

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Внешний вид	Поверхность с лёгким эффектом «апельсиновой корки»
Блеск (60°)	60-65 (*)
Стойкость к истиранию (UNI 8298-9)	55 мг (Taber, круг CS-17, 1000 оборотов, 1000 г)
Стойкость к истиранию (UNI EN ISO 5470-1)	84 мг
Адгезия методом отрыва (pull-off) (EN 1542)	3,6 МПа
Ударная прочность (EN ISO 6272-1)	11,8 Н · м (класс 2)
Водопроницаемость (EN 1062-3)	w = 0,012 кг/(м^2 · h0,5)
Реакция на огонь (UNI EN 13501-1)	Класс Bfl-s1
Скользкость (Министерский декрет 236/89)	μ > 0,40 (с 3% МЕЛКИХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ)
Химическая стойкость	Обратиться в техническую службу Design Systems

(*) На степень блеска нанесённого PAVIFLOOR влияют различные факторы: температура материала, влажность окружающей среды, температура нанесения и пористость основания.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.