የቴክኒክ መረጃ ሉህ POLIMERO 20

ለማጣበቂያ ድልድይ (BONDING BRIDGE) የሚያገለግል የፖሊመር ሬዚን

መግለጫ

Polimero 20 የሲሚንቶ ውህዶችን ለማዘጋጀት በተለይ የተሻሻለ፣ በአልካላይን አካባቢ ውስጥ ከፍተኛ መረጋጋት ያለው የሰው ሠራሽ ኮፖሊመር (copolymer) የውሃ ዲስፐርሽን (dispersion) ነው።

ልዩ ቀመሩ ከፍተኛ ማጣበቅና የመለጠጥ ችሎታ ያላቸው ፊልሞችንና የሲሚንቶ ስለሪዎችን (slurries) ለማግኘት ያስችላል፤ እነዚህም የሁሉንም ቀጣይ አተገባበሮች ከመሠረቱ ጋር መያያዝ ያቀላጥፋሉ እንዲሁም ያሻሽላሉ።

አጠቃላይ መረጃ

Polimero 20 በማንኛውም መጠን በውሃ ሊበረዝ የሚችል ወፍራምና ወተት መሰል ፈሳሽ መልክ አለው። የሚገኙት የጠነከሩ ፊልሞች ከፍተኛ የመለጠጥ ችሎታና ለአልካላይ በጣም ጥሩ መቋቋም አላቸው፤ በቀዝቃዛም ሆነ በሞቀ ውሃ እንደገና ኢመልሽን አይሆኑም። እነዚህ ባህሪያት በጣም ከባድ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ የማያያዙን ዘላቂነት በጊዜ ሂደት ያረጋግጣሉ። Polimero 20 የተሠሩባቸውን ገጽታዎችና በእሱ የተዘጋጁትን ሞርታሮች ውሃ የሚያሳልፉና የሚተነፍሱ ያደርጋል፤ እንዲሁም ለዘይቶች፣ ለሶልቬንቶችና ለብዙ ኬሚካል ምርቶች ተጽዕኖ የማይበገሩ ያደርጋቸዋል።

የቴክኒክ መረጃዎች			
የኬሚካል ባህሪ	የስታይሬን ሬዚኖች	ጥግግት	ዝቅ. 1,020 kg/dm^3
መልክ	ወፍራም ፈሳሽ	በውሃ መሟሟት	ሙሉ በሙሉ የሚሟሟ
ቀለም	ወተት ነጭ	ማከማቸት	በተጠበቀና በደረቅ ቦታ

የአተገባበር ዘዴ

ለታተመ ፕላስተር (Intonaco Stampato) እንደ ፕራይመር

በተጠናከረ ኮንክሪት ግድግዳዎች ላይ ሲተገበር በሃይድሮክሎሪክ አሲድና በግፊት ውሃ ማጠቢያ ጥልቅ እጥበት ማድረግ ጥሩ ነው፤ ከዚያም የእኛን Polimero 20 ፕራይመር በውሃ 1/1 ተበርዞ ሲሚንቶ በመጨመር ይተግብሩ፤ ይህ ውህድ በግድግዳው ላይ መሰራጨት አለበት፤ ትንሽ በትንሹ መተግበር እና እርጥብ-በ-እርጥብ (wet-on-wet) Starmix ምርቱን መተግበር ይመከራል።

ኮንክሪት እና/ወይም ፕላስተሮች ባሉበት ሁኔታ

Polimero 20 የፕላስተሮችንና የሞርታሮችን ከለስላሳ ወይም ለመጣበቅ አስቸጋሪ ከሆኑ መሠረቶች ጋር መያያዝ ማሻሻል በሚያስፈልግበት ሁኔታ ሁሉ እና ለንዝረት ጠንካራ መቋቋም በሚጠየቅበት ሁኔታ ይጠቀማል። የሲሚንቶ፣ የኖራ ወይም የጂፕሰም ስኪም ኮቶችን በአሮጌ ወይም ቀድሞ በጠነከሩ ፕላስተሮች ላይ ለማያያዝ ይጠቀማል። Polimero 20 የማያያዣ ስለሪዎችን እና የተበላሹ መዋቅሮችን ለስኪም ኮትና ለጥገና፣ የተሰባበሩ ጠርዞችን ለማደስ፣ ስንጥቆችን ለመዝጋት፣ ማንኛውንም ዓይነት መሠረቶችን ደረጃ ለማስተካከል የሚያገለግሉ የሲሚንቶ ሞርታሮችን ለማዘጋጀት ያገለግላል። በተጨማሪም አሮጌ ኮንክሪትን ከአዲስ ፍሰት ጋር ለማያያዝ፣ የማጠናከሪያ ብረቶችን ለመጠበቅ እና ማንኛውንም የኮንክሪት ገጽታ ከእርጥበት ለመከላከል ይጠቀማል።

ለ Spray Deck አተገባበር

Polimero 20 መጠቀም ለ Spray-Deck (የሚረጭ ወለል) ምርት ሥራም አስፈላጊ ነው፤ ይህም ከውሃ ጋር በ 2/1 መጠን ተቀላቅሎ ከዚያም ከ Corpav ጋር በውህዱ ውስጥ ይጠቀማል፤ በዚህም ተመሳሳይ ውህድ ይፈጠራል፣ እሱም በኋላ በሁለት መንገዶች ይጠቀማል፡ እንደ ገጽታ ስኪም ኮት ወይም በስቴንስል ወይም ያለ ስቴንስል በመርጨት።

እርጥብ-በ-እርጥብ ፕራይመር

እንደሚከተለው የተዘጋጀ የሲሚንቶ ስለሪ (slurry) መጠቀም ይመከራል፡ 1 ክፍል Polimero 20 ከ 1 ክፍል ውሃ ጋር በደንብ ይቀላቀላል እና በቀስታና ቀጣይ በሆነ መቀስቀስ 3 ክፍል የ Portland 42,5 R ዓይነት ሲሚንቶ ያለ እብጠት ተመሳሳይ ዲስፐርሽን እስኪገኝ ድረስ ይጨመራል። የተገኘው ውህድ እንደ ቪስኮሲቲውና እንደሚሠራበት ገጽታ ዓይነት በብሩሽ፣ በሮለር ወይም በጥርስ ስፓቱላ ሊተገበር ይችላል፤ ወዲያውኑ እርጥብ-በ-እርጥብ ስኪም ኮቱን ወይም የሚተገበረውን ምርት በመርጨት ይቀጥሉ።

የሽፋን መጠን

በለስላሳ ወይም ትንሽ ቀዳዳ ባላቸው መሠረቶች ላይ አማካይ ፍጆታው 150 - 250 g/m^2 ያህል ነው

ማስጠንቀቂያዎች

Polimero 20 የያዙ ውህዶች ፍጹም ንጹህ፣ ጤናማ እና ከተላቀቁ ቁሶች፣ ከዘይት፣ ከቅባት፣ ከሰም፣ ከኖራ ቀለሞች፣ ከውሃ ፊልሞች እና ከማንኛውም ሌላ ፀረ-ማጣበቂያ ቁስ የጸዱ መሠረቶች ላይ መተግበር አለባቸው።

ምርቱ እንዳለ (ሳይበረዝ)፣ ተበርዞ ወይም እንደ ሲሚንቶ ስለሪ ቢጠቀምም፣ የሚያያዘው ውህድ ገና እርጥብ በሆነው ሬዚን ወይም ስለሪ ላይ መተግበሩ አስፈላጊ ነው። Polimero 20 እና እሱን የያዙ ውህዶች ከ +2° C በማያንስ የሙቀት መጠን መተግበር አለባቸው። ምርቱ ለተለየው የአተገባበር ዓይነት በጣም ወፍራም (viscous) ከሆነ የሚፈለገው የአሠራር ቀላልነት እስኪገኝ ድረስ በውሃ መበረዝ ይቻላል። ከተበረዘ በኋላ የዲስፐርሽኑን ተመሳሳይነት እንደገና ለመመለስ አልፎ አልፎ መቀላቀል አስፈላጊ ነው።

Polimero 20 ውርጭንና በጣም ከፍተኛ ሙቀትን ይፈራል፤ ስለዚህ በ 0° እና 50° C መካከል በሆነ የሙቀት መጠን መከማቸት አለበት። በደንብ በተዘጉ የመጀመሪያ ኮንቴነሮች ውስጥ፣ በተጠቀሱት ሁኔታዎች ተከማችቶ እና ከኃይለኛ የፀሐይ ጨረር ተጠብቆ፣ ከትራንስፖርት ሰነዱ ቀን ጀምሮ ለ 12 ወራት ይጸናል። Polimero 20 ከቆዳ ጋር ሲነካ ጉዳት የሌለው ምርት ነው፤ ነገር ግን በፍጥነት የመጠንከር ዝንባሌ ስላለው ወዲያውኑ በውሃ ማስወገድ ያስፈልጋል፤ ከጠነከረ ደግሞ ሶልቬንቶችን ከመጠቀም በመቆጠብ በውሃና በሳሙና በደንብ ይታጠቡ። ከዓይን ጋር ከተነካ ወዲያውኑ በንጹህ ውሃ በደንብ ይታጠቡ። ምርቱንና ኮንቴነሩን በአካባቢ ውስጥ አይጣሉ። አይውጡ። ከሕፃናት እጅ ያርቁ።

ማሸጊያ

የ 10 ሊትር ፕላስቲክ ጀሪካን።

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።