DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ POLIMERO 20
RĂȘINĂ POLIMERICĂ PENTRU PUNTE DE ADERENȚĂ

DESCRIERE

Polimero 20 este constituit din dispersia apoasă a unui copolimer sintetic cu stabilitate ridicată în mediu alcalin, modificat special pentru prepararea amestecurilor pe bază de ciment.

Formularea specială permite obținerea de filme și șlamuri de ciment foarte aderente și elastice, care facilitează și îmbunătățesc aderența la suport a tuturor aplicațiilor ulterioare.

GENERALITĂȚI

Polimero 20 se prezintă sub formă de lichid vâscos și lăptos, diluabil în apă în orice proporție. Filmele întărite obținute au o elasticitate remarcabilă și o rezistență excelentă la alcalii și nu mai sunt reemulsionabile nici în apă rece, nici în apă caldă. Aceste caracteristici garantează durabilitatea aderenței în timp, în cele mai severe condiții. Polimero 20 face suprafețele tratate și mortarele preparate cu el permeabile și respirabile, făcându-le inerte la acțiunea uleiurilor, a solvenților și a multor produse chimice.

DATE TEHNICE			
Natură chimică	Rășini stirenice	Densitate	Minim 1,020 kg/dm^3
Aspect	Lichid vâscos	Solubilitate în apă	Complet solubil
Culoare	Alb lăptos	Depozitare	În loc protejat și uscat

SISTEM DE APLICARE

Ca Primer pentru Tencuială Amprentată (Intonaco Stampato)

În cazul aplicării pe pereți din beton armat, este bine să se efectueze o spălare în profunzime cu acid clorhidric și aparat de spălat cu presiune, urmată de aplicarea primerului nostru Polimero 20, diluat cu apă 1/1 și cu adaos de ciment; acest amestec trebuie întins pe perete, se recomandă aplicarea lui puțin câte puțin și, proaspăt pe proaspăt, aplicarea produsului Starmix.

În cazul Betonului și/sau Tencuielilor

Polimero 20 se utilizează în toate cazurile în care este necesară îmbunătățirea aderenței tencuielilor și mortarelor la suporturi netede sau care prezintă dificultăți de aderență, precum și în cazurile în care este cerută o rezistență ridicată la vibrații. Este folosit pentru ancorarea gleturilor, atât pe bază de ciment, cât și pe bază de var sau ipsos, pe tencuieli vechi sau, în orice caz, deja întărite. Polimero 20 servește la prepararea șlamurilor de aderență și a mortarelor pe bază de ciment pentru gletuire și pentru repararea structurilor degradate, pentru refacerea ciobiturilor, pentru etanșarea fisurilor, pentru nivelarea suporturilor de orice tip. În plus, este utilizat pentru a lega betonul vechi de o turnare nouă, pentru protecția armăturilor din oțel și pentru impermeabilizarea împotriva umidității a oricărei suprafețe din beton.

Pentru aplicarea Spray Deck

Utilizarea Polimero 20 este importantă și pentru realizarea produsului Spray-Deck (pardoseală pulverizată), care se amestecă cu apă în raport de 2/1 și apoi se folosește în amestec cu Corpav, creând un amestec omogen care ulterior se va utiliza în două moduri: ca strat de gletuire a suprafeței sau prin pulverizare, cu sau fără șablon.

Primer Proaspăt pe Proaspăt

Se recomandă utilizarea unui șlam de ciment compus astfel: 1 parte de Polimero 20 se amestecă perfect cu 1 parte de apă și se adaugă, sub agitare lentă și continuă, 3 părți de ciment tip Portland 42,5 R până la obținerea unei dispersii omogene și fără aglomerări. Amestecul obținut poate fi aplicat cu pensula, cu rola sau cu gletiera dințată, în funcție de vâscozitate și de tipul suprafeței de tratat, iar imediat după, proaspăt pe proaspăt, se continuă cu gletuirea sau cu aplicarea prin pulverizare a produsului de aplicat.

CONSUM

Pe suporturi netede sau puțin poroase, consumul mediu este de 150 - 250 g/m^2

AVERTISMENTE

Amestecurile care conțin Polimero 20 trebuie aplicate pe suporturi perfect curate, sănătoase și lipsite de materiale necoezive, de uleiuri, grăsimi, ceruri, vopsele pe bază de var, pelicule de apă și de orice alt material antiaderent.

Indiferent dacă este folosit ca atare, diluat sau ca șlam, este important ca amestecul de ancorat să fie aplicat pe rășina sau pe șlamul încă proaspăt. Polimero 20 și amestecurile care îl conțin se aplică la temperaturi nu mai mici de +2° C. În cazul în care produsul este prea vâscos pentru tipul specific de aplicare, acesta poate fi diluat cu apă până la obținerea lucrabilității dorite. După diluare este important să se amestece din când în când pentru a reface omogenitatea dispersiei.

Polimero 20 este sensibil la îngheț și la temperaturi prea ridicate, de aceea trebuie depozitat la temperaturi cuprinse între 0° și 50° C. În recipientele originale bine închise, depozitate în condițiile menționate și ferite de radiația solară puternică, valabilitatea este de 12 luni de la data documentului de transport. Polimero 20 este un produs inofensiv la contactul cu pielea, dar tinde să se întărească rapid, de aceea trebuie îndepărtat imediat cu apă, iar în cazul în care s-a întărit, se spală abundent cu apă și săpun, evitând utilizarea solvenților. În caz de contact cu ochii, se spală imediat și abundent cu apă proaspătă. A nu se dispersa produsul și recipientul în mediul înconjurător. A nu se ingera. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

AMBALARE

Canistră de plastic de 10 litri.

DESIGN SYSTEMS

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.