DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST POLIMERO 20
POLIMERNA SMOLA ZA VEZNI MOST (PRIANJANJE)

OPIS

Polimero 20 se sastoji od vodene disperzije sintetickog kopolimera visoke stabilnosti u alkalnoj sredini, posebno modifikovanog za pripremu cementnih mesavina.

Posebna formulacija omogucava dobijanje visoko adhezivnih i elasticnih filmova i cementnih kasa koje olaksavaju i poboljsavaju prianjanje svih narednih nanosa za podlogu.

OPSTE INFORMACIJE

Polimero 20 je viskozna, mlecna tecnost koja se moze razredivati vodom u svim odnosima. Dobijeni ocvrsli filmovi imaju znacajnu elasticnost i odlicnu otpornost na alkalije i vise se ne mogu ponovo emulgovati ni u hladnoj ni u toploj vodi. Ove karakteristike garantuju trajnost prianjanja tokom vremena i u najtezim uslovima. Polimero 20 cini tretirane povrsine i maltere spravljene s njim propusnim i paropropusnim, cineci ih inertnim na dejstvo ulja, rastvaraca i mnogih hemijskih proizvoda.

TEHNICKI PODACI			
Hemijska priroda	Stirenske smole	Gustina	Najmanje 1,020 kg/dm^3
Izgled	Viskozna tecnost	Rastvorljivost u vodi	Potpuno rastvorljiv
Boja	Mlecno bela	Skladistenje	Na zasticenom i suvom mestu

NACIN PRIMENE

Kao prajmer za stampani malter (Intonaco Stampato)

U slucaju nanosenja na zidove od armiranog betona, dobro je izvrsiti temeljno pranje hlorovodonicnom kiselinom i peracem pod visokim pritiskom, a zatim naneti nas prajmer Polimero 20, razredjen vodom 1/1 uz dodatak cementa; takva mesavina se nanosi na zid, preporucuje se nanosenje malo po malo i da se svezе na svezе nanese proizvod Starmix.

U slucaju betona i/ili maltera

Polimero 20 se koristi u svim slucajevima kada je potrebno poboljsati prianjanje maltera i mesavina na glatke podloge ili podloge koje otezavaju adheziju, kao i u slucajevima kada se zahteva visoka otpornost na vibracije. Koristi se za prianjanje masa za izravnavanje, kako cementnih tako i krecnih ili gipsanih, na stare ili vec´ocvrsle maltere. Polimero 20 sluzi za pripremu veznih cementnih kasa i cementnih maltera za izravnavanje i sanaciju ostecenih konstrukcija, za popravku okrnjenih mesta, za zaptivanje pukotina, za nivelisanje podloga svih vrsta. Osim toga, koristi se za spajanje starog betona s novim izlivom, za zastitu armaturnog gvozda i za hidroizolaciju protiv vlage svih betonskih povrsina.

Za primenu Spray Deck

Upotreba proizvoda Polimero 20 vazna je i za izvodjenje proizvoda Spray-Deck (prskani pod), pri cemu se mesa s vodom u odnosu 2/1, a zatim koristi u mesavini sa proizvodom Corpav, stvarajuci´ homogenu

mešavinu koja se potom koristi na dva načina: kao sloj za izravnavanje površine ili prskanjem, sa šablonom ili bez njega.

Prajmer svež na svež

Preporučuje se upotreba cementne kaše sledećeg sastava: 1 deo proizvoda Polimero 20 dobro se izmeša s 1 delom vode, a zatim se uz sporo i neprekidno mešanje dodaju 3 dela cementa tipa Portland 42,5 R dok se ne dobije homogena disperzija bez grudvica. Dobijena mešavina može se nanositi četkom, valjkom ili nazubljenom gletaricom u zavisnosti od viskoznosti i vrste površine koja se obrađuje, a odmah zatim, svež na svež, pristupiti izravnavanju ili nanošenju prskanjem proizvoda koji se primenjuje.

POTROŠNJA

Na glatkim ili slabo poroznim podlogama prosečna potrošnja iznosi 150 - 250 g/m^2

UPOZORENJA

Mešavine koje sadrže Polimero 20 moraju se nanositi na savršeno čiste, zdrave podloge bez nevezanih materijala, bez ulja, masti, voskova, krečnih boja, vodenih filmova i svakog drugog antiadhezivnog materijala.

Bez obzira na to da li se koristi kao takav, razređen ili kao cementna kaša, važno je da se mešavina koja treba da prione nanese na još svež smolu ili kašu. Polimero 20 i mešavine koje ga sadrže nanose se na temperaturama ne nižim od +2° C. Ako je proizvod previše viskozan za konkretnu vrstu primene, može se razrediti vodom do postizanja željene obradivosti. Nakon razređivanja važno je povremeno promešati kako bi se obnovila homogenost disperzije.

Polimero 20 je osetljiv na mraz i previsoke temperature, pa se mora skladištiti na temperaturama između 0° i 50° C. U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, uskladišten u navedenim uslovima i zaštićen od jakog sunčevog zračenja, rok trajanja je 12 meseci od datuma otpremnice. Polimero 20 je proizvod bezopasan pri kontaktu s kožom, ali teži brzom očvršćavanju, pa ga treba odmah ukloniti vodom, a ako je očvrsnuo, obilno oprati vodom i sapunom izbegavajući upotrebu rastvarača. U slučaju kontakta s očima odmah obilno isprati svežom vodom. Ne ispuštati proizvod i ambalažu u životnu sredinu. Ne gutati. Čuvati van domašaja dece.

PAKOVANJE

Plastični kanister od 10 litara.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvođenje prethodnih proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke prouzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.