የቴክኒክ መረጃ ሉህ POLIRESIN L 2

ፕላስተሮችን፣ ሞርታሮችንና ስኪም ኮቶችን ለማጠናከር የሚያገለግል ሬዚን

መግለጫ

Poliresin L2 በአልካላይን አካባቢ ውስጥ ከፍተኛ መረጋጋት እና በተለይ ጥቃቅን የቅንጣት መጠን ያለው ልዩ የአክሪሊክ ሬዚን በውሃ ዲስፐርሽን ነው፤ ይህም በጣም ትናንሽ ቀዳዳዎችና ካፒላሪዎች ውስጥ እንኳ እንዲገባ ያስችለዋል። ልዩ ቀመሩ በተለይ ዝቅተኛ በሆኑ የሙቀት መጠኖች እንኳ ፈጣን ፖሊመራይዜሽን ያስችላል።

አጠቃላይ መረጃ

Poliresin L2 በውሃ ሊበረዝ የሚችል፣ ፈሳሽነት ያለውና ወተት መሰል ፈሳሽ መልክ አለው። በ Poliresin L2 የሚገኙት የጠነከሩ ፊልሞች በመጠኑ ተጣጣፊ ሲሆኑ፣ በካፒላሪዎች ውስጥ የገቡት ነጠላ ቅንጣቶች ለአልካላይ በጣም ጥሩ መቋቋም ያለው ጠንካራ ሥርዓት ይፈጥራሉ፤ በቀዝቃዛም ሆነ በሞቀ ውሃ እንደገና ኢመልሽን አይሆኑም። እነዚህ ባህሪያት በጣም ከባድ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ የሕክምናውን ዘላቂነት በጊዜ ሂደት እና ጥሩ የውሃ አለማሳለፍ ደረጃ ያረጋግጣሉ።

Poliresin L2 የፕላስተሮችን፣ የሞርታሮችንና የስኪም ኮቶችን ጥንካሬ ማሻሻል እና ከእድሳት በፊት የአሮጌ ግንቦችን የመደርደሪያ ሞርታሮች ማጠናከር በሚያስፈልግበት ሁኔታ ሁሉ ይጠቀማል። በደረቅ ገጽታዎች ላይ እስኪጠግብ ድረስ እንደ ማጥለቂያ (impregnating agent) ሲጠቀም “የእርጥብ ውጤት” በመስጠት ለማንኛውም ዓይነት ግንብ ውሃ መከላከያ ሆኖ ያገለግላል።

የቴክኒክ መረጃዎች			
የኬሚካል ባህሪ	አክሪሊክ ሬዚን	ጥግግት	ዝቅ. 1,030 kg/dm^3
መልክ	ፈሳሽ	በውሃ መሟሟት	ሙሉ
ቀለም	ወተት ነጭ	የፊልም መፈጠር ሙቀት	0°C

የአተገባበር ዘዴ

በጂፕሰም ቦርድ (ካርቶንጄሶ) ላይ መተግበር የሚመከረው የጂፕሰም ቦርዱን ተሸካሚ መዋቅር በመጠንቀቅ ነው፤ ይህም የ «MuroLatino» ምርትን ክብደትም መደገፍ አለበት። Poliresin L2 ፕራይመርን በ 1 ክፍል ምርት ለ 3 ክፍል ውሃ መጠን ይተግብሩ፤ ይህም Starmix ከመተግበሩ በፊት ሙሉ በሙሉ፣ ቢያንስ 3 ሰዓት፣ እንዲደርቅ መተው አለበት። መሠረቱ በቱፍ (tuff)፣ በተሰባባሪ ፕላስተሮች ወይም ከምርታችን ያነሰ የመሳብ ጥንካሬ ባላቸው (በተለምዶ እንደሚጠቀሙ ቅድመ-ድብልቆች ያሉ) ከተሠራ፣ ገጽታውን በእኛ Poliresin L2 ምርት በአንድ ክፍል Poliresin L2 እና 3 ክፍል ውሃ መጠን እስኪጠግብ ድረስ በገጽታው ላይ በመተግበር ማጠናከር አስፈላጊ ነው፤ የ Starmix ቅድመ-ድብልቅ አተገባበር ከመጨረሻው አተገባበር ከ 3 ሰዓት ገደማ በኋላ ሊከናወን ይችላል። Poliresin L2 ፍጹም ንጹህ፣ ከተላቀቁ ቁሶች፣ ከዘይት፣ ከቅባት፣ ከሰም፣ ከኖራ ቀለሞች፣ ከውሃ ፊልሞች እና ከማንኛውም ሌላ ፀረ-ማጣበቂያ ቁስ የጸዱ መሠረቶች ላይ መተግበር አለበት። Poliresin L2 እና እሱን የያዙ ውህዶች ከ +2° C በማያንስ የሙቀት መጠን መተግበር አለባቸው። ምርቱ ለተለየው የአተገባበር ዓይነት በጣም ወፍራም (viscous) ከሆነ የሚፈለገው የመግባት ደረጃ እስኪገኝ ድረስ በውሃ መበረዝ ይቻላል። ሆኖም የሬዚኑን በውሃ የመበረዝ መጠን ከ 1/5 እንዳያልፍ ይመከራል። ከተበረዘ በኋላ የዲስፐርሽኑን ተመሳሳይነት እንደገና ለመመለስ አልፎ አልፎ መቀላቀል አስፈላጊ ነው።

ማስጠንቀቂያዎች

Poliresin L2 ከቆዳ ጋር ሲነካ ጉዳት የሌለው ምርት ነው፤ ነገር ግን በፍጥነት የመጠንከር ዝንባሌ ስላለው ወዲያውኑ በውሃ ማስወገድ ያስፈልጋል፤ ከጠነከረ ደግሞ ሶልቬንቶችን ከመጠቀም በመቆጠብ በውሃና በሳሙና በደንብ ይታጠቡ። ከዓይን ጋር ከተነካ ወዲያውኑ በንጹህ ውሃ በደንብ ይታጠቡ። ምርቱንና ኮንቴነሩን በአካባቢ ውስጥ አይጣሉ። አይውጡ። ከሕፃናት እጅ ያርቁ።

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

የሽፋን መጠን

መካከለኛ ቀዳዳ ባላቸው መሠረቶች ላይ ፍጆታው 200 g/m^2 ገደማ ነው

ማከማቸት

Poliresin L2 ውርጭንና በጣም ከፍተኛ ሙቀትን ይፈራል፤ ስለዚህ በ 0° እና 50°C መካከል በሆነ የሙቀት መጠን መከማቸት አለበት። በደንብ በተዘጉ የመጀመሪያ ኮንቴነሮች ውስጥ፣ በተጠቀሱት ሁኔታዎች ተከማችቶ እና ከኃይለኛ የፀሐይ ጨረር ተጠብቆ፣ ከትራንስፖርት ሰነዱ ቀን ጀምሮ ለ 12 ወራት ይጸናል።

በተጠበቀ ቦታ እና ከ 0° እስከ + 40°C በሆነ የሙቀት መጠን ያከማቹ።

ማሸጊያ

የ 5 kg ፕላስቲክ ጀሪካን።

በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች ከላይ በተጠቀሰው ቀን ባሉት ምርጥ የተግባር ወይም የላቦራቶሪ ልምዶች ላይ የተመሠረቱ ናቸው። የምርቱ አጠቃቀም በቀጥታ ቁጥጥራችን ሥር ስለማይወድቅ፣ እነዚህ መረጃዎች የተሟሉ መሆናቸውን ዋስትና መስጠት አንችልም። ምርቱ ለታሰበው አገልግሎት ተስማሚ መሆኑን ማረጋገጥ የደንበኛው ኃላፊነት ነው። Design Systems መረጃዎቹን ያለቅድመ ማስታወቂያ የመለወጥ መብቱ የተጠበቀ ነው። ተጠቃሚው እነዚህ መረጃዎች ለሚያደርገው የተለየ አጠቃቀም ተስማሚና የተሟሉ መሆናቸውን የማረጋገጥ ግዴታ አለበት። ይህ ሉህ ከዚህ በፊት የወጡትን እትሞች ሁሉ ይሽራል እንዲሁም ይተካል። Design Systems የምርቱን ተስማሚነት ለማረጋገጥ ምርቱን ከመተግበር በፊት ሁልጊዜ ሙከራዎችን ማድረግ ይመክራል።

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it