DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA POLIRESIN L 2

RESINA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE REVOQUES, MORTEROS Y ENLUCIDOS

DESCRIPCIÓN

Poliresin L2 es una resina acrílica especial en dispersión acuosa, de elevada estabilidad en medio alcalino y de granulometría particularmente fina; esto permite su penetración incluso en los poros y capilares más pequeños. Su particular formulación permite una rápida polimerización incluso a temperaturas particularmente bajas.

GENERALIDADES

Poliresin L2 se presenta en forma de líquido fluido y lechoso, diluible en agua. Las películas endurecidas que se obtienen con Poliresin L2 son ligeramente flexibles, mientras que las partículas individuales introducidas en los capilares producen un sistema rígido con una óptima resistencia a los álcalis, y ya no son reemulsionables ni en agua fría ni en agua caliente. Estas características garantizan la durabilidad del tratamiento en el tiempo en las condiciones más severas y un buen grado de impermeabilidad.

Poliresin L2 se utiliza en todos los casos en que es necesario mejorar la resistencia de revoques, morteros y enlucidos y consolidar los morteros de asiento de mamposterías antiguas antes de la rehabilitación. Usado como impregnante a saturación sobre superficies secas, sirve como impermeabilizante para todo tipo de mampostería, dando un “efecto mojado”.

DATOS TÉCNICOS			
Naturaleza química	Resina acrílica	Densidad	Mín. 1,030 kg/dm^3
Aspecto	líquido	Solubilidad en agua	Total
Color	Blanco lechoso	Temperatura de formación de película	0°C

SISTEMA DE APLICACIÓN

La aplicación sobre cartón yeso se recomienda prestando atención a la estructura portante del propio cartón yeso, la cual deberá soportar también el peso del producto «MuroLatino». Aplicar el primer Poliresin L2 en proporción de 1 parte de producto por 3 partes de agua, y dejarlo secar completamente, al menos 3 horas, antes de la puesta en obra de Starmix. En caso de sustrato realizado con toba, revoques friables o con resistencia a tracción inferior a la de nuestro producto (tipo premezclados de uso común), es necesario reforzar la superficie con nuestro producto Poliresin L2, aplicado a saturación sobre la superficie en proporción de una parte de Poliresin L2 y 3 partes de agua; la puesta en obra del premezclado Starmix puede realizarse aproximadamente 3 horas después de la última aplicación. Poliresin L2 debe aplicarse sobre soportes perfectamente limpios, exentos de materiales sueltos, exentos de aceites, grasas, ceras, pinturas a la cal, películas de agua y de cualquier otro material antiadherente. Poliresin L2 y las mezclas que lo contienen deben aplicarse a temperaturas no inferiores a +2° C. En caso de que el producto resulte demasiado viscoso para el tipo de aplicación específica, es posible diluirlo con agua hasta obtener el grado de penetración deseado. Se recomienda, en cualquier caso, no superar la proporción de dilución 1/5 de la

resina en agua. Después de la dilución es importante remover de vez en cuando para restablecer la homogeneidad de la dispersión.

ADVERTENCIAS

Poliresin L2 es un producto inocuo por contacto con la piel, pero tiende a endurecer rápidamente, por lo que es necesario eliminarlo inmediatamente con agua y, en caso de que haya endurecido, lavar abundantemente con agua y jabón evitando el uso de disolventes. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua fresca. No dispersar el producto ni el envase en el medio ambiente. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

RENDIMIENTO

Sobre soportes medianamente porosos el consumo es de aprox. 200 g/m^2

ALMACENAMIENTO

Poliresin L2 teme las heladas y las temperaturas demasiado elevadas, por lo que debe almacenarse a temperaturas comprendidas entre 0° y 50°C. En los envases originales bien cerrados, almacenados en las condiciones indicadas y al abrigo de la radiación solar intensa, la validez es de 12 meses desde la fecha del documento de transporte.

Conservar en lugar protegido y a temperaturas de 0° a + 40°C.

ENVASE

Bidón de plástico de 5 kg.

La información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas o de laboratorio a la fecha arriba indicada. Por tanto, no podemos garantizar que sea exhaustiva, ya que el uso del producto no está bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del Cliente comprobar que el producto sea adecuado para el uso al que se pretende destinar. Design Systems se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso. El usuario está obligado a asegurarse de la idoneidad e integridad de dicha información en relación con el uso específico que vaya a darle. Esta ficha anula y sustituye cualquier edición anterior. Design Systems recomienda realizar siempre pruebas antes de aplicar el producto, a fin de garantizar la idoneidad del propio producto.