DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE POLIRESIN L 2

RÉSINE POUR LA CONSOLIDATION DES ENDUITS, MORTIERS ET ENDUITS DE LISSAGE

DESCRIPTION

Le Poliresin L2 est une résine acrylique particulière en dispersion aqueuse, à haute stabilité en milieu alcalin et à granulométrie particulièrement fine ; cela permet sa pénétration même dans les pores et les capillaires les plus petits. Sa formulation particulière permet une polymérisation rapide même à des températures particulièrement basses.

GÉNÉRALITÉS

Le Poliresin L2 se présente sous forme de liquide fluide et laiteux, diluable dans l'eau. Les films durcis obtenus avec le Poliresin L2 sont légèrement flexibles, tandis que les particules individuelles insérées dans les capillaires produisent un système rigide avec une excellente résistance aux alcalis, et ne sont plus réémulsionnables ni dans l'eau froide ni dans l'eau chaude. Ces caractéristiques garantissent la durabilité du traitement dans le temps, dans les conditions les plus sévères, ainsi qu'un bon degré d'imperméabilité.

Le Poliresin L2 est utilisé dans tous les cas où il est nécessaire d'améliorer la résistance des enduits, mortiers et enduits de lissage et de consolider les mortiers de pose des anciennes maçonneries avant rénovation. Utilisé comme imprégnation à saturation sur des surfaces sèches, il sert d'imperméabilisant pour tout type de maçonnerie en donnant un « effet mouillé ».

DONNÉES TECHNIQUES			
Nature chimique	Résine acrylique	Densité	1,030 kg/dm^3 minimum
Aspect	liquide	Solubilité dans l'eau	Complète
Couleur	Blanc laiteux	Température de filmification	0°C

SYSTÈME D'APPLICATION

L'application sur plaques de plâtre est conseillée en prêtant attention à la structure porteuse des plaques elles-mêmes, qui devra également supporter le poids du produit « MuroLatino ». Appliquer le primaire Poliresin L2 dans la proportion de 1 part de produit pour 3 parts d'eau ; il doit être laissé sécher complètement, au moins 3 heures, avant la mise en œuvre du Starmix. En cas de support réalisé en tuf, d'enduits friables ou ayant une résistance à la traction inférieure à celle de notre produit (par exemple les pré-mélangés couramment utilisés), il est nécessaire de renforcer la surface avec notre produit Poliresin L2, appliqué à saturation sur la surface dans la proportion d'une part de Poliresin L2 pour 3 parts d'eau ; la mise en œuvre du pré-mélangé Starmix peut avoir lieu environ 3 heures après la dernière application. Le Poliresin L2 doit être appliqué sur des supports parfaitement propres, exempts de matériaux non cohérents, exempts d'huiles, de graisses, de cires, de peintures à la chaux, de films d'eau et de tout autre matériau antiadhérent. Le Poliresin L2 et les mélanges qui le contiennent doivent être appliqués à des températures non inférieures à +2 °C. Si le produit est trop visqueux pour le type d'application spécifique, il est possible de le diluer avec de l'eau jusqu'à obtenir le degré de pénétration souhaité. Il est toutefois conseillé de ne pas dépasser le

rapport de dilution 1/5 de la résine dans l'eau. Après dilution, il est important de mélanger de temps en temps pour rétablir l'homogénéité de la dispersion.

AVERTISSEMENTS

Le Poliresin L2 est un produit inoffensif au contact de la peau, mais il tend à durcir rapidement ; il faut donc l'éliminer immédiatement avec de l'eau et, s'il a durci, laver abondamment à l'eau et au savon en évitant l'usage de solvants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau fraîche. Ne pas rejeter le produit ni l'emballage dans l'environnement. Ne pas ingérer. Tenir hors de portée des enfants.

RENDEMENT

Sur supports moyennement poreux, la consommation est d'env. 200 g/m^2

STOCKAGE

Le Poliresin L2 craint le gel et les températures trop élevées ; il doit donc être stocké à des températures comprises entre 0° et 50°C. Dans les emballages d'origine bien fermés, stockés dans les conditions indiquées et à l'abri d'un fort rayonnement solaire, la validité est de 12 mois à compter de la date du document de transport.

Conserver dans un endroit protégé et à des températures de 0° à + 40°C.

CONDITIONNEMENT

Bidon en plastique de 5 kg.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques ou de laboratoire à la date indiquée ci-dessus. Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles soient exhaustives, car l'utilisation du produit échappe à notre contrôle direct. Il est de la responsabilité du Client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Design Systems se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. Design Systems conseille de toujours effectuer des essais avant d'appliquer le produit, afin de s'assurer de l'adéquation du produit lui-même.